

**STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION**

Miljöklassat svenskt träskydd för utomhusbruk – altaner, staket, väggpanel, trämöbler m m.

Behandlat trä får en ljus, len yta som grånar naturligt. Utvecklat för barrträ, inkl. tryckimpregnerat, kan även användas på flera lövträslag (se tabell på sid. 2).

- Mikroporös yta som andas
- Vattenbaserat pH 4-7
- Ett bra val för din utemiljö
- Fritt från miljöfarliga tungmetaller, biocider, lösningsmedel
- Färdig behandling på 1 dag

Produkten är framtagen av svenska forskare och produceras av OrganoWood AB i Roslagen utanför Stockholm.

Den ingår i ett miljöklassat patenterat träskyddssystem baserat på en svensk kiselteknik, inspirerad av naturlig träfossilering och lotusblommans extremt vattenavvisande (superhydrofoba) egenskaper.

I systemet ingår produkterna 01. Träskydd Flam- och rötskydd (grundbehandling) och 02. Träskydd Smuts- och vattenskydd (slutbehandling/underhåll). En komplett behandling ger trä flamskyddande egenskaper, motverkar rötangrepp, mögel samt gör träet vattenavstötande. Där finns även ett miljömärkt rengöringsmedel OrganoWood 03. Trärengöring.

**Åtgång**

1 liter räcker till 8-10 m<sup>2</sup> vid 1 applicering, sågat virke som ex. väggpanel 5-7 m<sup>2</sup> vid 1 applicering. Träets ålder kan påverka åtgången och befintligt/ äldre/torrt trä kan därför kräva mer produkt. Detsamma gäller nytt sågat trä.

**Torktid**

2-4 timmar i normala klimatförhållanden 20°C och Rf 50%. Ytan kan tas i bruk efter 12 timmar.

**Verktyg**

Pensel eller roller.



Pensel



Roller

**Förvaring och hållbarhet**

Förvara produkten i försluten behållare vid 10-30 °C. Hållbarhet för vätskan i obruten förpackning minst 2 år, i bruten förpackning och vid korrekt användning minst 1 år.

**1. Förberedelser**

Övermålas ej med täckfärger, lasyrer eller oljor, ska underhållas med OrganoWood 02. Träskydd. Vissa träslag ska inte grundbehandlas med 01. Träskydd ex. ek, men torka/vädra ur innan behandling med 02. Träskydd (se tabell).

Trä grundbehandlat med OrganoWood 01. Träskydd Slutbehandlas direkt med 02. Träskydd. Eventuella saltutfällningar borstas enkelt bort med nylon- eller stålborste innan slutbehandling påbörjas.

**OrganoWood-virke och Select**

Slutbehandlas direkt efter montering. Rengör virket från eventuella saltutfällningar (borstas enkelt bort med nylon- eller stålborste) innan slutbehandling med 02. Träskydd. Eventuella kapsnitt i virket behandlas först med 01. Träskydd och slutbehandlas sedan med 02. Träskydd.

**OrganoWood-virke Select Plus**

Endast kapsnitt behandlas med 01. Träskydd och 02. Träskydd.

### 2. Applicering - slutbehandling

Ytan måste vara ren, torr och frostfri (max. 20% fuktighetskvot). Utför behandlingen på torrt trä i minst 10 °C och vid liten risk för regn, dagg. Om möjligt, applicera produkten på alla sidor innan installation av träet. Vätskan kan reagera med glas, täck därför över glas vid risk för kontakt mellan vätskan och glaset.

- Skaka burken och håll upp önskad mängd vätska i ett separat kärl av plast.
- Applicera produkten i träets fiberriktning med pensel eller roller. Gäller även kapsnitt/ändträ. Använd inte mer vätska än vad träet kan absorbera.
- Låt torka ca 2-4 timmar.
- För optimalt skydd för sågade paneler och annat sågat virke utför ytterligare en applicering enligt punkt a-c. För gammalt och eller torrt virke kan ytterligare en applicering krävas enligt punkt a-c. Ytor som endast behandlas med 02. Träskydd (se tabell nedan) ska alltid ha två appliceringar.

### 3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med vatten.

### 4. Städning

Ytor behandlade med OrganoWood 02. Träskydd rengörs vid behov med vatten. Om rengöringsmedel krävs använd OrganoWood 03. Trärengöring (1:50 allrengöring/1:25 grovrengöring), Osmo 8025 Rengöring Träterrass (1:25) eller Gammeldags Träsåpa Ofärgad (1:20). Skölj noga med rent vatten efter rengöringen. Vid grovrengöring av hårt smutsade ytor krävs återbehandling med 02. Träskydd efter rengöringen.

### 5. Underhåll

Underhåll utförs vid behov med OrganoWood 02. Träskydd. Det är dags att underhålla när ytan börjar förlora sin supehydrofoba (vattenavstötande) funktion. Hel yta behöver inte alltid underhållas utan underhåll kan göras delvis ex. gångstråk på altan/terrass.

- Rengör ytan noga med rengöringsmedel för utomhusbruk blandat med vatten ex. OrganoWood 03. Trärengöring, Osmo 8025 Rengöring Träterrass eller Gammeldags Träsåpa Ofärgad. För spädning se respektive produkt.
- Låt torka innan behandling med 02. Träskydd. Observera att ytan ska vara helt torr max 20% fuktighetskvot.
- Skaka burken och håll upp önskad mängd vätska i ett

separat kärl av plast.

d. Applicera produkten i träets fiberriktning med pensel, roller eller genom sprayapplicering.

e. Låt torka ca 2-4 timmar.

### Miljö och säkerhet

Produkten innehåller inga miljöfarliga tungmetaller, biocider eller lösningsmedel. Den är inte klassad som miljöfarlig, hälsoskadlig eller som miljöfarligt avfall. Produkten skall ej andas in eller förtäras. Vid sprayapplicering använd andningsskydd för att undvika inandning av dimma/aerosol.

Produkten är alkalisk varför skydd för ögon och händer bör användas vid användning. Vid kontakt med ögon, skölj rikligt med vatten. Överskottsvätska ska kemikalieåtervinnas. Väl urtvättad plastburk ska återvinnas som plastförpackning. För mer information, se produktens säkerhetsdatablad.

### Tabell för olika träslag

Träslag	Torktid/ urvädning innan behandling	01 Träskydd på hela ytan + kapsnitt	02 Träskydd på hela ytan + kapsnitt	Underhåll vid behov med 02 Träskydd
Tryckimpregnerat	12 v	x	x	x
Gran	-	x	x	x
Lärk	-	x	x	x
Kärnfura	-	x	x	x
Ek***	12 v	x	x	x
Thermowood***	-	x	x	x
Cumaro***	-	x	x	x
Ceder (Western Red)***	-	x	x	x
OrganoWood	-	x*	x	x
OrganoWood Select	-	x*	x	x
OrganoWood Select Plus	-	x*	x*	x

\* Endast vid kapsnitt/ändträ V=veckor

\*\*\* Färgförändring kan ske efter behandling med 01, återgår till normal ton efter ca 1 månad. Vi rekommenderar alltid behandling med 02. Träskydd på synliga kapsnitt. För övriga träslag kontakta teknisk support på [www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)



7 330088 105148 >

Distributör: Welin & Co, [www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)  
Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska ändringar i instruktionen utan föregående meddelande.

02 Träskydd sida 2/2. 2017.06.21. Ersätter alla tidigare versioner.



[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)