



430 Terrassolja med halkskydd

STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

Halkskyddande slutbehandling för tråtor grundbehandlade med Osmos utomhusprodukter Terrass- och Tråskyddsasyr eller Specialträolja.

Rekommenderas speciellt för terrasser, trappor m m.

Ofärgad, sidenmatt och mikroporös.

Vatten – och smutsavvisande

Spricker inte, flagnar inte, bildar inte blåsor

Skyddar ytbehandlingen mot alger, mögel och svampangrepp

Åtgång

1 liter räcker till ca. 24 m² vid 1 applicering.

Torktid

8-12 timmar i normala klimatförhållanden 20°C.

Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

Verktyg

Terrasser/altaner/trappor m m: Osmo Pensel eller Osmo Penselborste 150 mm



Osmo Pensel



Osmo Penselborste

1. Förberedelser

Ytan som ska slutbehandlas måste vara ren, torr och frostfri (max. 20% fuktighetskvot). Rengör ytan med Osmo 6606 Trådgårdsrengöring. Grånat trä, som exempelvis impregnerat virke, kan fräschas upp med Osmo 6607 Tråförnyare alternativt Osmo 6609 Tråförnyare Powergel innan behandling. Se instruktion för respektive produkt.

Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, effekt etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas. Om möjligt, applicera produkten innan installation av träet.

Önskas skydd mot blåmögel och röta i träet, förbehandla träet med Osmo 4001/4002 träimpregnering WR. Se separat instruktion.

2. Applicering

Terrasser/altaner/trappor m m – ofärgad, sidenmatt slutbehandling med halkskydd (1 applicering)

a. Applicera produkten tunt i fiberriktning med Osmo Pensel eller Osmo Penselborste 150 mm. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.

b. Låt torka ca. 12 timmar, sörg för god ventilation.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lagg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

Underhåll och reparation.

Vid renovering krävs oftast bara 1 applicering på den rengjorda, torra ytan.

För ytor tidigare behandlade med Terrassolja med halkskydd, applicera produkten mycket tunt i fiberriktning och låt torka. Undvik applicering i direkt solljus.

Är ytan skadad, putsa lätt på skadan med finkornigt sandpapper och applicera därefter produkten mycket tunt på ytan.

Importör:

Welin & Co

www.welinoco.com

