



Hårdvaxolja Pure

5125

STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

För professionell ytbehandling av golv inomhus

Osmo 5125 Hårdvaxolja Pure är en högkvalitativ, lösningsmedels- och vattenfri produkt för professionella användare som passar alla typer av parkett- och trägolv.

Lösningsmedels- och vattenfri

Ofärgad – sidenmatt

Naturolja-/vaxbaserad – mikroporös

Vatten- och smutsavvisande, mycket slitstark

Ett bra val för din miljö!

Åtgång

1 liter räcker till 30-40 m² vid 2 appliceringar

Torktid

Ca. 12 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

Verktyg

Osmo Stålspackel och maskin med vit rondell.



Osmo Stålspackel



Golvmaskin



Welin Rondeller

1. Förberedelser

Ytan måste vara ren och torr (max. 10 % fuktighetskvot). Ytan slipas **alltid** ordentligt före behandling.

Som avslutande papper rekommenderas normalt korn 100-120 (beroende på träslag).

Dammtorka/damsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel. Vid förekomst av springor bör spackel alltid användas.

Osmo 5125 Hårdvaxolja Pure är ofärgad, färdig att använda, spädes ej. Observera att det slutliga resultatet och åtgång av produkt alltid påverkas av träslets naturliga kulör, ålder och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, utseende etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas. Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna.

För mörka exotiska träslag såsom Wenge, Teak, Merbau, Jatoba etc, rekommenderas Osmo 1101 Klarvax eller Osmo 6125 Hårdvaxolja 2K Pure.

För offentlig miljö eller andra miljöer med hårt slitage/hög trafik rekommenderas Osmo 6125 Hårdvaxolja 2K Pure.

2. Applicering

Ta av locket och rör om mycket noga. Sätt tillbaka locket och håll produkten direkt på golvet med hjälp av pipen. Arbeta inte med för stora ytor åt gången.

Ofärgad grundbehandling (2 appliceringar)

- Applicera Osmo Hårdvaxolja Pure tunt i fiberriktning med Osmo Stålspackel.
- Låt torka ca. 1 timme, sörg för god ventilation.
- Applicera ett andra tunt lager på samma vis och utjämna hela ytan med maskin och vit rondell. Vid eventuellt överskott byt till en ren rondell för att ta bort detta.
- Låt torka i ca. 12 timmar (över natten), sörg för god ventilation.

Efter slutförd behandling på golv visa alltid varsamhet med vatten och täckande papp, möbler och mattor de första 14 dagarna. Använd möbeltassar.

Ofärgad slutbehandling av infärgad yta (1 applicering)

- Applicera Osmo Hårdvaxolja Pure tunt i fiberriktning med Osmo Stålspackel.
- Arbeta in/utjämna hela ytan med maskin och vit rondell. Vid eventuellt överskott byt till en ren rondell för att ta bort detta.
- Låt torka i ca. 12 timmar (över natten), sörg för god ventilation.

Efter slutförd behandling på golv visa alltid varsamhet med vatten och täckande papp, möbler och mattor de första 14 dagarna. Använd möbeltassar.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lagg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

Städning

Ytor behandlade med Osmo 5125 Hårdvaxolja Pure är enkla att städa. Lös smuts sopas/dammsugs bort. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsatt bara ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa.

Uppfräschning/underhåll

Uppfräschning av ytan görs vid behov med Osmo 3029 Underhållsvax enligt instruktion på förpackningen. Vid underhåll används Osmo Underhållsolja. Se separat instruktion.

Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att underhåll med Osmo Underhållsolja inte längre räcker, rengör ytan mycket noga för att säkra att all smuts är borta. Applicera ett nytt tunt lager Osmo 5125 Hårdvaxolja Pure.

Besvärliga fläckar

Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Osmo 3029 Underhållsvax. Burken skakas och underhållsvaxet läggs på en duk alt. vit skurnylon. Fläcken gnuggas med duken/skurnylen och den upplösta smutsen torkas bort.

Skador och repor

Skador eller repor som inte går bort genom användning av Osmo 3029 Underhållsvax kräver punktrenoivering. Rengör noga med Osmo 8016 Rengöringsmedel, vid behov slipa med finare sandpapper korn 150. Återbehandla därefter den skadade ytan med Osmo Hårdvaxolja av den typ som användes vid grundbehandlingen. Lagg endast på en gång i ett tunt lager. När den skadade ytan är torr, gör ett underhåll över hela ytan.

Importör:

5125 Hårdvaxolja Pure



2016.04.27 • Ersätter alla tidigare versioner. Sida 2/2