



Timberex Active Stain

Aktiv betts för ek



Timberex Active Stain är en serie vattenbaserade aktiva bettsprodukter för ek, en förbehandling som tränger djupt in i träet och ger grått till gråbrunt utseende. Beroende på vilken slutbehandling som används, ofärgad eller pigmenterad, kan även andra färeffekter uppnås.



- Trendigt grått/gråbrunt drivvedsutseende för ek inomhus - golv, trappor, paneler, möbler mm.
- 1 liter räcker till ca. 8-12 m²
- Vattenbaserad
- Enkelt att applicera, endast 1 applicering krävs
- VOC <10 gram per liter





Timberex Active Stain

Aktiv betsför ek

STORLEKAR

1 liter och 5 liter

ÅTGÅNG

8-12 m² per liter

VOC

<10 gram per liter

FÖRVARING

Förvaras frostfritt i 5-50°C.

UTSEENDE

Färger som visas i detta produktblad är endast vägledande. Utför alltid en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås. Resultatet avgörs helt av ekens utseende. Effekten uteblir eller blir svagt transparent på ytved, vilket kan ge flammighet. Observera att utseendet på den behandlade ytan ljusnar efter ca. 2 dagar då betsen fortfarande är aktiv.

REDSKAP

- Plast- eller gummihandskar
- Rollertråg eller plasthink
- Pensel eller mikrofiberroller
- Skurmaskin/Duo 150-300 varv + röd rondell (vid ev. fiberresning)
- Hållare + röd doodlebug (vid ev. fiberresning)

FÖRBEREDELSE

Golvet ska ALLTID vara nyslipat (avsluta på 120 korn) och fritt från damm. Använd inte slipnät. Ytan måste vara ren och torr. Arbeta ALDRIG i starkt solljus eller kraftig ventilation. Tänk på att hög temperatur förkortar torktiden och låg temperatur/hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. En golvtemperatur på 20°C och Rf 30-60% rekommenderas.

APPLICERING

Använd skyddshandskar under applicering. Skaka om och håll upp hela mängden produkt i ett plastkärl. Var noga med att röra i kärlet kontinuerligt under arbetets gång.

1. Applicera ett tunt lager produkt (15-20g/m²) med pensel eller mikrofiberroller. Arbeta i planklängder, från vägg till vägg. Avsluta aldrig innan hela ytan är behandlad och var noga med att inte lämna något överskott för att undvika fläckar.
2. Låt ytan torka minst 24 timmar.
3. Avjämna eventuell fiberresning med maskin och röd rondell, använd hållare och röd doodlebug vid kanter/hörn eller andra ytor dit maskinen inte når.
4. Avlägsna eventuellt damm med torkmopp eller dammsugare.
5. Ytan är nu färdig för slutbehandling. Beroende på önskat utseende, välj ofärgad eller pigmenterad slutbehandlingsprodukt ur Timberex sortiment.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör med vatten omedelbart efter användning.

UNDERHÅLL

Se instruktion för vald slutbehandlingsprodukt. För bästa långsiktiga resultat utförs det första underhållet inom 6-8 månader efter grundbehandling och sedan vid behov (privat miljö). I offentlig miljö utförs det första underhållet inom de 3-4 första månaderna och som standard 2-3 ggr under de 2 första åren. Sedan efter behov.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Säkerhetsinformation för produkten återfinns på produktetikett. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran. Timberex och dess distributörer blir ibland tillfrågade angående användning som skiljer sig från vad som angetts i aktuella produktinstruktioner. Vid sådana tillfällen görs alltid försök att ge så konstruktiv hjälp som möjligt. Timberex och dess distributörer kan dock inte hållas ansvariga för denna typ av användande såvida de inte är skriftligen bekräftade.



Tillverkare:
Timberex International
RUST-OLEUM MATHYS
Kolenbergstraat 23
B-3545 Zelem - Belgien
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax:
+32 (0) 13 460 0219
www.timberex.com

Importör:
Welin & Co
www.welinoco.com



www.welinoco.com