

Malningsvejledning

Version: 2026-01





Forbrug:

Pigmenterede Tjærefarver: 5-8 m²/liter afhængigt af underlaget. Meget udtørret træ kan give et forbrug, der er 2-3 gange højere.

Tjærevitriol & Tjæreolier: 6-10 m²/liter afhængigt af underlaget. Meget udtørret træ kan give et forbrug, der er 2-3 gange højere.

Inden du maler:

- Rør spanden grundigt om inden maling.
- Mal, når temperaturen er mindst 10 °C, da Tjæreprодукtet da trænger bedre ind i underlaget og tørrer hurtigere. Kontrollér vejrudsigten – det bør ikke regne hverken dagene før eller efter maling.
- Hvis træoverfladen er for tæt, kan du fortynde Tjærefarven med 10-20 % balsamterpentin eller denaturerad sprit for bedre indtrængning. Tjærevitriol og vores Tjæreolier er klar til brug og må ikke fortyndes, uanset underlag. Nyt trykimprægneret træ kan behandles. Hvis indtrængningen er dårligere på høvlet, trykimprægneret eller tømmer, anbefaler vi et tyndt første lag eller at du venter 1-2 år, indtil træet er blevet mere modtageligt.
- Det er en fordel at male ét lag inden montering, da ubehandlet træ hurtigt kan angribes af svampesporer. Har træet stået ubehandlet i mere end fire uger, bør den vaskes med skimmelsvampemiddel inden maling. Dette gælder også ældre ubehandlet træ eller en kraftigt ældet laseret facade – evt. skal dødt overfladelag fjernes. Ved ommaling efter en vinter eller længere pause skal træet altid vaskes med antimiddelskimmelmiddel for at sikre, at der ikke findes skimmelsvampesporer.
- Hvis facaden tidligere er malet med fx rød slamfarve, skal du begynde med at fjerne løstsiddende maling, fx med stålborste eller anden metode, der passer til dit træ. Vask derefter facaden med skimmelsvampemiddel, gerne i kombination med højtryksrensere, for at sikre at eventuelle skimmelsvampesporer fjernes.
- Vi anbefaler rustfri søm og skrue til alle kulører undtagen Sortbrun Tjære og Sort Tjære. Galvaniserede søm og skrue kan beskadiges ved mekanisk påvirkning og begynde at korrodere.


Når du maler:

- Når du maler facaden første gang med vores Tjæreprodukter, anbefaler vi to lag for bedste resultat, helst i samme sæson. Vores Tjæreolier er også beregnet til terrasser, hvor ét lag er tilstrækkeligt.
- Farvetonen kan variere en smule afhængigt af produktionsnummer, se derfor etiketten på låget. Har du spande med forskellige numre, bør du kontrollere farven og om nødvendigt blande dem for at undgå nuanceforskelle. Dette er ikke nødvendigt for Sort- og Sortbrun Tjærefarve.
- Rør jævnligt i Tjæreproduktet under malingen for at forhindre, at pigmentet samler sig i bunden.
- Undgå at male for tykke lag, da dette kan danne en sværtørrende, laklignende overflade. Produktet skal trænge helt ind i underlaget. Mal som med almindelig maling. Vores Tjærefarver og Tjæreolier kan også påføres med sprøjte – se separat vejledning online.
- Mal én bræt ad gangen for at undgå nuanceforskelle og opnå en jævn overflade. For et ensartet resultat bør du også male én hel væg ad gangen.
- Brug en bred pensel, ca. 70–100 mm.

Når du er færdig med at male

• Vedligeholdelsesinterval: 6–10 år afhængigt af anvendelsesområde. En terrasse er mere udsat end en facade. Beskyttede sider kan have længere vedligeholdelsesintervaller. Ausons Tjærefarver og Tjæreolier har to vigtige funktioner: de giver en smuk farve, samtidig med at tjæren trænger ind i træet og modvirker udtørring og revnedannelse. På ekstra udsatte overflader er vores produkter derfor særligt værdifulde. Vedligeholdelsesintervallet forlænges for hver gang, du maler med vores produkter.

 Vær opmærksom på, at klude og papir kan selvantænde og straks skal gennemvædes med vand efter brug og bortskaffes på et brandsikkert sted. Dette gælder alle vores Tjæreprodukter.



Les mer på: tjaeremaling.dk



Auson AB Verkstadsgatan 3, SE-434 42 Kungsbacka,
Sweden, Tel +46 (0)300-56 20 00, auson.se



Ausons verksamhetssystem svarar mot kraven i
SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001.