HEMMILJÖ

Skötsel- och underhållsinstruktion

för golv behandlade med Osmo Hårdvaxolja 3062/3065/3032/3011 Originalet, 3262/3232 Rapid eller 3362/3332 Express

Allmänt

I hall bör en bra entrématta finnas för att samla upp så mycket hård och våt smuts som möjligt. Viktigt att tänka på är att efter slutförd grundbehandling alltid visa varsamhet med vatten, täckande papp, möbler och mattor de första 14 dagarna. Använd möbeltassar. Arbeta alltid sparsamt med vatten då träytor kan ta skada, gäller särskilt sk. lamellgolv. Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att behandling med Osmo 3029 Underhållsvax inte är tillräcklig, krävs Underhåll eller Periodiskt underhåll.

Regelbunden rengöring

Ytor behandlade med Osmo Hårdvaxolja är enkla att städa.
Lös smuts dammsugs eller torrmoppas bort regelbundet.

Fukttorkning *produktbild* 1

Fukttorkning görs enkelt vid behov med Osmo 8016 Rengöringsmedel. Dosering 1 kapsyl/ca. 10 ml produkt till 1 liter ljummet vatten. Använd lätt fuktad mikrofibermopp. Ytan ska vara torr efter 1-2 minuter.

Uppfräschning *produktbilder* 2,4

Osmo 3029 Underhållsvax används vid behov efter fukttorkning, för enkel uppfräschning av hårdvaxoljade ytor - 2 teskedar räcker till ca 1 m^2 och 0,5 liter till 35-50 m^2. Burken skakas och medlet appliceras mycket tunt på den rena, torra ytan med en mikrofibermopp eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.

Borttagning av besvärliga fläckar *produktbilder* 2, 4, 5

Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Osmo 3029 Underhållsvax. Burken skakas och medlet läggs på med vit skurnylon eller Osmo Easy Pad luddfri trasa. Vänta några minuter, fläcken gnuggas och den upplösta smutsen torkas bort.

Punktrenovering - skador/repor *produktbilder* 2, 4, 5, 7

Har ytan fått mindre skador/repor räcker det oftast med rengöring och en tunn applicering av ny hårdvaxolja. Är det inte tillräckligt, gör följande:

a. Slipa bort skador/repor med finare sandpapper korn 120-150.
Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas.

b. Återbehandla den slipade ytan med Osmo Hårdvaxolja eller pigmenterad Osmoprodukt av den typ som användes vid grundbehandlingen. Applicera ett tunt lager med vit skurnylon, Osmo Pensel eller Osmo Easy Pad luddfri trasa,

c. Låt torka ca. 12 timmar (3062/3065/3032/3011), 4-6 timmar (3262/3232), 2-3 timmar (3362/3332) alt. ca. 24 timmar (pigmenterad produkt).

d. Upplevs ytan som torr eller har den pigmenterats, applicera ett tunt lager hårdvaxolja enligt b-c.

e. Vid behov utför en Uppfräschning med Osmo 3029 Underhållsvax över hela ytan.

Underhåll *produktbilder* 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11

a. Lös smuts dammsugs eller torrmoppas bort.

b. Rengör ytan grundligt för hand med skurblock röd alt. med Osmo Golvmaskin och röd rondell, använd Osmo 8016 Rengöringsmedel blandat med vatten doserat beroende på smutsighetsgrad. Se förpackning. Fukttorka golvet med rent vatten så att **inget rengöringsmedel** eller smuts finns kvar. Arbeta alltid sparsamt med vatten på trä.

c. Fortsatt arbete påbörjas när ytan är helt torr.

d. När ytan är helt torr appliceras Osmo Underhållsolja. Produkten är färdig att använda, spädes ej, omröres noga. Det är viktigt att ytan är **helt ren** före applicering av Osmo Underhållsolja, då rester av Osmo 3029 Underhållsvax kan ge ett mjölkigt utseende.

e. Applicera Osmo Underhållsolja mycket tunt i fiberriktning med Osmo Penselborste eller Osmo Mikrofiber-roller alt. Osmo golvmaskin med vit rondell.

f. Eftertorka/jämna ut överskott med Osmo Easy Pad luddfri trasa.

g. Låt torka 3-5 timmar, sörj för god ventilation. Torktiden gäller i normala klimatförhållanden, 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

Periodiskt underhåll *produktbilder* 4, 6, 8, 9, 10, 11

Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att Underhåll inte längre räcker, utförs ett Periodiskt Underhåll. Är den skadade ytan pigmenterad, måste skadan punktrenoveras innan slutbehandling.

Inled alltid ett periodiskt underhåll med att utföra punkt a-c under Underhåll enligt ovan.

a. Applicera ett mycket tunt lager Osmo Hårdvaxolja av den typ som användes vid grundbehandlingen med Osmo Penselborste eller Osmo Mikrofiberroller. Ev. stänk och överskott vid kanter och hörn avtorkas med Osmo Easy Pad luddfri trasa.

b. Låt torka ca. 12 timmar (3062/3065/3032/3011), 4-6 timmar (3262/3232), 2-3 timmar (3362/3332) innan ytan tas i bruk.

1
Osmo 8016 Rengöringsmedel

2
Osmo 3029 Underhållsvax

3
Osmo Underhållsolja

4
Osmo Easy Pad

5
Vit skurnylon

6
Rondeller

7
Osmo Pensel

8
Skurblock röd/vit

9
Osmo Penselborste

10
Osmo Mikrofiberroller

11
Osmo Golvmaskin

Importör:
Welin & Co
www.welinoco.com

Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska ändringar i instruktionen utan föregående meddelande.