

# Tjärfärg

Detta dokument avser: Svarttjära, Svartbrun Tjära, Bruntjära, Gröntjära, Vittjära, Gulttjära

## Allmänt

**Auson Tjärfärg** är baserade på trätjära. Våra Tjärprodukter ger ett effektivt skydd mot vatteninträngning och förlänger träets livslängd. Den starka tjärdoften avtar efter några dagar och är knappt märkbar efter en månad.

Auson Tjärprodukter innehåller olika hartser och terpener. Hartser är trädets naturliga försvar mot mikroorganismer och hjälper till att läka skador. Vår trätjära framställs genom upphettning av kådrik tallved i en ugn. Det unika med våra Tjärprodukter är att de innehåller så hög andel tjära, läs mer om detta i vår broschyr på [www.Tjarfarg.se](http://www.Tjarfarg.se)

## Användningsområde

**Tjärfärg** kan användas på trä som tidigare blivit behandlat med slamfärg och järnvitriol samt på obehandlat eller tidigare tjärat trä som träpanel, fasadtimmer, staket, trätak, pallkragar och andra träkonstruktioner utomhus.

## Applicering

Läs säkerhetsdatablad och fullständiga målningsinstruktioner på: [www.Tjarfarg.se](http://www.Tjarfarg.se)

## Förpackning

0,1-liter burk  
0,9-liter burk  
2,7-liter burk  
9-liter burk

## Tekniska data

|               |                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kulör:        | (matt)                                                                                                                     |
| Densitet:     | 1,10 ± 0,03 kg/lit                                                                                                         |
| Vikttorrhalt: | 82% ± 3%                                                                                                                   |
| Åtgång:       | 5-8 m <sup>2</sup> /lit beroende på underlag                                                                               |
| Torktid:      | Från några dagar till flera veckor beroende på väder, träslag, skiktjocklek och hur väl tjäran har trängt in i underlaget. |
| Förtunning:   | Balsamterpentin eller T-röd                                                                                                |
| Rengöring:    | Balsamterpentin eller T-röd                                                                                                |

**För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.**

Utgåva: 2026-02-18 / HA



Auson AB, Kungsbacka,  
Sweden  
T: +46 (0)300-56 20 00  
[www.auson.se](http://www.auson.se)

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.