

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® COLOURED

Pigmenterad olja för dekoration och skydd

- Tränger ner på djupet och ger slitstark, vattenresistent yta
- Kulörerna kan blandas med varandra för ytterligare kulörer/effekter
- Baserad på snabbtorkande oljor och hartser
- Medium Walnut, Dark Walnut, Black Walnut, White

TIMBEREX® COLOURED

BESKRIVNING

Timberex Coloured är en serie pigmenterade oljor tillverkade av hartser och oljor. De är snabbtorkande, tränger djupt ner i träet, fyller upp porerna och bildar en slitstark, vattenresistent yta.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Grundbehandling av golv, trappor, paneler, möbler m.m. i både offentlig- och hemmiljö.

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Torktid: 8-12 timmar innan slutpolering. Låt ytan vila 48 h innan den tas i bruk.
Fullt härdad: 7 dagar

ÅTGÅNG

6 - 10 m² per liter

ÅTGÅNG INFORMATION

Åtgången är rekommendationer och kan variera beroende på träslag och ålder. Starkt sugande träslag tex. Bok, Körsbär och kubbgolvv avviker från rekommenderad åtgång. Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.

FÖRBEREDELSE

Golvet ska ALLTID vara nyslipat (avsluta på 100 korn för barrträ och 120 korn för lövträ) och fritt från damm. Använd inte slipnät. Ytan måste vara ren och torr. Är du ovan, arbeta inte med större ytor än 20m² åt gången. Arbeta ALDRIG i starkt solljus eller kraftig ventilation. Tänk på att hög temperatur förkortar torktiden och låg temperatur/hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. En golvtemperatur på 20°C och Rf 30-60% rekommenderas. Observera att lutbehandling kan påverka oljans torktid.

APPLICERING

1. Applicera ett första tunt lager olja med roller eller tvättpäls. Var noga med att röra kontinuerligt i oljan.
2. Applicera nästa lager efter ca 45-60 minuter (starkt sugande trä 30-45 min) Golvet får EJ torka helt mellan appliceringarna.
3. Upprepa punkt 2. ca 1-2ggr (starkt sugande trä kan kräva fler appliceringar), till dess att träet inte suger mer sk. full mättnad.
4. Efter sista appliceringen låt ytan stå fuktig i 30 minuter och bearbeta sedan in oljan (150 varv) med röd rondell. Motsvarande görs med rött skurblock i kanter/hörn och på mindre ytor.
5. Direkt efter bearbetningen tas allt kvarvarande överskott bort med hjälp av maskin och luddfri trasa placerad under rondellen/skurblocket. Torka för hand noga kring kanter, hörn och lister. Lämna ALDRIG överskottsolja kvar på golvet.
6. Låt torka 8-12 timmar.
7. Polera med maskin 300 varv och röd rondell (större ytor) eller rött skurblock + hållare (mindre ytor). Efterpolera ALLTID med en torr, luddfri trasa.
8. Om ytan upplevs som torr, utför ett lätt underhåll med Timberex Underhållsmousse (se separat instruktion).
9. Låt golvet vila minst 48 timmar (ytan får ej tjäckas under denna tid).
10. Lägg inte ut mattor, använd ej vatten på golvet de första 14 dagarna.

OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.

REDSKAP

- Tvättpäls + hållare eller roller + rollertråg,
- Skurmaskin/Duo 150-300varv
- Röd rondell
- Rött skurblock + hållare för bearbetning av kanter/hörn• Luddfria bomullstrasor
- Plast- eller gummihandskar
- Plasthink
- För manuell behandling på mindre ytor utgår maskin och rondeller.

RENGÖRING AV REDSKAP/SPILL

Milt lösningsmedel ex. lacknфта

INFORMATION

RENGÖRING Använd Gammeldags Träsåpa för lätt smutsade ytor och Timberex Bio-C för hårt smutsade ytor.

UNDERHÅLL För bästa långsiktiga resultat utförs det första underhållet inom 6-8 månader efter grundbehandling och sedan vid behov (privat miljö). I offentlig miljö utförs det första underhållet inom de 3-4 första månaderna och som standard 2-3 ggr under de 2 första åren. Sedan efter behov. Underhåll utförs med Satin Oil eller Timberex Underhållsmousse. För slitna ytor används Satin Oil blandat med den kulör som använts vid grundbehandlingen (15-30% pigmenterad olja). Vid kraftigt skadad yta utförs en renovering - se separat instruktion.

SÄKERHETSDATA

VOC färdigmix:

> 275 g/l (medium walnut, dark walnut, black walnut, white)

Anmärkningar om säkerhet:

Säkerhetsinformation för produkten återfinns på produktetikett. Alla produktetiketter ger allmän säkerhetsinformation. Du hittar säkerhetsdatablad på www.timberex.com. Alla livsmedelsprodukter måste avlägsnas från området vid applicering och härdning. Alla redskap, trasor etc. som sugit upp produkten bör läggas i en hink med vatten och sättas utomhus för att undvika risken för självantändning. Innehållet måste hanteras i enlighet med lokala förordningar.

HÅLLBARHET

Minst 5 år från tillverkningsdatum i öppnad förpackning som förvaras torrt i välventilerat utrymme, vid temperatur 5-35°C och ej i direkt solljus.

Utgivningsdatum: 20/10/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu