

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® NATURAL

Traditionell olja för privat miljö

- Djuppenetrerande, baserad på naturliga snabbtorkande oljor
- Härdad polerad yta får en sidenmatt glans
- Ger vackert djup, framhäver träets naturliga kulör och ådring
- Enkel att rengöra och underhålla

TIMBEREX® NATURAL

BESKRIVNING

Tillverkad av naturliga hartser och snabbtorkande oljor som tränger djupt in i träet och fyller porerna för att bilda en slitstark och vattenbeständig yta. EN 71-3 certifierad (godkänd för leksaker).

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Grundbehandling av golv, möbler, panel m.m. av trä

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Torktid: 12-18 h innan slutpolering. Låt ytan vila 48 h innan den tas i bruk.
Fullt härdad: 7 dagar

ÅTGÅNG

5 - 7 m² per liter

ÅTGÅNG INFORMATION

Åtgången av olja enligt ovan är rekommendationer och kan variera beroende på träslag och ålder. Starkt sugande träslag tex. Bok, Körsbär och kubbgolvsavvik från rekommenderad åtgång. Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.

FÖRBEREDELSE

Golvet ska ALLTID vara nyslipat (avsluta på 100 korn för barrträ och 120 korn för lövträ) och fritt från damm. Använd inte slipnät. Ytan måste vara ren och torr. Är du ovan, arbeta inte med större ytor än 20 m² åt gången. Arbeta ALDRIG i starkt solljus el. kraftig ventilation. Tänk på att hög temperatur förkortar torktiden och låg temperatur/hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. En golvtemperatur på 20°C och Rf 30-60% rekommenderas. Observera att lutbehandling kan påverka oljans torktid.

APPLICERING

1. Applicera ett första tunt lager olja med tvättpås eller roller. 2. Applicera nästa lager efter ca 45-60 minuter (starkt sugande trä 30-45 min). Golvet får EJ torka helt mellan appliceringarna. 3. Upprepa punkt 2. ca 1-2ggr (stark sugande trä kan kräva fler appliceringar), till dess att träet inte suger mer sk. full mättnad. 4. Efter sista appliceringen låt ytan stå fuktig i 30 minuter och bearbeta sedan i oljan (150 varv) med brun rondell (vid förbehandling med pigmenterad lut används röd rondell). Motsvarande görs med brunt/rött skurblock i kanter/hörn och på mindre ytor. 5. Direkt efter bearbetningen tas allt kvarvarande överskott bort med hjälp av maskin och luddfri trasa placerad under rondellen/skurblocket. Torka för hand noga kring kanter, hörn och lister. Lämna ALDRIG överskottsolja kvar på golvet. 6. Låt torka 12-18 timmar. 7. Polera med maskin 300 varv och röd rondell (större ytor) eller rött skurblock + hållare (mindre ytor). Efterpolera ALLTID med en torr, luddfri trasa. 8. Om ytan upplevs som torr, utför ett lätt underhåll med Timberex Underhållsmousse (se separat instruktion). 9. Låt golvet vila minst 48 timmar (ytan får ej täckas under denna tid). 10. Lägg inte ut mattor, använd ej vatten på golvet de första 14 dagarna.

OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.

RENGÖRING AV REDSKAP/SPILL

Milt lösningsmedel ex. lacknaffa

INFORMATION

REDSKAP Tvättpås + hållare eller roller + rollertråg, skurmaskin/Duo 150-300varv, brun och röd rondell, brunt/rött skurblock + hållare för bearbetning av kanter/hörn. Luddfria bomullstrasor, plast- eller gummihandskar, plasthink. För manuell behandling på mindre ytor utgår maskin och rondeller.

RENGÖRING Använd Gammeldags Träsåpa för lätt smutsade ytor och Timberex Bio-C för hårt smutsade ytor.

UNDERHÅLL För bästa långsiktiga resultat utförs det första underhållet inom 6-8 månader efter grundbehandling och sedan vid behov (privat miljö). I offentlig miljö utförs det första underhållet inom de 3-4 första månaderna och som standard 2-3 ggr under de 2 första åren. Sedan efter behov. Underhåll utförs med Satin Oil eller Timberex Underhållsmousse. Se separat instruktion.

SÄKERHETSDATA

VOC färdigmix:

Anmärkningar om säkerhet:

691 g/L

Säkerhetsinformation för produkten återfinns på produktetikett. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran. Timberex och dess distributörer blir ibland tillfrågade angående användning som skiljer sig från vad som angetts i aktuella produktinstruktioner. Vid sådana tillfällen görs alltid försök att ge så konstruktiv hjälp som möjligt. Timberex och dess distributörer kan dock inte hållas ansvariga för denna typ av användande såvida de inte är skriftligen bekräftade. Uppfyller kraven för VOC 2010.

HÅLLBARHET

Minst 5 år från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning som förvaras torrt i välventilerat utrymme, vid temperatur 5-35°C och ej i direkt solljus.

Utgivningsdatum: 20/10/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
36, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu