

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX TIMBERGUARD™ TEAK

Naturlig skyddande pigmenterad olja för trä utomhus

- Passar alla träslag
- Innehåller UV-skydd mot uttorkning och sprickbildning
- Djuppenetrerande, härdande naturlig olja
- Enkel applicering med roller eller pensel

TIMBEREX TIMBERGUARD™ TEAK

BESKRIVNING

Olja med UV-filter som saktar ner grånadsprocessen och håller träet fräscht längre. Finns även ofärgad. EN 71-3 certifierad (godkänd för leksaker).

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Grundbehandling och underhåll för möbler, dörrar, trall, fönster, båtdäck och inredning m.m. av trä utomhus.

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Torktid: 12-18 h innan slutpolering. Låt ytan vila 48 h innan den tas i bruk.
Fullt härdad: 7 dagar

ÅTGÅNG

6-10 m² / liter

ÅTGÅNG INFORMATION

Åtgången är rekommendationer och kan variera beroende på träslag och ålder. Starkt sugande träslag eller ändträ ökar åtgången. Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.

FÖRBEREDELSE

Nytt tryckimpregnerat trä, Ek, termobehandlat trä och tropiska träslag måste vädras ur minst 12 veckor innan oljebehandling. Barrträ som t.ex. Sibirisk Lärk och Douglasfur vädras ur minst 6 veckor. Om eventuell grånad uppstått under vädringstiden, ska den avlägsnas innan oljebehandling påbörjas.

Slå/skruva ner ev. spikar/skruvor etc. Ytan måste vara ren, torr och fri från ev. andra ytbehandlingar än olja, som kan stoppa oljan från att tränga ner i träet. Är du ovan, arbeta inte med större ytor än 20m² åt gången. Arbeta ALDRIG i starkt solljus el. kraftig ventilation. Tänk på att hög temperatur förkortar torktiden och låg temperatur/hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. För användning utomhus rekommenderas så torra och gynnsamma förhållanden som möjligt.

APPLICERING

Mindre ytor

1. Applicera ett första tunt lager olja med roller eller pensel. Var noga med att röra kontinuerligt i oljan. 2. Applicera nästa lager efter ca 45-60 minuter (starkt sugande trä 30-45 min). Ytan får EJ torka helt mellan appliceringarna. 3. Upprepa punkt 2. ca 1-2 ggr (starkt sugande trä kan kräva fler appliceringar) till dess att ytan inte suger in mer olja sk. full mättnad. 4. Efter sista appliceringen låt ytan stå fuktig i 30 minuter och bearbeta sedan in oljan med brunt/rött skurblock + hållare. 5. Direkt efter bearbetningen tas allt kvarvarande överskott bort med hjälp av trasa under skurblocket. Lämna ALDRIG överskottsolja kvar på ytan. 6. Låt torka 12-18 timmar, över natt. 7. För bästa resultat, utför nästa dag efterpolering med rött skurblock + hållare. Efter detta även med torr, luddfri trasa på skurblocket. 8. Låt ytan vila minst 48 timmar. 4.

Större ytor

1. Applicera ett första tunt lager olja med pensel eller roller. Var noga med att röra kontinuerligt i oljan. 2. Applicera nästa lager efter ca 45-60 minuter (starkt sugande trä 30-45 min). Ytan får EJ torka helt mellan appliceringarna. 3. Upprepa punkt 2. ca. 1-2ggr (starkt sugande trä kan kräva fler appliceringar) till dess att ytan inte suger mer sk. full mättnad. 4. Efter sista appliceringen låt ytan stå fuktig i 30 minuter och bearbeta sedan in oljan med maskin 150 varv med brun rondell. 5. Direkt efter bearbetningen tas allt kvarvarande överskott bort med hjälp av maskin och luddfri trasa placerad under rondellen. Lämna ALDRIG överskottsolja kvar på ytan. 6. Låt torka 12-18 timmar, över natt. 7. Polera med maskin 300 varv och röd rondell. Efterpolera ALLTID med en torr, luddfri trasa. 8. Om ytan upplevs som torr, utför ett lätt underhåll. 9. Låt ytan vila minst 48 timmar.
OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.

RENGÖRING AV REDSKAP/SPILL

Milt lösningsmedel ex. lacknфта eller penseltvätt.

INFORMATION

REDSKAP Roller eller pensel, rött skurblock och skurblockshållare (mindre ytor), skurmaskin/duo 150-300varv och röd rondell (större ytor), luddfria bomullstrasor, plast- eller gummihandskar, plasthink. För manuell behandling på mindre ytor utgår maskin och rondeller.

RENGÖRING Använd Gammeldags Träsåpa för lätt smutsade ytor och Timberex Bio-C för hårt smutsade ytor.

UNDERHÅLL Använd Timberguard enligt beskrivning ovan (oljan appliceras endast 1-2 ggr). Vi rekommenderar underhåll 1 gång/år eller vid behov för optimalt skydd. Ek kan med fördel underhållas mer frekvent dom tre första åren och där efter endast vid behov.

SÄKERHETSDATA

VOC färdigmix:	> 275 g/l
Anmärkningar om säkerhet:	Vid slipning och försegling av golv ska skyddskläder bäras, inklusive ansiktsmask för dammfiltrering. Allmän säkerhetsinformation finns på produktetiketten, säkerhetsdatablad på www.timberex.com . Livsmedel måste avlägsnas från området under applicering och härdning. Produktrester och tomma förpackningar lämnas till godkänd avfallsanläggning.

HÅLLBARHET

Minst 5 år från tillverkningsdatum i öppnad förpackning som förvaras torrt i välventilerat utrymme, vid temperatur 5-35°C och ej i direkt solljus.

Utgivningsdatum: 20/10/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu