



Timberex Wax Oil

Snabbtorkande olja med Caranubavax



- Timberex Wax-Oil är snabbtorkande och enkel att applicera
Färdig behandling på 1 dag!
- Blandningen av naturlig olja och Caranubavax penetrerar djupt in i träet, skyddar och ger en vacker sidenmatt yta.
- Timberex Wax-Oil passar alla träslag och har upp till tre gånger högre täckningsgrad än vanlig olja. Behandlad yta bli tålig mot spill och slitage. Idealiskt i både offentliga och privata miljöer.
- Finns ofärgad och i flera kulörer som kan blandas med varandra.
- Passar också mycket bra till underhåll av tidigare oljade golv.
- Innehåller inte vatten, har låg VOC halt.
- Säker för leksaker i torrt tillstånd enligt EN 71-3.



Clear

White

Warm Grey

Mid Grey

Black

Driftwood

Medium Walnut





Timberex Wax Oil

Snabbtorkande olja med Caranubavax

STORLEKAR

0.2, 1 och 5 liter

ÅTGÅNG

15-20 m² per liter – grundbehandling

>50 m² per liter - underhåll

Åtgången av olja enligt ovan är rekommendationer och kan variera beroende på träslag och ålder. Starkt sugande träslag tex. Bok, Körsbär och kubbgolv avviker från rekommenderad åtgång.

Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.

REDSKAP

- Roller, spackel eller gummiraka.
- Skurmaskin/Duo 150-300 varv
- Rondell brun (ofärgad Wax-Oil) el. röd (Pigmenterad Wax-Oil)
- Skurblock brun (ofärgad Wax-Oil) el. röd (Pigmenterad Wax-Oil) + hållare för bearbetning av kanter/hörn
- Luddfria bomullstrasor
- Plast- eller gummihandskar
- Plastthink

För manuell behandling på mindre ytor utgår maskin och rondeller.

FÖRBEREDELSE AV YTAN SOM SKA GRUNDBEHANDLAS Träytan ska ALLTID vara nyslipad. Slipa i alla steg till avslutande 100 korn för barrträ och 120 korn för lövträ. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Använd inte slipnät. Ytan måste vara ren och torr. Är du ovan, arbeta inte med större ytor än 20 m² åt gången. Arbeta ALDRIG i starkt solljus eller kraftig ventilation. Tänk på att hög temperatur förkortar torktiden och låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. En golvtemperatur på 20°C och Rf 30-60% rekommenderas.

GRUNDBEHANDLING

1. Applicera ett första tunt lager olja med valt verktyg. Var noga med att röra kontinuerligt i oljan. **2.** Applicera nästa lager efter ca 45-60 minuter (starkt sugande trä 30-45 min). Golvet får EJ torka helt mellan appliceringarna. **3.** Vid behov upprepa punkt 2 ca 1-2ggr (stark sugande trä kan kräva fler appliceringar) till dess att träet inte suger mer sk. full mätnad. **4.** Efter sista appliceringen låt ytan stå fuktig i 30 minuter och bearbeta sedan in oljan på låg hastighet (150 varv) med maskin och rondell. Motsvarande görs med skurblock i kanter/hörn och på mindre ytor. **5.** Direkt efter bearbetningen tas allt kvarvarande överskott bort med hjälp av maskin och luddfri trasa placerad under rondellen. Torka för hand noga kring kanter, hörn och lister. Lämna ALDRIG överskottsolja kvar på golvet. **6.** Låt torka 60 minuter. **7.** Polera både ofärgad och pigmenterad yta i hög hastighet (300 varv) med maskin och röd rondell/skurblock. Avsluta ALLTID genom efterpolering med torr, luddfri trasa på rondellen. Motsvarande görs med rött skurblock på mindre ytor. **8.** Om ytan upplevs som torr, utför ett underhåll med Timberex Wax-Oil, se separat instruktion.

9. Låt golvet vila 12-24 timmar innan det försiktigt tas i bruk (ytan får ej täckas under denna tid). **10.** Lägg inte ut mattor, använd ej vatten på golvet de första 14 dagarna.

OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.

RENGÖRING

Utförs med Timberex Bio-C eller Gammeldags Träsåpa.
Se separat instruktion.

UNDERHÅLL

Underhåll utförs med Wax-Oil. För bästa långsiktiga resultat utförs det första underhållet inom 6-8 månader efter grundbehandling och sedan vid behov (privat miljö). I offentlig miljö utförs det första underhållet inom de 3-4 första månaderna och som standard 2-3 ggr under de två första åren. Sedan efter behov. På ytor som utsätts för extremt mycket väta rekommenderas att det första underhållet utförs efter ca. 1 månad.

Förberedelser

Dammsug och rengör ytan noga före behandling då oljan i sig inte rengör utan endast behandlar ytan. För lätt smutsad yta använd Gammeldags Träsåpa/Bio-C, för kraftigt smutsad yta Bio-C.
Se separat instruktion.

Applicering - Wax-Oil

1. Var noga med att röra om i oljan. Applicera i små mängder genom att droppa ut oljan på golvet. Bearbeta sedan in oljan med rött skurblock på hållare (mindre ytor) alternativt maskin 150 varv med röd rondell (större ytor) till en jämn yta uppnås. **2.** Direkt efter bearbetningen tas allt kvarvarande överskott bort med luddfri trasa under skurblock med hållare (mindre ytor) eller med hjälp av maskin och en luddfri trasa placerad på rondellen. Torka för hand noga kring kanter, hörn och lister. Lämna ALDRIG våt olja kvar på golvet. **3.** Låt torka 60 minuter. **4.** Polera med rött skurblock på hållare (mindre ytor) alternativt i hög hastighet med maskin 300 varv och röd rondell (större ytor). Efterpolera ALLTID med en torr, luddfri trasa. **5.** När det är torrt efter ca 6-8 timmar är golvet färdigt att använda.

OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Säkerhetsinformation för produkten återfinns på produktetikett. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Timberex och dess distributörer blir ibland tillfrågade angående användning som skiljer sig från vad som angetts i aktuella produktinstruktioner. Vid sådana tillfällen görs alltid försök att ge så konstruktiv hjälp som möjligt. Timberex och dess distributörer kan dock inte hållas ansvariga för denna typ av användande såvida de inte är skriftligen bekräftade.

Säker för leksaker i torrt tillstånd enligt EN 71-3.

Tillverkare:
Timberex International
RUST-OLEUM MATHYS
Kolenbergstraat 23
B-3545 Zelem - Belgien
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax:
+32 (0) 13 460 0219
www.timberex.com

Importör:
Welin & Co
www.welinoco.com



www.welinoco.com