

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® WAX OIL

Snabbtorkande olja med vax och låg VOC-halt

- Passar alla träslag
- Används i både offentlig- och hemmiljö
- Snabbtorkande - färdig behandling på 1 dag
- Penetrerar djupt in i träet, skyddar och ger vacker sidenmatt yta
- Dryg, enkel applicering

TIMBEREX® WAX OIL

BESKRIVNING

Timberex Wax-Oil har upp till tre gånger högre täckningsgrad än vanlig olja, passar alla typer av träslag och är därför idealisk för både offentliga och privata miljöer.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Passar alla träslag i både offentliga och privata miljöer.

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Torktid:	60 minuter innan slutpolering. Låt golvet vila 12-24 h innan det tas i bruk.
Fullt härdad:	7 dagar

ÅTGÅNG

15 - 20 m² per litre (Grundbehandling)
> 50 m² per litre (Underhåll)

ÅTGÅNG INFORMATION

Åtgången av olja enligt ovan är rekommendationer och kan variera beroende på träslag och ålder. Starkt sugande träslag tex. Bok, Körsbär och kubbgolv avviker från rekommenderad åtgång. Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.

FÖRBEREDELSE

Ytan ska ALLTID vara nyslipad (avsluta på 100 korn för barrträ och 120 korn för lövträ) och fri från damm. Använd inte slipnät, använd alltid skyddsmask vid slipning. Ytan måste vara ren och torr. Är du ovan, arbeta inte med större golvytor än 20 m² åt gången. Arbeta ALDRIG i starkt solljus eller kraftig ventilation. Tänk på att hög temperatur förkortar torktiden och låg temperatur/hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. En golvtemperatur på 20°C och Rf 30-60% rekommenderas.

Produkten ska förvaras vid 20°C - 30°C i 8 timmar före användning.

APPLICERING

GRUNDBEHANDLING

- Applicera ett första tunt lager olja med en roller, spackel eller gummiraka. Var noga med att röra kontinuerligt i oljan.
- Applicera nästa lager efter ca 45-60 minuter (starkt sugande trä 30-45 min). Golvet får EJ torka helt mellan appliceringarna.
- Vid behov upprepa punkt 2 ca 1-2ggr (stark sugande trä kan kräva fler appliceringar) till dess att träet inte suger mer sk. full mättnad.
- Efter sista appliceringen låt ytan stå fuktig i 30 minuter och bearbeta sedan in oljan på låg hastighet (150 varv) med maskin och rondell. Motsvarande görs med skurblock i kanter/hörn och på mindre ytor.
- Direkt efter bearbetningen tas allt kvarvarande överskott bort med hjälp av maskin och luddfri trasa placerad under rondellen. Torka för hand noga kring kanter, hörn och lister. Lämna ALDRIG överskottsolja kvar på golvet.
- Låt torka 60 minuter.
- Polera ytan i hög hastighet (300 varv) med maskin och röd rondell/skurblock. Avsluta ALLTID genom efterpolering med torr, luddfri trasa på rondellen. Motsvarande görs med rött skurblock på mindre ytor.
- Om ytan upplevs som torr, utför ett underhåll med Timberex Wax-Oil, se separat instruktion.
- Låt golvet vila 12-24 timmar innan det försiktigt tas i bruk (ytan får ej täckas under denna tid).
- Lägg inte ut mattor, använd ej vatten på golvet de första 14 dagarna.

OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING. EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.

RENGÖRING AV REDSKAP/SPILL

Milt lösningsmedel ex. lacknafta

INFORMATION

REDSKAP

Roller, spackel eller gummiraka., skurmaskin/Duo 150-300 varv, brun rondell. Brunt Skurblock + hållare för bearbetning av kanter/hörn. Luddfria bomullstrasar, plast- eller gummihandskar, plasthink. För manuell behandling på mindre ytor utgår maskin och rondeller.

RENGÖRING

Använd Gammeldags Träsåpa för lätt smutsade ytor och Timberex Bio-C för hårt smutsade ytor.

UNDERHÅLL

För bästa långsiktiga resultat utförs det första underhållet inom 6-8 månader efter grundbehandling och sedan vid behov (privat miljö). I offentlig miljö utförs det första underhållet inom de 3-4 första månaderna och som standard 2-3 ggr under de två första åren. Sedan efter behov. På ytor som utsätts för extremt mycket väta rekommenderas att det första underhållet utförs efter ca. 1 månad.

Dammsug och rengör ytan noga före behandling då oljan i sig inte rengör utan endast behandlar ytan. För lätt smutsad yta använd Gammeldags Träsåpa/Bio-C, för kraftigt smutsad yta Bio-C.

- Var noga med att röra om i oljan. Applicera i små mängder genom att droppa ut oljan på golvet. Bearbeta sedan in oljan med rött skurblock på hållare (mindre ytor) alternativt maskin 150 varv med röd rondell (större ytor) till en jämn yta uppnås.
- Direkt efter bearbetningen tas allt kvarvarande överskott bort med luddfri trasa under skurblock med hållare (mindre ytor) eller med hjälp av maskin och en luddfri trasa placerad på rondellen. Torka för hand noga kring kanter, hörn och lister. Lämna ALDRIG våt olja kvar på golvet.
- Låt torka 60 minuter.
- Polera med rött skurblock på hållare (mindre ytor) alternativt i hög hastighet med maskin 300 varv och röd rondell (större ytor). Efterpolera ALLTID med en torr, luddfri trasa.
- När det är torrt efter ca 6-8 timmar är golvet färdigt att använda.

OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.

SÄKERHETSDATA

VOC färdigmix:

Anmärkningar om säkerhet:

8g/L

Säkerhetsinformation för produkten återfinns på produktetikett. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran. Timberex och dess distributörer blir ibland tillfrågade angående användning som skiljer sig från vad som angetts i aktuella produktinstruktioner. Vid sådana tillfällen görs alltid försök att ge så konstruktiv hjälp som möjligt. Timberex och dess distributörer kan dock inte hållas ansvariga för denna typ av användande såvida de inte är skriftligen bekräftade. Uppfyllerkraven för VOC 2010.

HÅLLBARHET

Minst 5 år från tillverkningsdatum i öppnad förpackning som förvaras torrt i välventilerat utrymme, vid temperatur 5-35°C och ej i direkt solljus.

Utgivningsdatum: 07/10/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
36, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu