

4019 Träimpregnering WR Aqua

STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

**osmo**[®]

Vattenbaserad träimpregnering för utomhusbruk

Används på uteträ som inte kommer i direktkontakt med marken ex. fönster- och dörrfoder, dörrar, fönsterbågar, fönsterluckor, paneler, pergolor och utemöbler m.m.

Produkten ska inte användas på trä eller träkonstruktioner avsedda för användning inomhus, med undantag för inre ytor på yttre fönsterramar och ytterdörrar/yttre dörr-ramar.

Skyddar träet mot röta, blånad och mögel
Minskar träets svällning och krympning.

Åtgång

150-160 ml/m², dosering: 100 ml/m² (mot blånadssvamp); 150–160 ml/m² (mot vitrötesvamp).

Torktid

Ca. 24 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt. Ytan måste vara helt torr innan vidare behandling.

Verktyg

Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller eller sprutverktyg godkänt för sprutapplikering av träskyddsprodukter. Produkten kan också appliceras genom doppning eller flowcoat (industriapplikering).



Osmo Pensel



Osmo Mikrofiberroller



Sprutverktyg

1. Förberedelser

Ytan måste vara obehandlad, ren, torr och frostfri (max. 20 % fuktighetskvot). Osmo Träimpregnering WR Aqua är en träimpregneringsprodukt för utomhusbruk som alltid ska slutbehandlas. Slutbehandlingen ska ske inom tre månader efter impregneringen har gjorts, med lämplig Osmo utomhusprodukt ex. Osmo Träskyddslasyr eller Osmo UV-Skyddsolja.

2. Applicering

Färdig att använda, spädes ej, omröres noga. Om möjligt, applicera produkten innan installation av träet. Temperaturen måste vara över 5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 % vid applicering och torkning.

- Applicera produkten tunt i träets fiberriktning med valt verktyg, se Verktyg. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka ca. 24 timmar, se för god ventilation. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt. Ytan måste vara helt torr innan vidare behandling.

3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs direkt efter användning med tvål och vatten.

Importör:

Welin & Co

www.welinoco.com