

Hårdvaxolja Express

För golv, paneler och möbler av trä inomhus



Proffsprodukt för ofärgad ytbehandling för massiva trägolv, lamellparkett, OSB eller kork. Passar även för paneler och möbler. För bänkskivor rekommenderas Osmo Top-Oil. Osmo Hårdvaxolja Express används även för ofärgad slutbehandling av trätytor infärgade med ex. Osmo Hårdvaxolja Pigmenterad eller Osmo Oljebets.

Baserad på vegetabiliska oljor och vaxer, mikroporös Vattenavvisande och mycket slitstark

ÅTGÅNG

1 liter räcker till ca. 24 m² vid 1 applicering eller 12m² vid 2 appliceringar

TORKTID

2-3 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C och Rf 50%. 1-2 timmar med tillsats av Osmo 6632 Härdare för Hårdvaxolja Express (endast för proffs). Vid låg tempera-tur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

VERKTYG

Golv: Osmo Penselborste eller Osmo Mikrofiberroller 250mm.

Möbler och övriga ytor: Osmo Pensel eller Osmo Mikrofiberroller 100mm. Abralon korn 500 för mellanputsning vid behov.

FÖRBEREDELSE

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). Rengör eller slipa försiktigt tidigare mikroporös ytbehandling, slipa bort gammal lack eller likande. Nytt obehandlat trägolv slipas alltid före behandling. Slipa i alla steg upp till avslutande papper normalt korn 100-120 (golv) och 120-240 (möbler/mindre ytor) beroende på träslag. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel 7350. Vid förekomst av

springor bör spackel alltid användas.

Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träets naturliga kulör och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, utseende etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas. Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna. För mörka exotiska träslag såsom Wenge, Merbau, Jatoba eller rök Ek och rökt Ask, rekommenderas Osmo 1101 Klarvax eller Osmo Onecoat 2K 6100. Se separat instruktion.

APPLICERING

Osmo Hårdvaxolja Express är färdig att använda, spådes ej, omröres noga.

Golv, möbler och andra ytor **Grundbehandling (2 appliceringar)**

- Applicera Osmo Hårdvaxolja Express tunt i fiberriktning alt. Osmo Hårdvaxolja Express blandad med härdare 6632 tunt i fiberrikt med valt verktyg (se Verktyg). Öppentid utan härdare ca. 10 minuter, med härdare förkortas öppentiden avsevärt. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka i 2-3 timmar alt. 1-2 timmar med härdare, sörg för god ventilation.
- Vid behov/träresning mellanputsa försiktigt i träets fiberriktning med Abralon korn 500. OBS! var noga med att inte putsa för hårt/för mycket då detta kan ge en hal yta. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm.
- Applicera ett andra tunt lager på samma vis.
- Låt torka i 2-3 timmar alt. 1-2 timmar med härdare, sörg för god ventilation.

Efter slutförd behandling på golv visa alltid varsamhet med vatten och täckande papp, möbler och mattor de första 14 dagarna. Använd möbeltassar.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka

självantändning av organiskt material. Lagg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

Golv, möbler och andra ytor Slutbehandling av infärgad yta (1 applicering)

På ytor infärgade med Osmo Hårdvaxolja Pigmenterad eller Osmo Oljebets krävs endast 1 applicering med Osmo Penselborste alt. Osmo Mikrofiberroller 250 mm (golv), Osmo Pensel eller Osmo Mikrofiberroller 100 mm (möbler/övriga ytor). Vid applicering med Osmo Golv-maskin med vit rondell kan ytterligare 1 applicering krävas. Vid applicering med Osmo Easy Pad luddfri trasa kan ytterligare 1 eller flera appliceringar krävas. Total mängd produkt för samtliga appliceringar inklusive infärgning max. 80 gr/m².

a. Applicera Osmo Hårdvaxolja Express alt. Osmo Hårdvaxolja Express blandad med härdare 6632 tunt i fiberriktning med valt verktyg (se Verktyg). Öppentid utan härdare ca. 10 minuter, med härdare förkortas öppentiden avsevärt. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.

b. Låt torka i 2-3 timmar alt. 1-2 timmar med härdare, sörg för god ventilation. Efter slutförd behandling på golv visa alltid varsamhet med vatten och täckande papp, möbler och mattor de första 14 dagarna. Använd möbeltassar

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lagg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring



IMPORTÖR
Welin & Co
www.welinoco.com
© Welin & Co
03/26, ersätter alla tidigare versioner

STÄDNING

Ytor behandlade med Osmo Hårdvaxolja Express är enkla att städa. Lös smuts sopas/dammsugs bort. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel blandat med ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa.

UPPFRÄSCHNING/UNDERHÅLL

Uppfräschning av ytan görs vid behov med Osmo Underhållsvax enligt instruktion på förpackningen. Vid underhåll används Osmo Underhållsolja. Se separat instruktion.

Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att underhåll med Osmo Underhållsolja inte längre räcker, rengör ytan mycket noga för att säkra att all smuts är borta. Applicera ett nytt tunt lager Osmo Hårdvaxolja av den typ som användes vid grundbehandlingen.

BESVÄRLIGA FLÄCKAR

Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Osmo 3029 Underhållsvax. Burken skakas och medlet läggs på en duk alt. vit skurnylon. Fläcken gnuggas med duken/skurnylenen och den upplösta smutsen torkas bort.

SKADOR / REPOR

Skador eller repor som inte går bort genom användning av Osmo 3029 Underhållsvax kräver punktrenoering. Rengör noga med Osmo 8016 Rengöringsmedel blandat med vatten, vid behov slipa med finare sandpapper korn 150. Återbehandla därefter den skadade ytan med Osmo Hårdvaxolja Express av den typ som användes vid grundbehandlingen. Lagg endast på en gång i ett tunt lager. När den skadade ytan är torr, gör ett underhåll över hela ytan.

VARIANTER

3332 Ofärgad, sidenmatt
3362 Ofärgad, matt