Hårdvaxolja Originalet

För golv, paneler och möbler av trä inomhus



Osmo Hårdvaxolja Originalet är idealisk för ofärgad ytbehandling av massiva trägolv, lamellparkett, OSB eller kork och passar även utmärkt för paneler och möbler. För bänkskivor rekommenderas Osmo Top-Oil. Osmo Hårdvaxolja Originalet används även för ofärgad slutbehandling av infärgade ytor.

Baserad på vegetabiliska oljor och vaxer, mikroporös Vattenavvisande och mycket slitstark

ÅTGÅNG

1 liter räcker till ca. 24 m2 vid 1 applicering
eller 12m2 vid 2 appliceringar

TORKTID

8-12 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C/50% Rf. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

VERKTYG

Golv: Osmo Penselborste, Osmo Mikrofiberroller 250 mm eller Osmo Golvmaskin och vit rondell.
Möbler och övriga ytor: Osmo Pensel eller Osmo Mikrofiberroller 100 mm. Abralon korn 500 för mellanputsning vid behov.

FÖRBEREDELSER

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). Rengör eller slipa försiktigt tidigare mikroporös ytbehandling, slipa bort gammal lack eller likande. Nytt obehandlat trägolv slipas alltid före behandling. Slipa i alla steg upp till avslutande papper normalt korn 100-120 (golv) och 120-240 (möbler/mindre ytor) beroende på träslag. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel. Vid förekomst av springor bör spackel alltid användas.

Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träets naturliga kulör och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, utseende etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas. Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna. För mörka exotiska träslag såsom Wenge, Merbau, Jatoba eller rök Ek och rökt Ask, rekommenderas Osmo 1101 Klarvax eller Osmo Onecoat 2K 6100. Se separat instruktion.

APPLICERING

Golv, möbler och andra ytor
Ofärgad grundbehandling (2 appliceringar)

Osmo Hårdvaxolja Originalet är färdig att använda, spädes ej, omröres noga.

a. Applicera Osmo Hårdvaxolja Originalet tunt i fiberriktning med valt verktyg, se Verktyg. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
b. Låt torka i 8-12 timmar, sörj för god ventilation.
c. Vid behov/träresning mellanputsa försiktigt i träets fiberriktning med Abralon korn 500. OBS! Var noga med att inte putsa för hårt/för mycket då detta kan ge en hal yta. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm.
d. Applicera ett andra tunt lager hårdvaxolja på samma vis. Var noga med att inte lämna något överskott.
e. Låt torka i 8-12 timmar, sörj för god ventilation.

Vid applicering med Osmo Golvmaskin med vit rondell kan ytterligare 1 applicering krävas. Total mängd produkt för samtliga appliceringar inklusive infärgning max. 80gr/m2. Efter slutförd behandling på golv visa alltid varsamhet med vatten och täckande papp, möbler och mattor de första 14 dagarna. Använd möbeltassar.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

Golv, möbler och andra infärgade ytor
Ofärgad slutbehandling (1 applicering)

På ytor infärgade med Osmo Hårdvaxolja Pigmenterad, Osmo Oljebets eller Osmo Dekorvax krävs endast 1 applicering. Vid applicering med Osmo Golvmaskin med vit rondell kan ytterligare 1 applicering krävas. Total mängd produkt för samtliga appliceringar inklusive infärgning max. 80gr/m2.

a. Applicera Osmo Hårdvaxolja Originalet tunt i fiberriktning med valt verktyg, se Verktyg. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
b. Låt torka i 8-12 timmar, sörj för god ventilation. Efter slutförd behandling på golv visa alltid varsamhet med vatten och täckande papp, möbler och mattor de första 14 dagarna. Använd möbeltassar

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

RENGÖRING AV VERKTYG
Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring

STÄDNING
Ytor behandlade med Osmo Hårdvaxolja Originalet är enkla att städa. Lös smuts sopas/dammsugs bort. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsätt ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa.

UPPFRÄSCHNING/UNDERHÅLL
Uppfräschning av ytan görs vid behov med Osmo 3029 Underhållsvax enligt instruktion på förpackningen.
Vid underhåll används Osmo Underhållsolja. Se separat instruktion.

Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att underhåll med Osmo Underhållsolja inte längre räcker, rengör ytan mycket noga för att säkra att all smuts är borta. Applicera ett nytt tunt lager Osmo Hårdvaxolja av den typ som användes vid grundbehandlingen.

BESVÄRLIGA FLÄCKAR
Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Osmo 3029 Underhållsvax. Burken skakas och medlet läggs på en duk alt. vit skurnylon. Fläcken gnuggas med duken/skurnylonen och den upplösta smutsen torkas bort.

SKADOR / REPOR
Skador eller repor som inte går bort genom användning av Osmo 3029 Underhållsvax kräver punktrenovering. Rengör noga med Osmo 8016 Rengöringsmedel blandat med vatten, vid behov slipa med finare sandpapper korn 150. Återbehandla därefter den skadade ytan med Osmo Hårdvaxolja Originalet av den typ som användes vid grundbehandlingen. Lägg endast på en gång i ett tunt lager. När den skadade ytan är torr, gör ett underhåll över hela ytan.

VARIANTER
3011 Ofärgad, blank
3032 Ofärgad, sidenmatt
3062 Ofärgad, matt
3065 Ofärgad, halvmatt

Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska ändringar i instruktionen utan föregående meddelande.

IMPORTÖR
Welin & Co
www.welinoco.com
© Welin & Co
03/26, ersätter alla tidigare versioner