

Hårdvaxolja med halkskydd



STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

För golv och trappor av trä

Osmo Hårdvaxolja med halkskydd är idealisk för golv av massivt trä, lamellparkett, OSB eller kork och trappor. Den svarta hårdvaxoljan (3094) passar sepeciellt bra för trappor, teaterscener, catwalks eller dansgolv.

Ofärgad Halvmatt med halkskyddsgrad R9 (3088) och Sidenmatt med halkskyddsgrad R11 (3089), Svart matt m. halkskydd R9 (3094)

Baserad på naturliga oljor och vaxer, mikroporös
Vattenavvisande och mycket slitstark

Åtgång

1 liter räcker till ca. 24 m² vid 1 applicering eller 12m² vid 2 appliceringar.

Torktid


8-10 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C och Rf 50%.

Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

Verktyg

Golv/trappor: Osmo Penselborste med handtag eller Osmo Mikrofiberroller.

Mindre ytor: Osmo Pensel.



Osmo Pensel



Osmo Penselborste
med handtag



Osmo Mikrofiber-
roller

1. Förberedelser

Ytan måste vara ren och torr (max. 18% fuktighetskvot). Rengör eller slipa försiktigt tidigare mikroporös ytbehandling, slipa bort gammal lack eller likande. Nytt obehandlat trägolv slipas alltid före behandling. Slipa i alla steg upp till avslutande papper normalt korn 100-120 (golv) och 120-240 (möbler/mindre ytor) beroende på träslag. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel. Vid förekomst av springor bör spackel alltid användas.

Produkten är färdig att använda, spädes ej, omröres noga. Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träets naturliga kulör och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, utseende etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas. Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna.

För mörka exotiska träslag såsom Wenge, Teak, Merbau, Jatoba etc. rekommenderas Osmo 1101 Klarvax. Se separat instruktion.

2. Applicering

Korkgolv är porösa och kräver extra tunna appliceringar samt längre torktid (min. 24 timmar per applicering). På ytor infärgade med Osmo Hårdvaxolja Pigmenterad eller Osmos Dekorvaxer krävs endast 1 applicering med Osmo Penselborste med handtag alt. Osmo Mikrofiberroller (golv) Osmo Pensel (mindre ytor) total mängd produkt för samtliga appliceringar, inklusive infärgning 80 gr/m². OBS! Produkten ska ej appliceras med maskin.

Golv, trappor och mindre ytor (2 appliceringar)

- Applicera Osmo Hårdvaxolja med halkskydd tunt i fiberriktning med Osmo Penselborste med handtag alt. Osmo Mikrofiberroller (golv) Osmo Pensel (trappor/mindre ytor). Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka i 8-12 timmar, söj för god ventilation.
- Applicera ett andra tunt lager hårdvaxolja på samma vis. Var noga med att inte lämna något överskott.
- Låt torka i 8-12 timmar, söj för god ventilation.

Efter slutförd behandling på golv visa alltid varsamhet med vatten och täckande papp, möbler och mattor de första 14 dagarna. Använd möbeltassar.

Vid renovering av hårdvaxoljade ytor krävs oftast endast 1 applicering, på den rengjorda och torra ytan.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

Städning

Ytor behandlade med Osmo Hårdvaxolja med halkskydd är enkla att städa. Lös smuts sopas/dammsugs bort. Fukttorkning görs med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsatt bara ljummet vatten och använd lätt fuktad trasa.

Underhåll

Osmo 3088 Hårdvaxolja Halkskydd R9 halvmatt och Osmo 3094 Hårdvaxolja Halkskydd R11 svart matt, underhålls med Osmo 3098 Underhållsolja Halkskydd R9 halvmatt. Osmo 3089 Hårdvaxolja Halkskydd R11 sidenmatt underhålls med Osmo 3089 Hårdvaxolja Halkskydd R11 sidenmatt.

Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att underhåll inte längre räcker, rengör ytan och applicera ett tunt lager Osmo Hårdvaxolja av den typ som användes vid grundbehandlingen.

Besvärliga fläckar

Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Osmo 3029 Underhållsvax. Burken skakas och medlet läggs på en duk alt. vit skurnylon. Fläcken gnuggas med duken/skurnylonen och den upplösta smutsen torkas bort.

Skador och repor

Skador eller repor som inte går bort genom användning av Osmo 3029 Underhållsvax kräver punktrenovering. Rengör noga med Osmo 8016 Rengöringsmedel, vid behov slipa med finare sandpapper korn 150.

Återbehandla därefter den skadade ytan med Osmo Hårdvaxolja av den typ som användes vid grundbehandlingen. Lägg endast på en gång i ett tunt lager. När den skadade ytan är torr, gör ett underhåll över hela ytan.

Importör:

Welin & Co


www.welinoco.com



3088 Ofärgad
Halvmatt, R9



3089 Ofärgad
Sidenmatt, R11



3094 Svart
Matt, R9

De avbildade kulörerna är, fotograferade och endast vägledande.