

Hårdvaxolja med halkskydd

För golv och trappor av trä inomhus



Osmo Hårdvaxolja med halkskydd är idealisk för golv av massivt trä, lamellparkett, OSB eller kork och trappor. Den svarta hårdvaxoljan (3094) passar sepeciellt bra för trappor, teaterscener, catwalks eller dansgolv.

Baserad på vegetabiliska oljor och vaxer, mikroporös
Vattenavvisande och mycket slitstark

ÅTGÅNG

1 liter räcker till ca. 24 m² vid 1 applicering
eller 12m² vid 2 appliceringar

TORKTID

8-10 timmar i normala klimatförhållanden, 20-23°C/50-65 % Rf. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

VERKTYG

Golv/trappor: Osmo Penselborste med handtag eller Osmo Mikrofiberroller.

Mindre ytor: Osmo Pensel

FÖRBEREDELSE

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). Rengör eller slipa försiktigt tidigare mikroporös ytbehandling, slipa bort gammal lack eller likande. Nytt obehandlat trägolv slipas alltid före behandling. Slipa i alla steg upp till avslutande papper normalt korn 100-120 (golv) och 120-240 (möbler/mindre ytor) beroende på träslag. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Dammtorka/damsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel. Vid förekomst av springor bör spackel alltid användas.

Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träets naturliga kulör och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, utseende etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas. Om

nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna. För mörka exotiska träslag såsom Wenge, Merbau, Jatoba eller rök Ek och rökt Ask, rekommenderas Osmo 1101 Klarvax eller Osmo Onecoat 2K 6100. Se separat instruktion.

APPLICERING

Korkgolv är porösa och kräver extra tunna appliceringar samt längre torktid (min. 24 timmar per applicering). På ytor infärgade med Osmo Hårdvaxolja Pigmenterad eller Osmo Dekorvax krävs endast 1 applicering, total mängd produkt för samtliga appliceringar, inklusive infärgning 80 gr/m². OBS! Produkten ska ej appliceras med maskin.

Golv, trappor och mindre ytor (2 appliceringar)

- Applicera Osmo Hårdvaxolja med halkskydd tunt i fiberriktning med Osmo Penselborste med handtag alt. Osmo Mikrofiberroller (golv) Osmo Pensel (trappor/mindre ytor). Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka i 8-12 timmar, sörg för god ventilation.
- Applicera ett andra tunt lager hårdvaxolja på samma vis. Var noga med att inte lämna något överskott.
- Låt torka i 8-12 timmar, sörg för god ventilation.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

Efter slutförd behandling på golv visa alltid varsamhet med vatten och täckande papp, möbler och mattor de första 14 dagarna. Använd möbeltassar.

Vid renovering av hårdvaxoljade ytor krävs oftast endast 1 applicering, på den rengjorda och torra ytan.

RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring

STÄDNING

Ytor behandlade med Osmo Hårdvaxolja med halkskydd är enkla att städa. Lös smuts sopas/dammsugs bort. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsatt ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa.

UNDERHÅLL

Osmo Hårdvaxolja m. halkskydd ofärgad 3088 och 3089 underhålls med Osmo 3098 Underhållsolja m. halkskydd R9 halvmatt. Osmo Hårdvaxolja m. halkskydd 3094 Svart underhålls med Osmo 3059 Underhållsolja Svart.

Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att underhåll inte längre räcker, rengör ytan och applicera ett tunt lager Osmo Hårdvaxolja av den typ som användes vid grundbehandlingen.

BESVÄRLIGA FLÄCKAR

Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Osmo 3029 Underhållsvax. Burken skakas och medlet läggs på en duk alt. vit skurnylon. Fläcken gnuggas med duken/skurnylonen och den upplösta smutsen torkas bort.

SKADOR / REPOR

Skador eller repor som inte går bort genom användning av Osmo 3029 Underhållsvax kräver punktrenoivering. Rengör noga med Osmo 8016 Rengöringsmedel blandat med vatten, vid behov slipa med finare sandpapper korn 150. Återbehandla därefter den skadade ytan med Osmo Hårdvaxolja av den typ som användes vid grundbehandlingen. Lägg endast på en gång i ett tunt lager. När den skadade ytan är torr, gör ett underhåll över hela ytan.



IMPORTÖR
Welin & Co
www.welinoco.com
© Welin & Co
03/26, ersätter alla tidigare versioner

VARIANTER

3088 Ofärgad, halvmatt med halkskydd R9
3089 Ofärgad, sidenmatt med halkskydd R11
3094 Svart, matt med halkskydd R9