

Intensiv Dekorolja

För infärgning av golv, tak, paneler, möbler och andra ytor av trä inomhus



Osmo Intensiv Dekorolja ger en Intensivt svart infärgning på trä inomhus.

Baserad på vegetabiliska oljor/vaxer, mikroporös Vattenavvisande och mycket slitstark

ÅTGÅNG

1 liter räcker till ca. 20m² vid 1 applicering

TORKTID

24-48 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C/50% Rf. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

VERKTYG

Golv: Intensiv infärgning - Osmo Mikrofiberroller 250 mm, Osmo Pensel för kanter/hörn. Transparent infärgning - Osmo Golvmaskin med vit rondell eller vitt skurblock med hållare.

Tak, paneler, möbler m m: Intensiv infärgning - Osmo Mikrofiberroller 100 mm, Osmo Pensel eller Osmo Penselborste 150mm. Transparent infärgning - Osmo Vitt Skurblock.

FÖRBEREDELSE

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). Rengör eller slipa försiktigt tidigare mikroporös ytbehandling, slipa bort gammal lack eller likande. Nytt obehandlat trägolv slipas alltid före behandling. Slipa i alla steg upp till avslutande papper normalt korn 100-120 (golv) och 120-240 (möbler/mindre ytor) beroende på träslag. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Dammtorka/damsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas.

Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träets naturliga kulör och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, utseende etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas.

Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna. För mörka exotiska träslag såsom Wenge, Merbau, Jatoba eller rök Ek och rökt Ask, rekommenderas Osmo 1101 Klarvax eller Osmo Onecoat 2K 6100. Se separat instruktion.

APPLICERING

Osmo Intensiv Dekorolja är färdig att använda, spådes ej, omröres noga.

Golv (2 applicering)

- Applicera produkten tunt och jämnt i fiberriktningen med valt verktyg, se verktyg. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka ca. 24-48 timmar, sörg för god ventilation. OBS! På golv får endast 1 applicering göras med Intensiv Dekorolja. Då ytan torkat utförs alltid en slutbehandling med ofärgad Osmo Hårdvaxolja Originallet (blank, sidenmatt eller halvmatt) eller Rapid (sidenmatt). Total mängd produkt för samtliga appliceringar inklusive infärgning max. 80 gr/m². Se instruktion för Osmo Hårdvaxolja Originallet 3011/3032/3065 eller Rapid 3232.

Tak, paneler, möbler m m (1 - 2 appliceringar)

- Applicera produkten tunt och jämt i fiberriktningen med valt verktyg, se Verktyg, beroende på önskat utseende. För ljusare laserande infärgning - torka av i fiberriktning efter ca. 10 minuter med Osmo Easy Pad luddfri trasa. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka ca. 24-48 timmar, sörg för god ventilation. Önskas en starkare infärgning kan ett andra tunt lager appliceras, dock ej på slitytor. På slitytor rekommenderas en slutbehandling med ofärgad Osmo Hårdvaxolja Originallet (blank, sidenmatt eller halvmatt) eller Rapid (sidenmatt). Total mängd produkt för samtliga appliceringar inklusive infärgning max. 80 gr/m². Se instruktion för Osmo Hårdvaxolja Originallet 3011/3032/3065 eller Rapid 3232.



OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lagg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring

STÄDNING

Ytor behandlade med Osmo Intensiv Dekorolja är enkla att städa. Lös smuts sopas/dammsugs bort. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsatt bara ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa.



IMPORTÖR
Welin & Co
www.welinoco.com

© Welin & Co

03/26, ersätter alla tidigare versioner

5290 Svart Sidenmatt