

Sprayvax

Proffsprodukt för trappor, bänkskivor, köksbord och andra möbler m.m. inomhus



Osmo Sprayvax är en sprutbar proffsprodukt av högsta kvalitet för både mindre snickerier och större tillverkare. Passar för alla typer av träytor inomhus där en tålig yta som är enkel att rengöra krävs ex. trappor, bänkskivor, köksbord och andra möbler, träleksaker etc. Även för trä i badrum och kök.

Baserad på vegetabiliska oljor/vaxer, mikroporös Vattenavvisande och mycket slitstark

ÅTGÅNG

1 liter räcker till ca. 24 m² vid 1 applicering

TORKTID

Dammtorr: efter 2-3 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C/50%Rf eller 1 timme i konvektortork.

Sliptorr: efter 6-8 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C&50%Rf eller 2-3 timmar i konvektortork.

Staplingsbar: efter 12-16 timmar i normala klimatförhållanden 20°C/50%Rf eller 6-8 timmar i konvektortork. Sörj för god ventilation. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

VERKTYG

Sprutpistol: Lufttryck 3,0- 3,5 bar, Sprutmunstycke 1,3-2,0 mm. **Airless/Airmix:** Materialtryck 80-120 bar, Lufttryck 1,0-2,5 bar, sprutmunstycke 0,28-0,33 mm.

HVLP: Den stora variationen av appliceringsverktyg/möjligheter med detta system gör att inga rekommendationer kan lämnas. Osmo Pensel eller Osmo Easy Pad luddfri trasa (se appliceringsinstruktion)

Rekommendationerna ovan är endast vägledande då det slutliga resultatet alltid påverkas av vilken processor och individuell maskin som används för arbetet samt materialets utseende.

FÖRBEREDELSE

Ytan måste vara ren, torr och frostfri (max. 18% fuktighetskvot). Slipa i alla steg upp till avslutande papper korn

150 eller finare. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Dammtorka ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel 7350. Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träets naturliga kulör och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, utseende etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas.

Produkten får inte användas i samma sprutkammare/box som används för att spruta lack eller lacklasyr innehållande NC (nitro cellulosa) risk för självantändning. Observera relevanta föreskrifter och regler för sprutkammare (tyska standarder BGI 740 för sprutkammare).

APPLICERING

Produkten är färdig att använda. Spädes ej, omröres noga. I skåp, garderober och lådor krävs endast 1 tunn applicering med Osmo Easy Pad luddfri trasa. Önskas ett första pigmenterat lager i annan kulör är produkterna i serien Osmo Oljebets idealiska att använda. För ofärgad behandling av mörka hårdträslag såsom Wenge, Merbau, Jatoba etc. rekommenderas Osmo 1101 Klarvax eller Osmo Onecoat 2K 6100. Se separat instruktion.

Ofärgad, natur, vit eller svart yta (2 appliceringar)

- Spraya 35-40 gram/kvm med sprutpistol, HVLP-spruta eller Airmix.
- Låt torka, sörj för god ventilation.
- Före andra sprutningen putsas materialet med ett sandpapper 360 eller finare. Damm som uppstår vid putsningen måste avlägsnas från ytan, blåses bort med tryckluft.
- Spraya 35-40 gram/m² med sprutpistol, HVLP-spruta eller Airmix alternativt applicera med Osmo pensel eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.
- Låt torka, sörj för god ventilation



OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lagg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring

STÄDNING

Ytor behandlade med Osmo Sprayvax är enkla att rengöra. Lös smuts sopas/dammsugs/damtorkas bort. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsatt bara ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa.

UNDERHÅLL/AKDOR OCH REPOR

Se separat underhållsinstruktion.

VARIANTER

- 3009 ofärgad, halvmatt med halkskydd R9
- 3010 natur, matt
- 3012 vit täckande, sidenmatt
- 3013 svart täckande, sidenmatt
- 3049 svart täckande, matt
- 3050 vit täckande, matt
- 3066 vit transparent, sidenmatt
- 3084 ofärgad, matt
- 3085 ofärgad, sidenmatt
- 3086 ofärgad, blank



IMPORTÖR
Welin & Co
www.welinoco.com
© Welin & Co
03/26, ersätter alla tidigare versioner