

Terassolja med halkskydd

Halkskyddande slutbehandling för terrasser, trappor m.m. som är behandlade med pigmenterad olja



Osmo Terrassolja med halkskydd är en ofärgad halkskyddande slutbehandling för terrasser, trappor m.m. som är behandlade med pigmenterad olja. Produkten har halkskyddsklassning R10, kan användas på ribbade och räfflade ytor men är speciellt effektiv på hala ytor. Innehåller aktiva ingredienser som skyddar ytbehandlingen mot alger och mögel.

Baserad på vegetabiliska oljor, mikroporös
Smuts- och vattenavvisande

ÅTGÅNG

1 liter räcker till ca. 24 m² vid 1 applicering.

TORKTID

8-12 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C/50% Rf. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

VERKTYG

Osmo Pensel eller Osmo Penselborste 150 mm

FÖRBEREDELSE

Vi rekommenderar grundbehandling med pigmenterad olja. Slutbehandla sedan med Osmo 430 Terrassolja med halkskydd som skyddar grundbehandlingen mot uttorkning, ökar ytans slittålighet och ger halkskydd. Önskas ytterligare skydd mot blåmögel och röta i träet, förbehandla träet (om möjligt på alla sidor) med Osmo 4019 Träimpregnering WR Aqua. Se separat instruktion.

Ytan måste vara ren, torr och frostfri (max.18% fuktighetskvot). Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, innan hela ytan behandlas.



IMPORTÖR
Welin & Co
www.welinoco.com
© Welin & Co
03/26, ersätter alla tidigare versioner

APPLICERING

Terrasser/altaner/trappor m.m. (1 applicering)

- Applicera produkten tunt i fiberriktning med Osmo Pensel eller Osmo Penselborste 150 mm. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka ca. 12 timmar, sej för god ventilation.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lagg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

UNDERHÅLL OCH REPARATION

Vid renovering krävs oftast bara 1 applicering på den rengjorda, torra ytan. För ytor tidigare behandlade med Terrassolja med halkskydd, applicera produkten mycket tunt i fiberriktning och låt torka. Undvik applicering i direkt solljus. Är ytan skadad, putsa lätt på skadan med finkornigt sandpapper och applicera därefter produkten mycket tunt på ytan.

VARIANTER

430 Ofärgad, sidenmatt med halkskydd R10