



Top-Oil

För köksbänkskivor, bordskivor och andra snickerier av trä inomhus



Ytbehandling av köksbänkskivor, bordskivor och andra snickerier av trä inomhus.

Baserad på vegetabiliska oljor och vaxer, mikroporös Vattenavvisande och mycket slitstark. Godkänd för livsmedel enl. 1186 del 5/14.

ÅTGÅNG

0,5 liter räcker till ca. 12m² vid 1 applicering, eller ca. 6m² alt. ca 10 löpmeter bänkskiva vid 2 appliceringar. Vid starkt sugande trä kan åtgången öka.

TORKTID

8-12 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt. Ytan är fullt genomhärdad efter ca. 2 veckor varför rikliga mängder med vatten under perioden bör undvikas. En lätt fukttorkning av ytan går bra.

VERKTYG

Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100 mm alt. Osmo Spardyna filt med hållare. Abralon korn 500 för mellanputsning vid behov.

FÖRBEREDELSE

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). För bästa resultat slipas ytan ordentligt före behandling. Slipa i alla steg upp till avslutande papper korn 120-150 beroende på träslag. Dammtorka ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel.

Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träets naturliga kulör och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, utseende etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas. Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna.

För mörka exotiska träslag såsom Wenge, Merbau, Jatoba eller rök Ek och rökt Ask, rekommenderas Osmo 1101 Klarvax, alternativt en första applicering med Osmo 1101 Klarvax och sedan en behandling med ofärgade Osmo 3028 eller 3058. Se separat instruktion. 3068 Natur är svagt vitpigmenterad och bör inte användas på mörka ytor, då den ger en svag vithet.

APPLICERING

Top-Oil är färdig att använda, spädes ej, skakas noga.

Ofärgad/Natur yta (2 appliceringar)

- Applicera Osmo 3028 Ofärgad (sidenmatt), 3058 Ofärgad (matt) eller 3068 Natur (matt) tunt i fiberriktning med valt verktyg. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka 8-12 timmar, söj för god ventilation.
- Vid behov/träresning mellanputs försiktigt i träets fiberriktning med Abralon korn 500, dra 1-2ggr med lätt hand. Dammtorka ytan fri från damm.
- Applicera ett andra tunt lager på samma vis. Var noga med att inte lämna något överskott.
- Låt torka 8-12 timmar, söj för god ventilation.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lagg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

Färgad yta (2 appliceringar)

- Applicera Osmo 3037 Vit, 3038 Terra, 3039 Grafit eller 3061 Acacia tunt i fiberriktning med valt verktyg. Var noga med att inte lämna något överskott, undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka 8-12 timmar, söj för god ventilation.
- Vid behov/träresning mellanputs försiktigt i träets fiberriktning med Abralon korn 500, dra 1-2ggr med lätt hand. Dammtorka ytan fri från damm.



- d. Applicera ett andra tunt lager på samma vis.
Var noga med att inte lämna något överskott.
e. Låt torka 8-12 timmar, söj för god ventilation.
Infärgning max. 80 gr/m².

Ofärgad slutbehandling på ytor infärgade med Osmos pigmenterade produkter

Utför alltid en slutbehandling med Osmo 3028 Färglös (sidenmatt) eller 3058 Färglös (matt). Använd sidenmatt till mörka ytor och matt till ljusa ytor. Låt torka i 8–12 timmar, och säkerställ god ventilation.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

STÄDNING

Ytor behandlade med Osmo Top-Oil är enkla att rengöra. Använd Osmo 8026 Rengöringsspray. Spraya på ytan och torka bort smutsen med en luddfri trasa. Ev. fläckar gnuggas bort med vit skurnylon.

UPPFRÄSCHNING/UNDERHÅLL

Uppfräschning av ytan görs vid behov med Osmo 3029 Underhållsvax enligt instruktion. Är huvuddelen av ytan så kraftigt nedsliten att uppfreschning med Osmo 3029 inte längre räcker, rengör ytan noga och applicera ett tunt lager Osmo Top-Oil av den typ som användes vid grundbehandlingen. Lägg endast på en gång i ett tunt lager.

VARIANTER

- 3028 Ofärgad, sidenmatt
- 3037 Vit, sidenmatt
- 3038 Terra, sidenmatt
- 3039 Grafit, sidenmatt
- 3058 Ofärgad, matt
- 3061 Acacia, matt
- 3068 Natur, matt



IMPORTÖR
Welin & Co
www.welinoco.com
© Welin & Co
03/26, ersätter alla tidigare versioner