

Träimpregnering WR Aqua

För fönster- och dörrfoder, dörrar, fönsterbågar, fönsterluckor, paneler, pergolor, möbler m.m. av trä utomhus



Osmo Träimpregnering WR Aqua är en vattenbaserad träimpregnering för utomhusbruk. Används för trä utomhus som inte kommer i direktkontakt med marken ex. fönster- och dörrfoder, dörrar, fönsterbågar, fönsterluckor, paneler, pergolor och utemöbler m.m.

Produkten ska inte användas på trä eller träkonstruktioner avsedda för användning inomhus,

Skyddar träet mot röta, blånad och mögel
Minskar trädets svällning och krympning.

ÅTGÅNG

150-160 ml/m², dosering: 100 ml/m² (mot blånads-svamp); 150-160 ml/m² (mot vitrötesvamp).

TORKTID

Ca. 24 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C/50%Rf. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

VERKTYG

Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller eller sprutverktyg godkänt för sprutapplicering av träskyddsprodukter. Produkten kan också appliceras genom doppning eller flowcoat (industriapplicering).

FÖRBEREDELSE

Ytan måste vara obehandlad, ren, torr och frosthärdig (max. 20 % fuktighetskvot). Osmo Träimpregnering WR Aqua är en träimpregneringsprodukt för utomhusbruk som alltid ska slutbehandlas. Slutbehandlingen ska ske inom tre månader efter impregneringen har gjorts, med lämplig Osmo utomhusprodukt ex. Osmo Träskyddslasyr eller Osmo UV-Skyddsolja.

APPLICERING

Färdig att använda, spädes ej, omröres noga. Om möjligt, applicera produkten innan installation av träet. Temperaturen måste vara över 5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 % vid applicering och torkning.

- a. Applicera produkten tunt i trädets fiberriktning med valt verktyg, se Verktyg. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- b. Låt torka ca. 24 timmar, sejä för god ventilation. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt. Ytan måste vara helt torr innan vidare behandling.

RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg rengörs direkt efter användning med tvål och vatten.

VARIANTER

4019 Ofärgad



IMPORTÖR
Welin & Co
www.welinoco.com
© Welin & Co
03/26, ersätter alla tidigare versioner