Underhållsolja

För oljade eller hårdvaxoljade golv, möbler och andra träytor inomhus

Osmo Underhållsolja används för skötsel och underhåll av oljade och hårdvaxoljade golv av massivt trä, parkett, skeppsgolv, OSB och korkgolv. Även för trappor och möbler etc. Produkten rekommenderas speciellt för högtrafikerade golvytor i ex. restauranger, museer och butiker.

Baserad på vegetabiliska oljor och vaxer, mikroporös. Snabbtorkande, vattenavvisande och mycket slitstark.

ÅTGÅNG
1 liter räcker till 40-60 m2 vid 1 applicering (beronde på slitage)

TORKTID
3-5 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C/50% Rf. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

VERKTYG
Golv: Osmo Stålspackel, Osmo Mikrofiberroller eller Osmo Penselborste samt maskin med vit rondell.
Möbler och liknande mindre ytor: Osmo Easy Pad luddfri trasa (möbler/mindre ytor).

FÖRBEREDELSER
Lös smuts dammsugs eller torrmoppas bort. Rengör ytan noga med Osmo 8016 Rengöringsmedel eller 8019 Intensivrengöring beroende på smutsighetsgrad. Speciellt viktigt på hårt trafikerade golvytor. Ytan måste vara helt ren och torr (max. 20 % fuktighetskvot) innan underhållsoljning påbörjas. Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träets naturliga kulör, status och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas.

Skador och repor
Skador eller repor kan kräva punktrenovering. Rengör noga med Osmo 8016 Rengöringsmedel eller 8019 Intensivrengöring beroende på smutsighetsgrad. Vid behov slipa med finare sandpapper korn 150. Återbehandla därefter den skadade ytan med Osmo Hårdvaxoja av den typ som användes vid grundbehandlingen. Lägg endast på en gång i ett tunt lager. När den skadade ytan är torr, gör ett underhåll med Osmo Underhållsolja över hela ytan.

APPLICERING
Osmo Underhållsolja är färdig att använda, spädes ej, omröres noga.

Golv (1 applicering)
3440 Vit sidenmatt, 3079 Ofärgad matt, 3081 Ofärgad sidenmatt
a. Applicera Osmo Underhållsolja tunt i fiberriktning med Osmo Stålspackel, Osmo Penselborste eller Osmo Mikrofiberroller.
b. Utjämna hela ytan med maskin och vit rondell. Vid eventuellt överskott byt till en ren vit rondell för att ta bort detta.
c. Låt torka 3-5 timmar, sörj för god ventilation.

Golv (1 applicering)
3098 Ofärgad halvmatt med halkskydd R9, 3059 Svart matt med halkskydd R9
a. Applicera Osmo Underhållsolja tunt i fiberriktning med Osmo Mikrofiberroller eller Osmo Penselborste. Var noga med att inte lämna något överskott. Maskin ska ej användas för Osmo 3098 elller 3059.
b. Låt torka 3-5 timmar, sörj för god ventilation

WELIN & CO
www.welinoco.com

Möbler och liknande mindre ytor (1 applicering) 3440 Vit sidenmatt, 3079 Ofärgad matt, 3081 Ofärgad sidenmatt

a. Applicera Osmo Underhållsolja tunt i fiberriktning med Osmo Easy Pad luddfri trasa.
b. Låt torka 3-5 timmar, sörj för god ventilation. göra arbetet i direkt solljus.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

RENGÖRING AV VERKTYG
Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring

STÄDNING
Ytor behandlade med Osmo Underhållsolja är enkla att städa. Lös smuts sopas/dammsugs bort. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsätt bara ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa.

BESVÄRLIGA FLÄCKAR
Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Osmo 3029 Underhållsvax. Burken skakas och underhållsvaxet läggs på en duk alt. vit skurnylon. Fläcken gnuggas med duken/skurnylonen och den upplösta smutsen torkas bort

VARIANTER
3440 Vit, sidenmatt
3059 Svart, matt med halkskydd R9
3079 Ofärgad, matt
3081 Ofärgad, sidenmatt
3098 Ofärgad, halvmatt med halkskydd R9

Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska ändringar i instruktionen utan föregående meddelande.

IMPORTÖR
Welin & Co
www.welinoco.com
© Welin & Co
03/26, ersätter alla tidigare versioner