

Anti-skrid Terrasseolie

Skridsikker slutbehandling til terrasser, trapper m.m. som er behandlet med pigmenteret olie



Osmo Anti-skrid Terrasseolie er en farveløs, skridsikker slutbehandling til terrasser, trapper m.m. behandlet med pigmenteret olie. Produktet har skridsikringsklassificering R10 og kan anvendes på riflede og rillede overflader, men er særligt effektiv på glatte overflader. Indeholder aktive ingredienser, som beskytter overfladebehandlingen mod alger og skimmelsvamp.

Baseret på vegetabiliske olier, mikroporøs
Smuds- og vandafvisende

FORBRUG

1 liter rækker til ca. 24 m² ved 1 påføring.

TØRRETID

8–12 timer under normale klimaforhold, 20°C / 50% RF.
Ved lav temperatur og/eller høj luftfugtighed forlænges tørretiden væsentligt.

VÆRKTØJ

Osmo Flad Pensel eller Gulvbørste med håndtag 150 mm

FORBEREDELSE

Vi anbefaler grundbehandling med pigmenteret olie. Afslut derefter med Osmo 430 Anti-skrid Terrasseolie, som beskytter grundbehandlingen mod udtørring, øger overfladens slidstyrke og giver skridsikring. Ønskes yderligere beskyttelse mod blåsvamp og råd i træet, forbehandles træet (om muligt på alle sider) med Osmo 4019 Træimprægnering WR Aqua. Se separat vejledning.

Overfladen skal være ren, tør og frostfri (maks. 18 % fugtindhold). Udfør altid en prøvebehandling på et mindre område, før hele overfladen behandles.

PÅFØRING

Terrasser/altaner/trapper m.m. (1 påføring)

- Påfør produktet tyndt i træets fiberretning med valgt værktøj, se Værktøj. Pas på ikke at efterlade overskud. Undgå at arbejde i direkte sollys.
- Lad tørre ca. 12 timer. Sørg for god ventilation.

OBS! Indeholder oxiderende olier, som kan forårsage selvantændelse af organisk materiale. Læg derfor klude og andre tekstiler, der har været i kontakt med produktet, i vand – straks efter endt brug.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med Osmo 8000 Penselrens.

VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION

Ved renovering kræves der som regel kun én påføring på den rengjorte, tørre overflade. På overflader, der tidligere er behandlet med terrasseolie med skridsikring, påføres produktet meget tyndt i træets fiberretning og lades tørre. Undgå påføring i direkte sollys. Hvis overfladen er beskadiget, slibes skaden let med finkornet sandpapir, hvorefter produktet påføres meget tyndt på overfladen.

VARIANTER

430 Farveløs, silkemat med anti-skrid R10



IMPORTØR
Welin & Co
www.welinoco.com
© Welin & Co
03/26, erstatter alle tidligere versioner