

Naturel Olietræbejdse

Til paneler, pergolaer, haveskærme, læskærme, hegn, låger, møbler og andre lodrette træoverflader udendørs.



Osmo Naturel Olietræbejdse er en silkemat indfarvning og effektiv behandling til paneler, pergolaer, haveskærme, læskærme, hegn, låger, møbler og andre lodrette træoverflader udendørs. Produktet må ikke anvendes til behandling af terrasser. Overfladebehandlingen er beskyttet mod angreb af skimmel, alger og svamp.

Baseret på vegetabiliske olier, mikroporøs Vandafvisende, ekstremt vejr- og UV-resistent

702–907 Pigmenteret – indfarvning til lodret udendørs træ. 701 Farveløs – grundbehandling af ubehandlede lodrette overflader alternativt slutbehandling af lodrette overflader indfarvet med pigmenteret Osmo Naturel Olietræbejdse. Anvendes også til at fortynde de pigmenterede varianter til en lysere nuance ved grundbehandling eller vedligeholdelse.

FORBRUG

1 liter rækker til ca. 26 m² nyt, høvlet træ og ca. 12 m² nyt, savet træ ved 1 påføring. Træets alder kan påvirke forbruget; eksisterende/ældre/tørt træ kan derfor kræve mere produkt. Forbrug for trykimprægneret træ på 1 år eller ældre: > 12 m²/liter.

TØRRETID

4–6 timer (overfladetør), ca. 12 timer (gennemtør) under normale klimaforhold, 20°C / 50% RF. Ved lav temperatur og/eller høj luftfugtighed forlænges tørretiden væsentligt.

VÆRKTØJ

Osmo Flad Pensel, Gulvbørste med håndtag eller Osmo Mikrofiberrulle 100 mm.

FORBEREDELSE

For at produktet bedst muligt kan trænge ind i træet og skabe en maksimal holdbar overflade, skal ubehandlet/nyt træ samt hårde eller olieholdige tropiske træsorter (med højt indhold af naturlige bestanddele) efterlades

ubehandlede for at tørre/udlufts i en periode inden påføring. Anbefalet tid for træet til at tørre/udlufts: Bløde træsorter eller nåletræsarter, f.eks. sibirisk lærk eller douglasgran: ca. 6 uger. Nyt trykimprægneret eller termobehandlet træ, cumaru, andet tropisk træ eller eg: ca. 12 uger.

Overfladen skal være ren og tør (maks. 20 % fugtindhold). Grånet træ, f.eks. imprægneret træ, skal opfriskes med 6609 Træforny Powergel inden behandling. Se separat vejledning.

Bemærk, at det endelige resultat altid påvirkes af træets naturlige farve. Udfør altid en prøvebehandling på et mindre område for at sikre overfladestruktur, tørretid, udseende m.m. dvs. at det ønskede resultat kan opnås, inden hele overfladen behandles.

PÅFØRING

Paneler, haveskærme m.m. – 1–2 påføringer

- Påfør 701 Farveløs eller pigmenteret produkt meget tyndt i træets fiberretning med valgt værktøj, se Værktøj. Pas på ikke at efterlade overskud. Undgå at arbejde i direkte sollys.
- Lad tørre i 4–6 timer, sørg for god ventilation.
- Påfør et andet tyndt lag produkt på samme måde. For et lysere udseende ved anvendelse af pigmenteret produkt udføres kun én påføring med pigmenteret Naturel Olietræbejdse, efterfulgt af en slutpåføring med Naturel Olietræbejdse 701 Farveløs, alternativt pigmenteret produkt fortyndet med 701 Farveløs til begge påføringer. Til farveløs slutbehandling kan Osmo 420 UV-Beskyttelsesolie Extra også anvendes.
- Lad tørre i ca. 12 timer, sørg for god ventilation.

OBS! Indeholder oxiderende olier, som kan forårsage selvantændelse af organisk materiale. Læg derfor klude og andre tekstiler, der har været i kontakt med produktet, i vand – straks efter endt brug.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med Osmo 8000 Penselrens.

VEDLIGEHOJDELSE OG REPARATION

Vedligeholdelse udføres på en ren og tør overflade med samme produkt, som blev anvendt ved grundbehandlingen.

Ved reparation slibes det beskadigede område let med finkornet sandpapir, og fint slibestøv aftørres tørt. Påfør produktet meget tyndt i træets fiberretning, og undgå påføring i direkte sollys. Lad tørre i 4–6 timer. Påfør derefter endnu et meget tyndt lag produkt over hele overfladen og lad tørre i ca. 12 timer.

VARIANTER

- 701 Farveløs, silkemat
- 702 Lærk, silkemat
- 708 Teak, silkemat
- 712 Ebenholt, silkemat
- 728 Ceder, silkemat
- 900 Hvid, silkemat
- 903 Basaltgråm silkemat
- 905 Patina, silkemat
- 906 Perlegrå, silkemat
- 907 Kvartsgrå, silkemat



IMPORTØR
Welin & Co
www.welinoco.com
© Welin & Co
03/26, erstatter alle tidligere versioner