

## 2K Wood Oil

Til gulve, trapper og møbler af træ indendørs



Mat, hurtigtørrende, opløsningsmiddelfrit 2-komponentprodukt til professionel brug. Kun én påføring er nødvendig. Ideel til brug på træoverflader i offentlige miljøer.

Meget slidstærk og drøj i brug. Velegnet til alle træsorter, også tropiske.

### FORBRUG

1 liter rækker til ca. 40-50 m<sup>2</sup> ved 1 påføring.

### TØRRETID

Ca. 24 timer under normale klimaforhold, 20°C/50 %RF. Ved lav temperatur og/eller høj luftfugtighed forlænges tørretiden væsentligt.

### VÆRKTØJ

Osmo Professionel Spartel alt. Osmo Dobbeltbladet Spartel. Osmo Mikrofiberrulle 100 mm (til fasede gulve). Maskine med hvid pad (udjævning), Osmo Hvidt Superpad mini + holder (udjævning af kanter/hjørner/mindre overflader).

### FORBEREDELSE

Overfladen skal være ren og tør (maks. 20 % fugtindhold). Rengør eller slib forsigtigt tidligere mikroporøs overfladebehandling, og slib gammel lak eller lignende helt af. Nyt, ubehandlet trægulv skal altid slibes før behandling. Slib i alle trin op til afsluttende sandpapir, normalt korn 100–120 (gulve) og 120–240 (møbler/mindre overflader), afhængigt af træsort. Brug altid beskyttelsesmaske ved slibning. Aftør/støvsug overfladen grundigt for at fjerne slibestøv, inden behandlingen påbegyndes. Mindre ridser og huller kan repareres med Osmo Træspartel. Ved forekomst af sprækker bør spartelmasse altid anvendes.

Bemærk, at det endelige resultat altid påvirkes af træets naturlige farvetone og slibningen. Lav altid en prøvebehandling på et mindre område for at sikre

overfladestruktur, tørretid, udseende m.m., dvs. for at sikre, at det ønskede resultat kan opnås, inden hele overfladen behandles. Om nødvendigt forlænges tørretiden mellem påføringerne.

Til mørke, eksotiske træsorter såsom Wenge, Merbau, Jatoba eller røget Eg og røget Ask anbefales Osmo 2K Wood Oil 6100 Farveløs.

### PÅFØRING

Læs sikkerhedsinstruktionerne for produktet grundigt, inden arbejdet påbegyndes. Osmo 2K Wood Oil er ikke klar til brug. Tilsæt hærdere umiddelbart før anvendelse, og sørg for at blande de to komponenter grundigt i forholdet 100:12. OBS! Den færdigblandede blanding "åbningstid" i dåsen er 3–4 timer (den tid, hvor produktet effektivt kan bruges efter, at hærdere er tilsat).

Rør grundigt om før brug. For at forhindre eventuelt overtryk i dåsen skal olie- og hærderblanding reagerer fuldstændigt, før dåsen lukkes (ca. 12–16 timer).

**OBS! Produktet skal anvendes i kombination med hærdere. Den færdigblandede slutprodukt kan ikke genbruges eller opbevares.**

### Farveløs eller pigmenteret behandling

a. Påfør Osmo 2K Wood Oil tyndt og jævnt i træets fiberretning med det valgte værktøj, se Værktøj. Hvis Osmo Mikrofiberrulle vælges pga. fasede gulve, påføres produktet sektionvis. Undgå at påføre produktet i faserne. Sørg for ikke at efterlade nogen overskydende mængder. Undgå at arbejde i direkte sollys. Arbejd ikke på for store områder ad gangen.

b. Vent cirka 20–40 minutter, indtil produktet er trængt ned i træet.

c. Bearbejd overfladen med maskine og hvid pad. Fjern eventuelt overskydende materiale ved at vende paden eller skifte til en ny.

d. Lad tørre ca. 24 timer, sørg for god ventilation. Efter endt behandling på gulve bør man altid være



forsigtig med vand samt dækkende pap, møbler og tæpper de første 14 dage. Brug fildutter/møbelpuder.

**OBS! Indeholder oxiderende olier, som kan forårsage selvantændelse af organisk materiale. Læg derfor klude og andre tekstiler, der har været i kontakt med produktet, i vand – straks efter endt brug.**

#### RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med Osmo 8000 Penselrens.

#### RENGØRING AF OVERFLADEN

Overflader behandlet med Osmo 2K Wood Oil er nemme at rengøre. Løs snavs fejes/støvsuges væk. Fugtrengøring udføres nemt med Osmo 8016 Vaske- og plejemiddel – tilsæt lunkent vand og brug en let fugtig klud.

#### VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelse udføres med Osmo Vedligeholdelsesolie, se separat instruktion.

#### VARIANTER

6100 Farveløs  
6111 Hvid  
6112 Sølvgrå  
6114 Grafit  
6116 Kirsebær  
6118 Lysgrå  
6119 Naturel  
6138 Granat  
6141 Havanna  
6143 Cognac  
6164 Tobak  
6190 Sort  
6138 Granat



IMPORTØR  
Welin & Co  
[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)  
© Welin & Co  
03/26, erstatter alle tidligere versioner