

# Betonolie

Til beton, kunststen og uglaseret klinke indendørs



Osmo 610 Betonolie anvendes til farveløs silkemat imprægnering af næsten alle typer beton og kunststen indendørs. Også velegnet til mikroporøs natursten med poleret, slebet eller rå overflade samt til uglaseret klinke. Særligt velegnet til bordplader, vindueskarme og køkkenbordplader, vægpaneler eller gulve i køkken og bad.

Baseret på vegetabiliske olier og voks, mikroporøs Snavs- og vandafvisende, slidstærk

## FORBRUG

1 liter rækker til ca. 50 m<sup>2</sup> ved 1 påføring.  
Porøse materialer kan kræve mere produkt.

## TØRRETID

8–10 timer under normale klimaforhold, 20 °C / 50 % RF. Ved lav temperatur og/eller høj luftfugtighed forlænges tørretiden væsentligt.

## VÆRKTØJ

**Bord- og bordplader/mindre overflader:** Osmo Flad Pensel eller Osmo Olie Applikator Fleece med Osmo Håndtag till Superpad mini. Osmo Superpad Mini Hvid til bearbejdning og Osmo Easy Pads fnugfri klude til fjernelse af evt. overskydende produkt.

**Gulve:** Osmo Dobbeltbladet Spatel eller Osmo Professionel Spatel. Hvid Pad til bearbejdning og Osmo Easy Pads fnugfri klude til fjernelse af evt. overskydende produkt.

## FORBEREDELSE

Overfladen skal være absorberende, ren, tør og frosthurt (max. 18 % fugtindhold). Al betonhud skal være fjernet før behandling. Forbruget varierer afhængigt af underlagets sugsevne og egenskaber. Meget tætte og polerede sten absorberer mindre end den angivne mængde olie, mens beton og kløvet/grov sten absorberer mere.

Det endelige resultat påvirkes af flere faktorer, f.eks. overfladens naturlige farve, tilstand og evt. slibning.

Vær opmærksom på at oliebehandling giver materialet en dybere farve (permanent vådt udseende). Imprægneringen kan påvirke overfladens skridsikkerhed. Hvid eller meget lys sten/overflade kan få en let gullig tone som følge af oliebehandlingen. Overfladens syrefølsomhed (f.eks. marmor) påvirkes ikke. Ikke-absorberende overflader såsom glas, glaserede klinker eller keramik må aldrig behandles (imprægneres) med Osmo Betonolie. Beskyt overflader, der er følsomme over for opløsningsmidler, f.eks. plast eller plexiglas.

## PÅFØRING

Produktet er klar til brug, må ikke fortyndes og omrøres grundigt. Obs! Før påføring i henhold til nedenstående anvisninger skal der altid udføres en prøvebehandling på et mindre område, inden hele overfladen behandles. Dette for at sikre, at det ønskede resultat opnås.

### **Bord- og bordplader/mindre overflader (2 påføringer)**

- Påfør Osmo 610 Betonolie meget tyndt over overfladen med det valgte værktøj, se Værktøj. Lad overfladen hvile i 20–40 minutter.
- Bearbejd overfladen med Osmo Superpad Mini Hvid på håndtag. Fjern eventuelt overskydende produkt med Easy Pad fnugfri klud.
- Lad tørre i 8–10 timer, sørg for god ventilation.
- Gentag punkt a–c.

### **Gulve (2 påføringer)**

- Påfør Osmo 610 Betonolie meget tyndt på overfladen med valgt værktøj, se Værktøj. Lad overfladen hvile i 20–40 minutter.
- Bearbejd overfladen med maskine og hvid pad. Fjern eventuelt overskud med Easy Pad fnugfri klud.
- Lad tørre 8–10 timer, sørg for god ventilation.
- Gentag punkt 1–3



**OBS!** Indeholder oxiderende olier, som kan forårsage selvantændelse af organisk materiale. Læg derfor klude og andre tekstiler, der har været i kontakt med produktet, i vand – straks efter endt brug.

## VARIANTER

610 Farveløs, silkemat

Efter afsluttet behandling på gulve skal man være forsigtig med vand samt dækkende pap, møbler og tæpper i de første 14 dage. Brug møbeldupper/filt puder. Ved reovering af overflader behandlet med Osmo 610 Betonolie kræves der som regel kun 1 påføring på den rengjorte og tørre overflade.

## RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med Osmo 8000 Penselrens.

## RENGØRING AF OVERFLADEN

Overflader behandlet med Osmo Betonolie er nemme at rengøre. Løs snavs fejes/støvsuges væk. Fugtrengøring udføres nemt med Osmo 8016 Vaske- og plejemiddel – tilsæt lunkent vand og brug en let fugtig klud.

## OPFRISKNING / VEDLIGEHOLDELSE

Opfriskning/let vedligeholdelse af overfladen udføres efter behov med Osmo 3029 Rens- og Vedligeholdelsesvoks i henhold til instruktionen på emballagen. Vedligeholdelse udføres med Osmo 610 Betonolie. Rengør overfladen i henhold til Rengøring ovenfor og lad det tørre. Påfør et tyndt lag produkt og lad det tørre.

## GENSTRIDIGE PLETTER

Genstridige pletter, f.eks. mærker fra sko, fjernes nemt med Osmo 3029 Rens- og Vedligeholdelsesvoks. Ryst dåsen, og påfør midlet på en klud eller hvid Superpad. Gnid pletten med kluden/superpaden, og tør derefter den opløste snavs væk.

## SKADER / RIDSER

Skader eller ridser, som ikke kan fjernes med Osmo 3029 Rens- og Vedligeholdelsesvoks, kræver punktrepARATION. Rengør området grundigt med Osmo 8016 Vaske- og plejemiddel blandet med vand. Slib derefter om nødvendigt med fint sandpapir, korn 150. Genbehandl derefter det skadede område med Osmo Betonolie. Påfør kun ét tyndt lag. Når det skadede område er tørt, udfør en vedligeholdelsesbehandling på hele overfladen.



IMPORTØR  
Welin & Co  
[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)  
© Welin & Co  
03/26, erstatter alle tidligere versioner