

Hårdvoks-olie Pigmenteret

Til gulve, paneler og møbler af træ indendørs



Osmo Hårdvoks-olie Pigmenteret er ideel til transparent overfladebehandling af massive trægulve, lamelparket, OSB eller kork og er også særdeles velegnet til paneler, møbler m.m. Til bordplader anbefales Osmo Topolie.

Baseret på vegetabiliske olier og vokser, mikroporøs Vandafvisende og meget slidstærk

FORBRUG

1 liter rækker til ca. 30 m² ved 1 påføring

TØRRETID

12-24 timer under normale klimaforhold, 20°C/50 %RF. Ved lav temperatur og/eller høj luftfugtighed forlænges tørretiden væsentligt.

VÆRKTØJ

Gulve: Osmo Gulvbørste med håndtag, Osmo Mikrofiberrulle 250 mm.

Møbler og øvrige overflader: Osmo Flad Pensel eller Osmo Mikrofiberrulle 100 mm. Abralon korn 500 til mellemslibning efter behov.

FORBEREDELSE

Overfladen skal være ren og tør (maks. 20% fugtindhold). Rengør eller slib forsigtigt tidligere mikroporøs overfladebehandling, og fjern gammel lak eller lignende. Nyt, ubehandlet trægulv skal altid slibes før behandling. Slib i alle trin op til afsluttende korn, normalt korn 100–120 for gulve og 120–240 for møbler/mindre overflader, afhængigt af træsort. Brug altid beskyttelsesmaske ved slibning. Støvtør/dammsug overfladen, så alt slibestøv fjernes, før behandlingen påbegyndes. Mindre ridser og huller kan repareres med Osmo Træspatelmasse. Ved forekomst af sprækker bør spartel altid anvendes.

Bemærk, at det endelige resultat altid påvirkes af træets naturlige farvetone og slibning. Lav altid en prøvebehandling på et mindre område for at sikre overfladestruktur, tørretid, udseende osv., så det ønskede

resultat kan opnås, før hele overfladen behandles. Forlæng tørretiden mellem påføringerne om nødvendigt. Til mørke, eksotiske træsorter såsom Wenge, Merbau, Jatoba eller røget Eg og røget Ask anbefales Osmo 1101 Klarvoks eller Osmo 2K Wood Oil 6100. Se separat instruktion.

PÅFØRING

Osmo Hårdvoks-olie Pigmenteret er klar til brug, skal ikke fortyndes og omrøres grundigt før anvendelse.

Gulve – transparent indfarvning (1 påføring)

a. Påfør produktet tyndt i træets fiberretning med det anbefalede værktøj, se Værktøj. Vær omhyggelig med ikke at efterlade overskud. Undgå at arbejde i direkte sollys.

b. Lad tørre i 8–12 timer, sørg for god ventilation. OBS! På gulve må der kun foretages 1 påføring med Hårdvoksolie Pigmenteret. Når overfladen er tør, udføres der altid en slutbehandling med farveløs Osmo Hårdvoks-olie Original eller Rapid. På lyse/hvide overflader kan de hvidpigmenterede Osmo 3040, 3041, 3044, 3240, 3241 eller 3244 anvendes til slutbehandling. Den samlede mængde produkt for alle påføringer, inklusive indfarvning, må maks. være 80 g/m². Se instruktionen for det valgte produkt.

Efter afsluttet behandling på gulve skal man være forsigtig med vand samt dækkende pap, møbler og tæpper i de første 14 dage. Brug møbeldupper/filt puder.

OBS! Indeholder oxiderende olier, som kan forårsage selvantændelse af organisk materiale. Læg derfor klude og andre tekstiler, der har været i kontakt med produktet, i vand – straks efter endt brug.

Loft, paneler, møbler m.m. – transparent indfarvning (1–2 påføringer)

a. Påfør Osmo Hårdvoks-olie Pigmenteret tyndt i træets fiberretning med det anbefalede værktøj, se Værktøj. Vær omhyggelig med ikke at efterlade overskud. Undgå at arbejde i direkte sollys. Ønskes en lysere, lasuragtig indfarvning, aftørres overfladen i fiberretningen efter ca. 10 minutter med en fnugfri Osmo Easy Pad-klud.

b. Lad tørre i 12–24 timer, sørg for god ventilation. Ønskes en stærkere indfarvning, kan et andet tyndt lag påføres, dog ikke på slidflader. På slidflader anbefales en slutbehandling med farveløs Osmo Hårdvoks-olie Original eller Rapid. Den samlede mængde produkt for alle påføringer inkl. indfarvning må maksimalt være 80g/m². Se instruktionerne for Osmo Hårdvoksolie Original eller Rapid.

OBS! Indeholder oxiderende olier, som kan forårsage selvantændelse af organisk materiale. Læg derfor klude og andre tekstiler, der har været i kontakt med produktet, i vand – straks efter endt brug.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med Osmo 8000 Penselrens.

RENGØRING AF OVERFLADEN

Overflader behandlet med Osmo Hårdvoks-olie Pigmenteret er nemme at rengøre. Løs snavs fejes/støvsuges væk. Fugtrensning udføres nemt med Osmo 8016 Vaske- og plejemiddel – tilsæt lunkent vand og brug en let fugtig klud.

OPFRISKNING / VEDLIGEHOVELSE

Opfriskning af overfladen udføres efter behov med Osmo 3029 Rens- og Vedligeholdelsesvoks i henhold til anvisningen på emballagen.

Ved løbende vedligeholdelse anvendes Osmo Vedligeholdelsesolie. Se separat instruktion. Hvis hoveddelen af en overflade er så kraftigt nedslidt, at vedligeholdelse med Osmo Vedligeholdelsesolie ikke længere er tilstrækkelig, skal overfladen rengøres meget grundigt for at sikre, at al snavs er fjernet. Påfør derefter et nyt tyndt lag Osmo Hårdvoks-olie af den type, der blev anvendt ved grundbehandlingen.



IMPORTØR
Welin & Co
www.welinoco.com
© Welin & Co
03/26, erstatter alle tidligere versioner

GENSTRIDIGE PLETTER

Genstridige pletter, f.eks. mærker fra sko, fjernes nemt med Osmo 3029 Rens- og Vedligeholdelsesvoks. Ryst dåsen, og påfør midlet på en klud eller hvid Superpad. Gnid pletten med kluden/superpaden, og tør derefter den opløste snavs væk.

VARIANTER

3040 Hvid, silkemat
3041 Naturel, mat
3044 RAW, mat
3067 Lysegrå, silkemat
3071 Honning, silkemat
3072 Bærsten, silkemat
3073 Terra, silkemat
3074 Grafit, silkemat
3075 Sort, silkemat