

Hårdvoks-olie Original

Til gulve, paneler og møbler af træ indendørs



Osmo Hårdvoks-olie Original er ideel til farveløs overfladebehandling af massive trægulve, lamelparket, OSB eller kork og egner sig også fremragende til paneler og møbler. Til bordplader anbefales Osmo Topoile. Osmo Hårdvoks-olie Original bruges også som farveløs slutbehandling af indfarvede overflader.

Baseret på vegetabiliske olier og vokser, mikroporøs Vandafvisende og meget slidstærk

FORBRUG

1 liter rækker til ca. 24 m² ved 1 påføring eller 12 m² ved 2 påføringer

TØRRETID

8–12 timer under normale klimaforhold, 20°C / 50 % RF. Ved lav temperatur og/eller høj luftfugtighed forlænges tørretiden væsentligt.

VÆRKTØJ

Gulve: Osmo Gulvbørste med håndtag, Osmo Mikrofiberrulle 250 mm eller Osmo Polermaskine gulv med hvid pad.

Møbler og øvrige overflader: Osmo Flad Pensel eller Osmo Mikrofiberrulle 100 mm. Abralon korn 500 til mellemstøbning efter behov.

FORBEREDELSE

Overfladen skal være ren og tør (maks. 20 % fugtindhold). Rengør eller slib forsigtigt tidligere mikroporøs overfladebehandling, og fjern gammel lak eller lignende. Nyt, ubehandlet trægulv skal altid slibes før behandling. Slib i alle trin op til afsluttende korn, normalt korn 100–120 for gulve og 120–240 for møbler/mindre overflader, afhængigt af træsort. Brug altid beskyttelsesmaske ved slibning. Støvtør/dammsug overfladen, så alt slibestøv fjernes, før behandlingen påbegyndes. Mindre ridser og huller kan repareres med Osmo Træspatelmasse. Ved forekomst af sprækker bør spartel altid anvendes.

Bemærk, at det endelige resultat altid påvirkes af træets naturlige farvetone og slibning. Lav altid en prøvebehandling på et mindre område for at sikre overfladestruktur, tørretid, udseende osv., så det ønskede resultat kan opnås, før hele overfladen behandles. Forlæng tørretiden mellem påføringerne om nødvendigt. Til mørke, eksotiske træsorter såsom Wenge, Merbau, Jatoba eller røget Eg og røget Ask anbefales Osmo 1101 Klarvoks eller Osmo 2K Wood Oil 6100. Se separat instruktion.

PÅFØRING

Gulve, møbler og andre overflader
Farveløs grundbehandling (2 påføringer)

Osmo Hårdvoks-olie Original er klar til brug, skal ikke fortyndes og omrøres grundigt før anvendelse.

- Påfør Osmo Hårdvoks-olie Original i et tyndt lag i træets fiberretning med det valgte værktøj, se Værktøj. Pas på ikke at efterlade overskud. Undgå at arbejde i direkte sollys.
- Lad tørre i 8–12 timer, sørg for god ventilation.
- Ved behov/trærensning mellemstøbes der forsigtigt i fiberretningen med Abralon korn 500. OBS! Slib ikke for hårdt/for meget, da dette kan give en glat overflade. Støvtør/vakuumsug overfladen fri for slibestøv.
- Påfør et andet tyndt lag hårdvoks-olie på samme måde. Pas på ikke at efterlade overskud.
- Lad tørre i 8–12 timer, sørg for god ventilation.

Ved påføring med Osmo Polermaskine gulv med hvid pad samlede mængde produkt for alle påføringer, inklusive eventuel indfarvning, må maksimalt være 80 g/m². Efter afsluttet behandling på gulve skal der udvises forsigtighed med vand samt dækkende pap, møbler og tæpper i de første 14 dage. Brug altid møbelknotter/filtdupper.

OBS! Indeholder oxiderende olier, som kan forårsage selvantændelse af organisk materiale. Læg derfor klude og andre tekstiler, der har været i kontakt med produktet, i vand – straks efter endt brug.

Gulve, møbler og andre indfarvede overflader Farveløs slutbehandling (1 påføring)

På overflader indfarvet med Osmo Hårdvoks-olie Pigmenteret, Osmo Oliebejdse eller Osmo Indfarvningsvoks kræves kun 1 påføring. Ved påføring med Osmo Polermaskine gulv og hvid pad kan yderligere 1 påføring være nødvendig. Den samlede produktmængde for alle påføringer, inklusive indfarvning, må maks. være 80 g/m².

- Påfør Osmo Hårdvoks-olie Original tyndt i træets fiberretning med det valgte værktøj, se Værktøj. Sørg for ikke at efterlade noget overskud. Undgå at arbejde i direkte sollys.
- Lad tørre i 8–12 timer, sørg for god ventilation. Efter afsluttet behandling på gulve skal man være forsigtig med vand samt dækkende pap, møbler og tæpper i de første 14 dage. Brug møbeldupper/filt puder.

OBS! Indeholder oxiderende olier, som kan forårsage selvantændelse af organisk materiale. Læg derfor klude og andre tekstiler, der har været i kontakt med produktet, i vand – straks efter endt brug.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med Osmo 8000 Penselrens.

RENGØRING AF OVERFLADEN

Overflader behandlet med Osmo Hårdvoks-olie Original er nemme at rengøre. Løs snavs fejes/støvsuges væk. Fugtrengøring udføres nemt med Osmo 8016 Vaske- og plejemiddel – tilsæt lunkent vand og brug en let fugtig klud.



IMPORTØR
Welin & Co
www.welinoco.com
© Welin & Co
03/26, erstatter alle tidligere versioner

OPFRISKNING / VEDLIGEHOLDELSE

Opfriskning af overfladen udføres efter behov med Osmo 3029 Rens- og Vedligeholdelsesvoks i henhold til anvisningen på emballagen.

Ved løbende vedligeholdelse anvendes Osmo Vedligeholdelsesolie. Se separat instruktion. Hvis hoveddelen af en overflade er så kraftigt nedslidt, at vedligeholdelse med Osmo Vedligeholdelsesolie ikke længere er tilstrækkelig, skal overfladen rengøres meget grundigt for at sikre, at al snavs er fjernet. Påfør derefter et nyt tyndt lag Osmo Hårdvoks-olie af den type, der blev anvendt ved grundbehandlingen.

GENSTRIDIGE PLETTER

Genstridige pletter, f.eks. mærker fra sko, fjernes nemt med Osmo 3029 Rens- og Vedligeholdelsesvoks. Ryst dåsen, og påfør midlet på en klud eller hvid Superpad. Gnid pletten med kluden/superpaden, og tør derefter den opløste snavs væk.

SKADER / RIDSER

Skader eller ridser, som ikke kan fjernes med Osmo 3029 Rens- og Vedligeholdelsesvoks, kræver punktrepARATION. Rengør området grundigt med Osmo 8016 Vaske- og plejemiddel blandet med vand. Slib derefter om nødvendigt med fint sandpapir, korn 150. Genbehandl derefter det skadede område med Osmo Hårdvoks-olie Original af samme type som brugtes ved grundbehandlingen. Påfør kun ét tyndt lag. Når det skadede område er tørt, udfør en vedligeholdelsesbehandling på hele overfladen.

VARIANTER

3011 Farveløs, blank
3032 Farveløs, silkemat
3062 Farveløs, mat
3065 Farveløs, halvmat