

Oliebejdse

Indfarvning til trægulve, paneler, trapper, bordplader, møbler og andre træoverflader indendørs



Silkemat transparent eller intens indfarvning afhængigt af, hvordan produktet påføres og antallet af påføringer. Farverne kan blandes med hinanden eller med 3500 Farveløs for en lysere tone. Baseret på vegetabiliske olier og organiske pigmenter. Mikroporøs, vandafvisende og slidstærk. Godkendt til legetøj i henhold til EN 71.3.

Slidflader som f.eks. gulve slutbehandles med Osmo Hårdvoks-olie. Møbler indfarvet med Osmo Oiebejdse kan også slutbehandles med Osmo Møbellak.

FORBRUG

1 liter rækker til 24-48 m² ved 1 påføring.

TØRRETID

Ca. 24 timer under normale klimaforhold, 20°C/50 %RF. Ved lav temperatur og/eller høj luftfugtighed forlænges tørretiden væsentligt.

VÆRKTØJ

Gulve: Osmo Gulvbørste med håndtag, Osmo Mikrofiberrulle 250 mm eller Osmo Dobbelbladet Spatel. Osmo Polermaskine Gulv og hvid pad ved eventuel udjævning.

Møbler og øvrige overflader: Osmo Flad Pensel, Osmo Mikrofiberrulle 100 mm eller Osmo Easy Pad fnugfri klud.

FORBEREDELSE

Overfladen skal være ren og tør (maks. 20 % fugtindhold). Rengør eller slib forsigtigt tidligere mikroporøs overfladebehandling, og slib gammel lak eller lignende helt af. Nyt, ubehandlet trægulv skal altid slibes før behandling. Slib i alle trin op til afsluttende sandpapir, normalt korn 100–120 (gulve) og 120–240 (møbler/mindre overflader), afhængigt af træsort. Brug altid beskyttelsesmaske ved slibning. Aftør/støvsug overfladen grundigt for at fjerne slibestøv, inden behandlingen påbegyndes. Mindre ridser og huller kan repareres med Osmo Træspatelmasse. Ved forekomst af sprækker bør spatelmasse altid anvendes. Bemærk,

at det endelige resultat altid påvirkes af træets naturlige farvetone og slibningen. Lav altid en prøvebehandling på et mindre område for at sikre overfladestruktur, tørretid, udseende m.m. dvs. for at sikre, at det ønskede resultat kan opnås, inden hele overfladen behandles. Om nødvendigt forlænges tørretiden mellem påføringerne. Til mørke, eksotiske træsorter såsom Wenge, Merbau, Jatoba eller røget Eg og røget Ask anbefales Osmo 1101 Klarvoks eller Osmo 2K Wood Oil 6100. Se separat vejledning.

PÅFØRING

Osmo Oliebejdse er pigmenteret og klar til brug, skal ikke fortyndes og omrøres grundigt. 1 påføring giver en transparent indfarvning, 2 påføringer giver en intens farvetone. 3519 Natuel anbefales kun til lysere træsorter, da produktet på røde/mørke træsorter kan give en svagt hvidlig effekt.

Gulve (1–2 påføringer)

- Påfør Osmo Oliebejdse meget tyndt i træets fiberretning med det valgte værktøj (se Værktøj). Sørg for ikke at efterlade noget overskud. Undgå at arbejde i direkte sollys. Tip! Eventuelle penselstriber ved påføring med Osmo Penselbørste kan fjernes inden for 15 minutter med en ny, ubrugt Osmo Mikrofiberrulle.
- Lad tørre i 24 timer, og sørg for god ventilation.
- For en intens indfarvning udføres yderligere én påføring på samme måde. Hvis anden påføring udføres med Osmo Gulvbørste med håndtag eller Osmo Mikrofiberrulle, skal overfladen udjævnes med Osmo Polermaskine Gulv og hvid pad. Undgå at arbejde i direkte sollys. Yderligere farver/effekter kan opnås, hvis første og anden påføring udføres med forskellige farver fra produktserien. Se separat vejledning.
- Udfør altid slutbehandling med Osmo Hårdvoksolie. (samlet mængde produkt for alle påføringer, inklusive indfarvning: maks. 80 g/m²). Se separat vejledning.

OBS! Indeholder oxiderende olier, som kan forårsage selvantændelse af organisk materiale. Læg derfor klude og andre tekstiler, der har været i kontakt med produktet, i vand – straks efter endt brug.

Møbler (1–2 påføringer)

- Påfør produktet tyndt i træets fiberretning med Osmo Flad Pensel eller Osmo Mikrofiberrulle 100 mm. Ønskes en lysere, lasuragtig indfarvning, aftørres overskuddet i fiberretningen efter ca. 10 minutter med Osmo Easy Pad fnugfri klud. Sørg for ikke at efterlade noget overskud. Undgå at arbejde i direkte sollys.
- Lad tørre i 24 timer, sørg for god ventilation.
- For intens indfarvning udføres endnu én påføring på samme måde. På slidflader udføres altid en slutbehandling med farveløs Osmo Hårdvoksolie (samlet mængde produkt for alle påføringer, inklusive indfarvning: maks. 80 g/m²). Se separat vejledning. Til møbler kan også Osmo Møbellak anvendes som slutbehandling.

OBS! Indeholder oxiderende olier, som kan forårsage selvantændelse af organisk materiale. Læg derfor klude og andre tekstiler, der har været i kontakt med produktet, i vand – straks efter endt brug.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med Osmo 8000 Penselrens.

RENGØRING AF OVERFLADEN

Overflader behandlet med Osmo 2K Wood Oil er nemme at rengøre. Løs snavs fejes/støvsuges væk. Fugtrengøring udføres nemt med Osmo 8016 Vaske- og plejemiddel – tilsæt lunkent vand og brug en let fugtig klud.

VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelse udføres med Osmo Vedligeholdelsesolie, se separat instruktion.

VARIANTER

- 3500 Farveløs
- 3501 Hvid
- 3512 Sølvgrå
- 3514 Grafit
- 3516 Jatoba
- 3518 Lysgrå
- 3619 Naturel
- 3538 Granat
- 3541 Havanna
- 3543 Cognac
- 3564 Tobak
- 3590 Sort



IMPORTØR
Welin & Co
www.welinoco.com
© Welin & Co
03/26, erstatter alle tidligere versioner