

Topolie

Til køkkenbordplader, bordplader og andet indendørs træsnedkeri



Overfladebehandling af køkkenbordplader, bordplader og andre træsnedkerier indendørs.

Baseret på vegetabiliske olier og vokser, mikroporøs. Vandafvisende og meget slidstærk. Godkendt til kontakt med fødevarer i henhold til 1186 del 5/14.

FORBRUG

0,5 liter rækker til ca. 12m² ved 1 påføring, eller ca. 6m² alternativt ca. 10 løbende meter bordplade ved 2 påføringer. Ved stærkt sugende træ kan forbruget øges.

TØRRETID

8–12 timer under normale klimaforhold, 20°C / 50% RF. Ved lav temperatur og/eller høj luftfugtighed forlænges tørretiden væsentligt. Overfladen er fuldt gennemhærdet efter ca. 2 uger, og derfor bør større mængder vand undgås i denne periode. Let aftørring med en fugtig klud går fint.

VÆRKTØJ

Osmo Flad Pensel, Osmo Mikrofiberrulle 100 mm alt. Olie Applikator Fleece med håndtag. Abralon korn 500 til mellemslibning efter behov.

FORBEREDELSE

Overfladen skal være ren og tør (maks. 20 % fugtindhold). For det bedste resultat bør overfladen slibes grundigt før behandling. Slib i alle trin op til afsluttende sandpapir korn 120–150 afhængigt af træsort. Aftør overfladen for slibestøv, før behandlingen påbegyndes. Mindre ridser og huller kan repareres med Osmo Træspartel.

Bemærk, at det endelige resultat altid påvirkes af træets naturlige farvetone og slibning. Lav altid en prøvebehandling på et mindre område for at sikre overfladestruktur, tørretid, udseende osv., så det ønskede resultat kan opnås, før hele overfladen behandles. Forlæng tørretiden mellem påføringerne om nødvendigt.

Osmo Topolie

For mørke, eksotiske træsorter såsom wenge, merbau, jatoba eller røget eg og røget ask anbefales Osmo 1101 Klarvoks, alternativt en første påføring med Osmo 1101 Klarvoks og derefter en behandling med Osmo 3028 eller 3058 Farveløs. Se separat instruktion. 3068 Naturel er svagt hvidpigmenteret og bør ikke anvendes på mørke overflader, da den giver et svagt hvidt skær.

PÅFØRING

Topolie er klar til brug, skal ikke fortyndes, rystes grundigt.

Farveløs/Naturel overflade (2 påføringer)

- Påfør Osmo 3028 Farveløs (silkmæt), 3058 Farveløs (mat) eller 3068 Naturel (mat) tyndt i træets fiberretning med det valgte værktøj, se Værktøj. Vær omhyggelig med ikke at efterlade nogen overskydende olie. Undgå at arbejde i direkte sollys.
- Lad tørre i 8–12 timer, sørg for god ventilation.
- Ved behov/trærejsning mellemslib forsigtigt i træets fiberretning med Abralon korn 500, træk 1–2 gange med let hånd. Tørtørre overfladen fri for støv.
- Påfør et andet tyndt lag på samme måde. Vær igen opmærksom på ikke at efterlade overskud.
- Lad tørre i 8–12 timer, sørg for god ventilation.

OBS! Indeholder oxiderende olier, som kan forårsage selvantændelse af organisk materiale. Læg derfor klude og andre tekstiler, der har været i kontakt med produktet, i vand – straks efter endt brug.

Farvet overflade (2 påføringer)

- Påfør Osmo 3037 Hvid, 3038 Terra, 3039 Grafit eller 3061 Acacia tyndt i træets fiberretning med det valgte værktøj, se Værktøj. Vær omhyggelig med ikke at efterlade noget overskud, og undgå at arbejde i direkte sollys.
- Lad tørre i 8–12 timer, sørg for god ventilation.
- Ved behov/trærejsning mellemslib forsigtigt i træets

Side 1/2

fiberretning med Abralon korn 500, træk 1–2 gange med let hånd. Tørtørre overfladen fri for støv.

d. Påfør et andet tyndt lag på samme måde. Vær omhyggelig med ikke at efterlade noget overskud.

e. Lad tørre i 8–12 timer, sørg for god ventilation. Indfarvning maks. 80 g/m².

Farveløs slutbehandling på overflader indfarvet med Osmos pigmenterede produkter

Udfør altid en slutbehandling med Osmo 3028 Farveløs (silkeamat) eller 3058 Farveløs (mat). Brug silkeamat til mørke overflader og mat til lyse overflader. Lad tørre i 8–12 timer, sørg for god ventilation.

OBS! Indeholder oxiderende olier, som kan forårsage selvantændelse af organisk materiale. Læg derfor klude og andre tekstiler, der har været i kontakt med produktet, i vand – straks efter endt brug.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med Osmo 8000 Penselrens.

RENGØRING AF OVERFLADEN

Overflader behandlet med Osmo Topolie er nemme at rengøre. Brug Osmo 8026 Spray Cleaner. Spray på overfladen og tør snavset af med en fnugfri klud. Eventuelle pletter gnubbes væk med hvid skurenylon.

OPFRISKNING/ VEDLIGEHOLDELSE

Opfriskning af overfladen udføres efter behov med Osmo 3029 Rens- og Vedligeholdelsesvoks i henhold til instruktionerne. Hvis hovedparten af overfladen er så kraftigt slidt, at opfriskning med Osmo 3029 ikke længere er tilstrækkelig, rengør overfladen grundigt og påfør et tyndt lag Osmo Topolie af den type, der blev brugt ved grundbehandlingen. Påfør kun én gang i et tyndt lag.

VARIANTER

3028 Farveløs, silkeamat

3037 Hvid, silkeamat

3038 Terra, silkeamat

3039 Grafit, silkeamat

3058 Farveløs, mat

3061 Acacia, mat

3068 Naturel, mat



IMPORTØR
Welin & Co
www.welinoco.com

© Welin & Co

03/26, erstatter alle tidligere versioner