

## Sten- og terrakottaolie

Til natursten, kunstig sten og terrakotta udendørs



Osmo 620 Sten- og terrakottaolie er en farveløs, silke-mat olieimprægnering, der anvendes til at beskytte mikroporøse belægninger, udekøkkener, murværk, tagsten, krukke m.m. af sten, beton og terrakotta udendørs.

Produktet anvendes på porøs sten som granit, kalksten eller skifer – med poleret, slebet eller rå overflade. Den er også velegnet til kunstig sten og binder støv fra betonfundamenter og betonoverflader.

Baseret på vegetabiliske olier, mikroporøs Smuds- og vandafvisende

### FORBRUG

1 liter rækker til ca. 24 m<sup>2</sup> ved 1 påføring. Porøse materialer kan kræve mere produkt.

### TØRRETID

8–12 timer under normale klimaforhold, 20°C / 50% RF. Ved lav temperatur og/eller høj luftfugtighed forlænges tørretiden væsentligt.

### VÆRKTØJ

**Udekøkkener, tagsten, terrakottakrukker m.m.:** Osmo Flad Pensel, Osmo Olie Applikator Fleece med Osmo Håndtag till Superpad mini eller Osmo Mikrofiberrulle 100 mm. Osmo Easy Pads fnugfri klude til fjernelse af overskydende produkt.

**Belægningssten:** Osmo Gulvbørste med håndtag 150 mm eller Osmo Mikrofiberrulle 220 mm. Osmo Easy Pads fnugfri klude til fjernelse af overskydende produkt.

### FORBEREDELSE

Overfladen skal være absorberende, ren, tør og frostfri (maks. 18 % fugtindhold). Produktforbruget varierer afhængigt af materialets sugsevne og egenskaber. Meget tæt og poleret sten absorberer mindre end den angivne mængde olie, mens kløvet/grov sten absorberer mere.

Det endelige resultat påvirkes af flere faktorer, f.eks. overfladens naturlige farve, tilstand og eventuel slibning. Udfør altid en prøvebehandling på et mindre område for at sikre korrekt forbrug og at det ønskede udseende kan opnås, før hele overfladen behandles.

Vær opmærksom på, at olier giver det behandlede materiale en dybere farve (permanent vådt udseende). Imprægneringen kan påvirke overfladens skridsikkerhed. Hvid eller meget lys sten/overflade kan gulne en smule som følge af oliebehandlingen. Overfladens syrefølsomhed (f.eks. marmor) påvirkes ikke. Ikke-absorberende overflader såsom glas, glaserede klinker eller keramik må aldrig behandles (imprægneres) med Osmo Sten- og terrakottaolie. Beskyt overflader, der er følsomme over for opløsningsmidler, f.eks. plast eller plexiglas.

### PÅFØRING

Bemærk! Før påføring i henhold til nedenstående instruktioner skal der altid udføres en prøvebehandling på et mindre område, før hele overfladen behandles. Dette for at sikre, at det ønskede resultat opnås. Der må ikke efterlades overskydende produkt på overfladen efter afsluttet behandling.

### Udekøkkener, tagtegl, terrakottakrukker, belægningssten m.m. udendørs

- Påfør Osmo Sten- og terrakottaolie i et meget tyndt lag over overfladen med valgt værktøj, se Værktøj. Lad overfladen hvile i 20–40 minutter.
- Fjern overskydende olie med Easy Pad eller en fnugfri klud.
- Lad tørre i 8–10 timer, sørg for god ventilation.
- Gentag punkt 1–3.

**OBS! Indeholder oxiderende olier, som kan forårsage selvantændelse af organisk materiale. Læg derfor klude og andre tekstiler, der har været i kontakt med produktet, i vand – straks efter endt brug.**



## RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med Osmo 8000 Penselrens.

## VEDLIGEHOLDELSE

Overflader behandlet med Osmo Sten- og terrakottaolie er nemme at rengøre. Løst snavs fejes eller aftørres tørt. Fugtaftørring udføres nemt med Osmo 8016 Vaske- og plejemiddel, blot tilsat lunkent vand, eller med færdigblandet Osmo 802Spray Cleaner. Anvend en let fugtet klud.

## VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION

Ved vedligeholdelse og reovering kræves der som regel kun én påføring med Osmo Sten- og terrakottaolie på den rengjorte og tørre overflade. Påfør et tyndt lag og lad det tørre.

## VARIANTER

620 Farveløs, silkemat



IMPORTØR  
Welin & Co  
[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)  
© Welin & Co  
03/26, erstatter alle tidligere versioner