

Tjärolja Tjärbrun

Tunnflytande tjärolja

Allmänt

Auson Tjärolja Tjärbrun är en tunnflytande tjärolja baserad på Äkta Trätjära.

Auson Tjärolja Tjärbrun tränger djupt in i träet, förhindrar uttorkning och minskar risken för sprickbildning. Vår tjära ger ett effektivt skydd mot vatteninträngning och förlänger träets livslängd. Den starka tjärdoften avtar efter några dagar och är knappt märkbar efter en månad. Ytan kan beträdas så snart all Tjärolja har absorberats av träet.

Auson Tjärolja är träets eget skydd och innehåller olika hartser och terpener. Hartser är trädets naturliga försvar mot mikroorganismer och hjälper till att läka skador. Vår trätjära framställs genom upphettning av kådrik tallved i en ugn.

Auson Tjärolja Tjärbrun kan användas på obehandlat trä utomhus såsom fasader, trädäck, bryggor, trädgårdsmöbler och andra ytor där en lågvisköst tjärprodukt behövs.

Bruksanvisning

För bästa resultat, använd Auson Tjärolja Tjärbrun vid varmt väder, minst 10 grader celsius. Produkten blir då mer lättarbetad och tränger bättre in i ytan. Rör om i burken före applicering.

Vid nytt trä är det viktigt att applicera det första lagret av Ausons Tjärprodukter så snart som möjligt. Om träet varit obehandlat i mer än 4 veckor bör det tvättas med mögeltvätt för att motverka mögelangrepp. För nytt hyvlat eller tryckimpregnerat virke, där inträngningen kan vara sämre, rekommenderas antingen ett tunt lager färg eller att man väntar 1–2 år innan behandling. För altaner gäller ett lager tjära.

Auson Tjärolja bör inte appliceras på trä som tidigare har behandlats med täckande färger.

Målning:

Borsta bort damm och smuts. Tvätta bort alger och mögel. Ytor som tidigare har behandlats med vanlig träolja måste tvättas noggrant innan applicering. Ytan måste vara torr innan målning. Applicera med pensel eller roller. Kan även sprutas på. Torka bort eventuellt överskott med en trasa indränkt i terpentin eller denaturerad alkohol. Säkerställ god ventilation. Måla utomhus.

Säkerhetsdatablad finns på www.auson.se och målningsinstruktioner på www.tjarfarg.se

Förpackning

60715531 / 100-ml burk
60715401 / 1-lit burk
60715472 / 3-lit burk
60715556 / 10-lit burk

Tekniska data

Kulör:	Mörkbrun
Densitet:	1,04 ± 0,03 kg/lit
Torrhalt:	60%
Åtgång:	6-10 m ² /lit beroende på underlag
Torktid:	Från flera dagar till flera veckor beroende på väderförhållanden, om träet är hyvlat eller ohyvlat, träslag, tjocklek och hur väl tjäran absorberats i ytan.
Förtunning:	Balsamterpentin. OBS! Ej lacknafta
Rengöring:	Balsamterpentin, denaturerad alkohol eller tvål och vatten

För mer information, se säkerhetsdatabladet eller instruktionerna på förpackningen.

Utgåva: 2025-04-07 /AA



Auson AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.