

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® COLOURED

Beskytter & farver

- Den polerede overflade har en meget slidstærk og vand-afvisende finish med et dybt silkeagtigt skær.
- Farven forskønnes og årenes mønster fremhæves på den glatte, let vedligeholdte overflade

TIMBEREX® COLOURED

BESKRIVELSE

Timberex Coloured er fremstillet af naturlige, hurtigt tørrende olier og harpikser. Timberex Coloured er beregnet til at trænge dybt ind i træet, fylde og berige porene samt tørre den til forsegling og beskyttelse indefra.

ANBEFALET BRUG

Timberex Coloured er udviklet til at trænge dybt ind i træet og beskytte træet indefra og må ikke bruges som en form for overfladebehandling (coating).

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Genbehandlingstør: 20-30 minutter
Fuldt hærdet: 10 dage

TEORETISK FORBRUG

6 - 10 m² per Liter

PRAKTISK FORBRUG

Forbruget ved endetræ vil blive stærkt forøget. Det anbefales at på bøg, kirsebær og andre ekstremt porøse træsorter, at der påføres et ekstra lag olie.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Lav et lille forsøgsområde først hvis muligt og tillad produktet at virke for at sikre at overfladen træder frem med det ønskede resultat.

SLIBNING MED EN BÅNDMASKINE OG ENKANTSLIBEMASKINE

1. Den første slibning skal foretages med groft sandpapir (40-60 kornstørrelse). Kanterne slibes med en kantslibemaskine med sandpapir i sammekornstørrelse.
2. Mellemslibningen skal udføres med papir med kornstørrelse maksimum 20 højere end den foregående slibning og med samme kornstørrelse tilkanterne.
3. Den afsluttende slibning skal være med sandpapir maximum kornstørrelse 100.
4. S tøvsgulvet omhyggeligt, tør gulvet over med en meget hårdt opvredet klud og lad det tørre.

FYLDBNING AF HULLER OG MELLEMNUM

Dette gøres bedst med en hurtigtørrende, vandbaseret acrylfiller (plastisk træ) før den afsluttende slibning. Mellemrum mellem gulvets enkelte elementer bør ikke fyldes, idet det vil forhindre gulvet i at arbejde naturligt. Spørg en gulvspecialist til råds i tvivlstilfælde.

BRUGSANVISNING

Lav et lille forsøgsområde først hvis muligt og tillad produktet at virke for at sikre at overfladen træder frem med det ønskede resultat.

1. Påfør Timberex Coloured omhyggeligt til den åbne, slebne træoverflade med en malepude. Lad derefter overfladen hvile i 20-30 minutter. Olien må ikke tørre mellem påføringerne. Gentag påføringen 3-4 gange på samme måde. Stærkt absorberende gulve kræver flere påføringer efter behov dog med kortere intervaller (omtrentlig på 20 minutter).
2. Efter sidste påføring skal Timberex Coloured hvile 20-30 minutter for at trænge ind. Poler nu (med polermaskine med 150 omdr / min.) med en rød eller blå nylonpude (3M eller lignende). Lad ikke overfladen begynde at tørre og blive klæbrig.
3. Fjern omhyggeligt AL overskydende ikke absorberet Timberex Coloured med bomuldsklude. Dette er meget vigtigt.
4. Efter 12-18 timers forløb skal overfladen tørpoleres (med 300 omdr. / min.) med en brun eller rød nylonpude (3M eller lignende) og derefter med en klud for at opnå et silkemat skær på overfladen. En mere blank overflade kan opnås ved yderligere polering med en tør klud. Skulle nogle arealer være matte, poleres disse med en klud påført en smule Timberex Coloured på midten. Tørpoler igen om nødvendigt.
5. Overfladen vil normalt være trædefast sammedag og vandbestandig i døgn efter den afsluttende tørpolering, og den vil gradvist hærdne til fuld styrke efter 10 dage.

Hvis det ønskes og er nødvendigt kan kun det behandlede areal tildækkes med diffusionsåbent papir 24 timer efter sidste tørpolering.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

- Vaskefrakke + holder eller rulle + rullebakke,
- Skrubber/Duo 150-300 omdrejninger
- Rød skive
- Rød skuresvamp + holder til arbejde på kanter/hjørner- Fnugfri bomuldsklude
- Plastik- eller gummihandsker
- Spand af plast
- Til manuel behandling af mindre overflader er maskine og skiver ikke nødvendige.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Penselrensere, kerosen, petroleum m.v. kan anvendes.

BEMÆRKNINGER

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Almindelig rengøring skal udføres ved at støvsuge eller feje. Efter 2 uger kan overfladen rengøres med vand og Timberex Bio-C pH7 -neutral sæbe.

SATIN OIL

Til periodisk vedligeholdelse af gulve behandlet med Timberex Coloured er det normalt ikke nødvendigt at afslibe gulvet igen. Se databladet (brugsanvisningen) for Satin Oil.

Udstedelsesdato: 09/12/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

TIMBEREX® COLOURED

SIKKERHEDSDATA

VOC-færdigblanding:	> 275 g/l (medium walnut, dark walnut, black walnut, white)
Bemærkninger om sikkerhed:	Alle produktetiketter indeholder generelle sikkerhedsinformationer. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige på www.timberex.com . Fødevarer skal fjernes fra området under påføring og hærdning. Sikker bortskaffelse af tøj, klude, værktøj m.v. som har været i kontakt med Timberex Coloured. Ligesom alle naturligt tørrende olier kan påføringsgrej, med olie på, selvantændes under oliens tørring. For at undgå selvantændelse skal brugt påføringsgrej, klude, savsmuld, m.v. straks anbringes i en lukket metalbeholder, som skal være fyldt med vand. Låget skal lægges på beholderen, som stilles udenfor bygningen i det fri. Beholderen skal bortskaffes i henhold til lokale regulativer.

HOLDBARHED

Minimum 5 år fra produktionsdato i uåbnede dåser hvis opbevaret i tør, ventilerede områder og ikke i direkte sollys ved temperaturer mellem 5 og 35°C.

Udstedelsesdato: 09/12/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu