



Til indendørs behandling af nyslebet trægulve, paneler eller møbler lavet af fyrretræ, gran eller lærk.

Generelt

Ufarvet lud der bevarer træets lyse udseende og giver en vis patina. Farvet lud bevarer det lyse udseende og kan farve træ. Kan benyttes som forbehandling for pigmenterede olier da luden giver dybere og mere klar farve.

Farvet Trælud fås hvid og kan også blandes med ufarvet lud for lysere slutresultater. For stærkere tone bør overfladen behandles flere gange (op til 2 gange).

Ludbehandlingen er kun en forbehandling, derfor skal overfladen altid færdigbehandles.

Som efterbehandling anbefales ufarvet Timberex olie, alternativt Gammeldags Træsæbe ufarvet eller hvid.

Trin-for-trin instruktioner findes på efterfølgende side.



TRIN-FOR-TRIN INSTRUKTION

Forbrug

1 liter rækker til 6-8 m². Forbruget kan variere i henhold til slibning, træsorte og alder af træet. Ludbehandlingen øger generelt forbruget af produkt til efterbehandling, men giver en meget smuk finish.

Test

Træsorte, alder, temperatur og fugtighed påvirker slutresultatet. Gammeldags Trælud kan give forskellig udseende afhængigt af oprindelsen og valg af lud. For at sikre, at det ønskede resultat og skønnet forbrug kan opnås, test altid på et mindre overflade herunder osse efterbehandlingen, før hele overfladen behandles.

Værktøj

Plastikspand, ludpensel med syntetiske fibre, holder + rød nylonpude, alternativt polermaskine + rød nylon pad, handsker, støvmaske, beskyttelsesbriller og støvsuger.



Plastikspand



Ludpensel med syntetiske fibre



Holder + rød nylonpude



Skuremaskine + rød nylon pad



Beskyttelse-handsker, -briller og støvmaske



Støvsuger

Behandlingen

1. Husk at gulvet og rumtemperaturen skal være omkring 20 ° C under behandlingen. Ved lav temperatur og høj luftfugtighed forlænges tørretiden drastisk.
2. Slib overfladen grundigt før behandling. Som en sidste papir, anbefales korn 100 for nåletræ. Støvsug overfladen for at fjerne støvet.
3. Ryst og hæld hele mængden af lud i en plastikbeholder. Især vigtigt hvis du har pigmenterede lud i flere flasker, da de kan variere en smule i farve ved forskellige produktioner (se batchnummeret på etiketten). Sørg for at røre kontinuerligt under behandlingen. Arbejd på langs træet, fra væg til væg. Afslut aldrig før hele området er færdigbehandlet. Rengør penslen i vand efter brug.
4. Lad overfladen tørre i mindst 24 timer. Fugtindholdet i gulvet må ikke overstige 10% relativ fugtighed før efterbehandlingen.
5. Børst overfladen grundigt for at udjævne kalk/pigment overskud med holder + rød nylonpude (mindre overflader) alt. gulvmaskine og rød nylon pad (større overflader). Støvsug overfladen grundigt.
6. Overfladen er nu klar til efterbehandlingen.



Ufarvet



Hvid

De afbildede farver er fotografier og er kun vejledende. Der er altid risiko for at farveafvigelser kan forekomme ved trykning af brochurer.

Sikkerhed

Sikkerhedsinformation for produktet findes på produktets etiket. Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Producenten forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer i instruktionerne uden varsel.

2023.10.09. Erstatte alle tidligere udgaver.

