



HÅRDVOKS-OLIE

ORIGINAL

Specielt velegnet til trægulve!



3011 Farveløs
Blank



3032 Farveløs
Silkemat



3062 Farveløs
Mat



3065 Farveløs
Halvmat



1 PÅFØRING

Produktbeskrivelse:

Farveløs overfladebehandling, som kombinerer alle fordelene ved olie og voks i et produkt. Osmo Hårdvoks-olie er vand- og smudsafvisende, og giver en slidstærk og naturtro overflade. Sammenlignet med traditionelle produkter, giver de naturlige planteolier en jævn farve og et harmonisk udseende. Nem at anvende - uden grunding og mellemslibning. Anvendelig til træ. Behandlingen er mikroporøs som ikke revner og skaller af. Modstandsdygtig mod vin, øl, cola, kaffe, te, juice, mælk og vand iht DIN 68861-1A - ingen kalkpletter. Efter tørring afgiver produktet ingen stoffer som er skadelige for mennesker, dyr eller planter (modstandsdygtig overfor spyt og sved iht DIN 53160, egnet til legetøj iht EN 71.3).

Anbefalet brug:

Osmo Hårdvoks-olie Original bruges til beskyttelse af alle gulve af massivt træ, parket, OSB eller møbler. Også egnet til andre interiørdetaljer af træ, hvor man ønsker en ekstra slidstærk overflade.

Indholdsstoffer:

Baseret på naturlige planteolier (solsikkeolie, soyaoilie, tidselolie) og voks, paraffin, sikkativer (tørremidler) og vandafvisende tilsætningsstoffer. Afaromatiseret mineralsk terpentin (benzen-fri). EU grænseværdi for dette produkt: (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produkt indeholder max: 500 g VOC/l. Detaljeret sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på www.welinoco.com

Teknisk data:

Vægtfylde: 0.88-0.95 g/cm³

Viskositet: 95-240 mPas

Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring

Flammepunkt: ≥ 60 °C j.f. DIN EN ISO 2719

pH-værdi: ikke påkrævet

Opbevaring:

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tyknet pga. frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug.

Forberedelse:

Træets overflade skal være ren, tør og frostfri (maks. 18% fugt). Osmo Hårdvoks-olie er klar til brug. Skal ikke fortyndes. Omrøres grundigt inden brug. Rengør tidligere oliebehandlede flader grundigt. Maling- og lakrester fjernes fuldstændigt. Ved slibning: brug støvmaske. Små ridser, fuger eller huller i træet spartles (Osmo Spartelmasse). Træoverfladen slibes grundigt. Begynd med groft sandpapir - slut af med: Gulve korn 120-150, møbler korn 180-240. Før overfladen olieres fjernes slibestøv (støvsuges eller fejes).

Det færdige resultat kan påvirkes bl.a. af træets karakter/tilstand. Det anbefales derfor at lave en prøve oliering på et mindre område, - inden hele overfladen behandles. Specielt på ukendte træoverflader.

Påføring:

Påføres i et tyndt lag i træets åreretning med Osmo Flad pensel, Gulvbørste, Fleece pude til påføring af olie (Hånd Pad Holder) eller mikrofiberrulle. Vær OBS på ensartet påføring på hele fladen. Tørretid: 8-10 timer ved god ventilation. Efter tørring, påføres næste lag også tyndt og ensartet. Er der tale om renovering eller behandling af en allerede olieret overflade, er en behandling, på en ren og tør overflade, normalt tilstrækkeligt.

Rengøring af værktøj:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

Distributør:

Welin & Co • Stenhagsvägen 45-47, SE-184 33 Åkersberga, SVERIGE • +46 (0)8 54410440 • www.welinoco.com



Tørretid:

Lad tørre i ca. 8-10 timer under normale forhold (23 °C/Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Rækkeevne:

Produktet rækker til 24 m²/l ved 1 påføring. Al information er baseret på glatte og slebne overflader. Træets beskaffenhed, træsort og slibning kan påvirke forbruget af produktet.

Behandling af industrielt olieret trægulv: Inden den første behandling af industrielt olieret trægulv er det vigtigt at vide, om gulvet er grundet eller fuldstændigt færdigbehandlet. For grundet trægulv er en grundbehandling ikke nødvendig; i stedet skal der påføres endnu et tyndt toplag af hårdvoks-olie. Færdigbehandlede gulve har fra fabrikken allerede fået tilstrækkelig overfladebeskyttelse under produktionen. Hvis du vil tilføje ekstra overfladebeskyttelse til områder med høj trafik, anvendes en såkaldt Vedligeholdelsesolie/voks på gulvet inden ibrugtagning. Af hensyn til garantien anbefales at følge gulvproducentens plejeinstruktioner og retningslinjer. Hvis du alternativt har besluttet at slutbehandle gulvet med Osmo Hårdvoks-olie, skal følgende overholdes. Lav en prøveoliering, som beskrevet nedenfor, på et prøveemne eller et afskåret gulvbræt, for at sikre ønsket slutresultat. Efterbehandling på grundet trægulv: Grundet gulv har normalt træporer, der stadig er i stand til at absorbere et tyndt lag Osmo Hårdvoks-olie. Dette skal påføres langs træets åreretning med Osmo gulvbørste eller mikrofiberrulle og fordele ensartet og jævnt. For sådanne påføringer beregnes ca. 30-35 gram pr. m². Behandling af færdigbehandlede trægulve: Færdigbehandlede trægulve fra fabrik, behøver under normale belastningsforhold ikke yderligere overfladebeskyttelse. Det kan dog være nyttigt med påføring af en pleje-behandling for at udsætte det regelmæssige vedligeholdelsesinterval i områder med høj trafik. Da træporer i fuldt færdigindustrielt olieret trægulv normalt næppe absorberer det ekstra lag Osmo Hårdvoks-olie, skal der lægges særlig vægt på at påføre et ekstremt tyndt lag. Den påførte olie skal poleres på gulvet med enten en enkelt skive maskine eller Osmo Padholder med håndtag, i begge tilfælde med hvid pad. Overskydende olie tørres af med en frugfri bomuldsklud. For sådanne påføringer beregnes ca. 5-6 gram pr. m². Efter tørring må det ekstra lag Osmo Hårdvoks-olie ikke kunne skrubes let væk fra overfladen med en finger-negl eller en lignende genstand.

Bemærk:

Olie fremhæver træets naturlige farvetone (permanent våd effekt). Påføres for meget af produktet og er ventilationen for dårlig, forlænges tørretiden. Til mørke/eksotiske træsorter som ex. Wenge, Merbau, Jatoba etc. anbefales Osmo Klarvoks. Foretag altid en prøvebehandling på et mindre område. Til kork overflader, som har en høj sugesevne, påføres olien i et ekstra tyndt lag. Beregn ekstra tørretid (min. 24 timer). OBS: Påfør max. ét tyndt lag med en klud i skabe og skuffer. Fabriksolierede overflader: Læs altid produktinformationen der fulgte med gulvet, inden der efterbehandles med Osmo Hårdvoks-olie Original. Træoverflader behandlet med Osmo Hårdvoks-olie er nemme at vedligeholde. Snavs fjernes nemt med kost eller støvsuger. Til daglig rengøring, tilsættes Osmo Vaske- og Plejemiddel i vandet og rengør overfladen med en fugtig (ikke våd) moppe. Til intensiv rengøring anvendes Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks efter behov. En højere glansgrad kan opnås ved at påføre det tørre gulv et tyndt lag af Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks, som poleres efter tørring.

Sikkerhed:

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Advarsel: Klude anvendt til påføring af dette produkt skal straks vaskes eller opbevares i en lufttæt metalbeholder (fare for selvantændelse). Det påførte, tørre produkt klassificeres som B2 (normal brændbarhed). Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på www.welinoco.com

Bortskaffelse:

Rester og emballage bortskaffes i overensstemmelse med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 08 01 12). Kun helt tom emballage kan genbruges.

Varianter:

3011 Farveløs Blank
3032 Farveløs Silkemat
3062 Farveløs Mat
3065 Farveløs Halvmat

Distributør:

Welin & Co • Stenhagsvægen 45-47, SE-184 33 Åkersberga, SVERIGE • +46 (0)8 54410440 • www.welinoco.com



Indhold:

0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 25 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste viden i dag, dog uden en garanti for produktets egenskaber.

Version 05/21