



HÅRDVOKS-OLIE EFFEKT

Den velkendte Hårdvoks-olie uden permanent våd-effekt!



3044 Raw
transparent

Produktbeskrivelse:

Transparent mat overfladebehandling, som unikt kombinerer fordelene ved naturlige olier og voks i ét. Osmo Hårdvoks-olie Effekt Raw er vand- og smudsafvisende, og giver en slidstærk og naturtro overflade. Sammenlignet med traditionelle produkter giver de naturlige planteolier en jævn farve og et harmonisk udseende. Nem at anvende - uden grunding og mellemslibning. Anvendelig til træ. Behandlingen er vandafvisende, som ikke revner eller skaller af. Modstandsdygtig mod vin, øl, cola, kaffe, te, juice, mælk og vand iht DIN 68861-1A - ingen kalkpletter. Efter tørring afgiver produktet ingen stoffer som er skadelige for mennesker, dyr eller planter (modstandsdygtig overfor spyt og sved iht DIN 53160, egnet til legetøj iht EN 71.3)

Anbefalet brug:

Hårdvoks-olie Effekt Raw giver træet en næsten usynlig og beskyttende overflade. Velegnet på lyse træsorter indendøre, fx trægulve og møbler.

Indholdsstoffer:

Baseret på naturlige planteolier (solsikkeolie, soyaolie, tidselolie) og voks, paraffin, titandioxid (hvidpigmenteret), sikkativer (tørremidler) og vandafvisende tilsætningsstoffer. Afaromatiseret mineralsk terpentiner (benzen-fri). EU grænseværdi for dette produkt: Kat. A(i): 500 g/l VOC/l (2010). Dette produkt indeholder max: 500 g/l VOC. Detaljeret sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på www.welinoco.com



Teknisk data:

Vægtfylde: 0,94-0,96 g/cm³
Viskositet: > 70s DIN EN ISO 2431/3 mm, toxtropisk
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: > 60 °C j.f. DIN EN ISO 2719
pH-værdi: ikke påkrævet

Opbevaring:

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tyknet pga frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug.

Forberedelse:

Træets overflade skal være ren, tør og frostfri (max. 18% fugt). Osmo Hårdvoks-olie Effekt Raw er klar til brug. Skal ikke fortyndes. Omrøres grundigt inden brug. Rengør tidligere oliebehandlede overflader grundigt. Maling- og lakrester fjernes fuldstændigt. Ved slibning: brug støvmaske. Små ridser, fuger eller huller i træet spartles inden behandling (Osmo Gulvspartelmasse). Træoverfladen slibes grundigt. Start med groft sandpapir - slut af med: Gulve korn 120-150, møbler korn 180-240. Før overfladen olieres fjernes slibestøv med kost eller støvsuger.

Påføring:

Påføres i et tyndt lag i træets åreretning med Osmo Flad pensel, gulvbørste eller mikrofibrerulle. Fordeles jævnt. Lad tørre i ca. 24 timer. Sørg for god ventilation. Efter tørring, påføres andet lag også tyndt og jævnt. Er der tale om renovering eller behandling af en allerede olieret overflade, så kan en behandling, på en ren og tør overflade, være tilstrækkeligt.

Distributør:

Welin & Co • Stenhagsvägen 45-47, SE-184 33 Åkersberga, SVERIGE • +46 (0)8 54410440 • www.welinoco.com



Rengöring af værktøj:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

Tørretid:

Lad tørre i ca. 24 timer under normale forhold (23 °C/ Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Rækkeevne:

Produktet rækker til 30 m²/l ved 1 påføring. Al information er baseret på glatte og slibne overflader. Træets beskaffenhed, træsort og slibning kan påvirke forbruget af produktet.

Sikkerhed:

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Advarsel: Klude anvendt til påføring af dette produkt skal straks vaskes eller opbevares i en lufttæt metalbeholder (fare for selvantændelse). Det påførte, tørre produkt klassificeres som B2 (normal brændbarhed). Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på www.welinoco.com

Bortskaffelse:

Rester og emballage bortskaffes i overensstemmelse med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 08 01 12). Kun helt tom emballage kan genbruges.

Varianter:

3044 Raw transparent

Indhold:

0,75 l; 2,5 l; 25 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste viden i dag, dog uden en garanti for produktets egenskaber.

Version 11/20