



# HÅRDVOKS-OLIE RAPID

Hurtigtørrende olie til trægulve og møbler.



3232 Farveløs  
Silkemat

3262 Farveløs  
Mat

3240 Hvid  
Silkemat



## Produktbeskrivelse:

Professionel, hurtig tørrende, farveløs og transparent overfladebehandling, som tilfører overfladen en special hårdhed, hvor fordelene ved naturlige olier og voks kombineres i et produkt. Osmo Hårdvoks-olie Rapid er vand- og smudsafvisende, slidstærk og giver en glat overflade. Sammenlignet med traditionelle produkter giver de naturlige planteolier en jævn farve og et harmonisk udseende. Nem at anvende - uden grunding og mellemslibning. Anvendelig til træ. Behandlingen er mikroporøs som ikke revner eller skaller af. Modstandsdygtig mod vin, øl, cola, kaffe, te, juice, mælk og vand iht til DIN 68861-1A - ingen kalkpletter. Efter tørring afgiver produktet ingen stoffer som er skadelige for mennesker, dyr eller planter (modstandsdygtig overfor spyt og sved iht DIN 53160, egnet til legetøj iht EN 71.3).

## Anbefalet brug:

Osmo Hårdvoks-olie Rapid bruges til beskyttelse af alle trægulve som massivt træ, parket eller OSB. Også velegnet til møbler og andre interiørdetaljer.

## Indholdsstoffer:

Baseret på naturlige planteolier (solsikkeolie, soyaoilie, tidselolies), voks, paraffin, sikkativer (tørremidler) og vandafvisende tilsætningsstoffer. Afaromatiseret mineralsk terpentin (benzen-fri). EU grænseværdi for dette produkt: (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produkt indeholde max: 500 g VOC/l. Detaljeret deklaration på forespørgsel. Findes også på [www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)

## Teknisk data:

Vægtfylde: 0.88-0.95 g/cm<sup>3</sup>  
Viskositet: 25-45s DIN EN ISO 2431/4 mm, toxtropisk  
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring  
Flammepunkt: 35-52 °C j.f. DIN EN ISO 2719  
pH-værdi: ikke påkrævet

## Distributør:

**Welin & Co** • Stenhagsvägen 45-47, SE-184 33 Åkersberga, SVERIGE • +46 (0)8 54410440 • [www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)

## Opbevaring:

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tyknet pga. frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug.

## Forberedelse:

Træets overflade skal være ren, tør og frostfri (max. 18% fugt). Osmo Hårdvoks-olie Rapid er klar til brug. Skal ikke fortyndes. Omrøres grundigt inden brug. Rengør tidligere oliebehandlede flader grundigt. Maling- og lakrester fjernes fuldstændigt. Ved slibning: brug støvmaske. Små ridser, fuger eller huller i træet spartles (Osmo Spartelmasse). Træoverfladen slibes grundigt. Begynd med groft sandpapir - slut af med: Gulve korn 120-150, møbler korn 180-240. Før overfladen olieres fjernes slibestøv (støvsuges eller fejes). Det færdige resultat kan påvirkes bl.a. af træets karakter/tilstand. Det anbefales derfor at lave en prøve oliering på et mindre område, - inden hele overfladen behandles. Specielt på ukendte træoverflader.

## Påføring:

Påføres i et tyndt lag i træets åreretning med Osmo Flad pensel, Gulvbørste eller mikrofibrerulle. Vær OBS på ensartet påføring, indenfor 10-15 min, på hele fladen. Eventuel overskydende olie fjernes. Tørretid: 4-5 timer ved god ventilation. Efter tørring, påføres næste lag også tyndt og hurtigt. Er der tale om renovering eller behandling af en allerede olieret overflade, er en behandling, på en ren og tør overflade, normalt tilstrækkeligt.

## Rengøring af værktøj:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

**Tørretid:**

Lad tørre i ca. 4-5 timer under normale forhold (23 °C/ Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

**Rækkeevne:**

Produktet rækker til 24 m<sup>2</sup>/1 l ved 1 påføring. Al information er baseret på glatte og sløbne overflader. Træets beskaffenhed, træsort og slibning kan påvirke forbruget af produktet.

**Bemærk:**

Olie fremhæver træets naturlige farvetone (permanent våd effekt). Påføres for meget af produktet og er ventilationen for dårlig, forlænges tørretiden. Til mørke/eksotiske træsorter som ex. Wenge, Merbau, Jatoba etc. anbefales Osmo Klarvoks. Foretag altid en prøvebehandling på et mindre område. Til kork overflader, som har en høj sugsevne, påføres olien i et ekstra tyndt lag. Beregn ekstra tørretid (min. 6-8 timer). OBS: Påfør max. ét tyndt lag med en klud i skabe og skuffer. Træoverflader behandlet med Osmo Hårdvoks-olie Rapid er nemme at vedligeholde. Snavs fjernes nemt med kost eller støvsuger. Til daglig rengøring, tilsættes Osmo Vaske- og Plejemiddel i vandet og rengør overfladen med en fugtig (ikke våd) moppe. Til intensiv rengøring anvendes Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks efter behov. En højere glansgrad kan opnås ved at påføre det tørre gulv et tyndt lag af Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks, som poleres efter tørring.

**Bortskaffelse:**

Resten og helt tom emballage bortskaffes i overensstemmelse med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 08 01 11\*). Kun helt tom emballage kan genbruges.

**Varianter:**

3232 Farveløs Silkemat  
3262 Farveløs Mat  
3240 Hvid Silkemat

**Indhold:**

0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5,0 l; 10 l; 25 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste viden i dag, dog uden en garanti for produktets egenskaber.

Version 06/21



Advarsel