




OLIEBEJDSE

Transparent eller intensiv indfarvning til trægulve.



3501 Hvid



3512 Silbergrau



3514 Grafit




3516 Jatoba



3518 Lys grå



3519 Naturel




3541 Havanna



3543 Cognac



3564 Tobak



3590 Sort



1 PÅFØRING

Produktbeskrivelse:

Transparent eller intensiv indfarvning til trægulve og møbler. Overfladebehandling, som kombinerer alle fordelene ved olie og voks i et produkt. Osmo Oliebejdse er vand- og smudsafvisende, og giver en slidstærk og naturtro overflade. Sammenlignet med traditionelle produkter, giver de naturlige planteolier en jævn farve og et harmonisk udseende. Som afsluttende overfladebehandling skal Osmo Hårdvoks-olie anvendes. Anvendelig til træ: mikroporøs overflade som ikke revner eller skaller af. Modstandsdygtig mod vin, øl, cola, kaffe, te, juice, mælk og vand iht til DIN 68861-1A - ingen kalkpletter. Efter tørring afgiver produktet ingen stoffer som er skadelige for mennesker, dyr eller planter (modstandsdygtig overfor spyt og sved iht DIN 53160, egnet til legetøj iht EN 71.3).

Anbefalet brug:

Osmo Oliebejdse anbefales til alt interiør af træ, specielt gulve af massivt træ, parket eller OSB og kork såvel som trapper og møbeloverflader.

Indholdsstoffer:

Baseret på naturlige planteolier (solsikkeolie, linolie, soyaolie, tidselolie), jernoxid- og organiske pigmenter, titandioxid-hvidpigment, sikkativer (tørremidler) og vandafvisende tilsætningsstoffer, afaroma-tiseret mineralsk terpentin (benzen-fri). EU-grænseværdi for produktet (kat A.i.): 500 g/l VOC (2010). Dette produkt indeholder 500 g/l VOC. Detaljeret deklARATION på forespørgsel.

Teknisk data:

Vægtfylde: 0.9-1.15 g/cm³

Viskositet: 30-50s DIN 53211/4 mm

Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring

Flammepunkt: > 60 °C j.f. DIN EN ISO 2719

pH-værdi: ikke påkrævet

Opbevaring:

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tyknet pga. frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug.

Forberedelse:

Træets overflade skal være ren, tør og frostfri (max. 18% fugt). Osmo Oliebejdse er klar til brug, må ikke fortyndes. Omrøres grundigt inden brug. Rengør tidligere oliebehandlede flader grundigt. Maling- og lakrester fjernes fuldstændigt. Ved slibning: brug støvmaske. Små ridser, fuger eller huller i træet spartles (Osmo Spartelmasse). Træoverfladen slibes grundigt. Begynd med groft sandpapir - slut af med: Gulve Korn 120-150, møbler Korn 220-240. Før overfladen olieres fjernes slibestøv (støvsuges eller fejes).

Det færdige resultat kan påvirkes bl.a. af træets karakter/tilstand. Det anbefales derfor at lave en prøve oliering på et mindre område, - inden hele overfladen behandles. Specielt på ukendte træoverflader.

Påføring:

Transparent: Påføres det rene og tørre træ i et meget tyndt lag i træets åreretning med Osmo Gulvbørste, Mikrofiber rulle, Fleece pude til påføring af olie (Hånd



Pad Holder) eller Dobbeltbladet Spartel og poleres jævnt med en hvid pad. Tørretid: 12 timer ved god ventilation. Intensiv farve: Ønskes en intensiv farve påføres olien i et tyndt lag i træets åreretning med Osmo Gulvbørste eller Mikrofiber rulle. Vær OBS på ensartet påføring på hele fladen. TIP: Med en ubrugt Mikrofiber rulle, kan penselstrøg fjernes inden 30 min. efter påføringen. Sørg for god ventilation under tørring. Ønskes mere intensiv farve, påføres endnu et meget tyndt lag med Osmo Gulvbørste, Mikrofiber rulle eller Dobbeltbladet Spartel, og poleres ind med en pad. Efter grundig tørring påføres slutbehandling med farveløs Osmo Hårdvoks-olie. På mindre områder, fx. møbler kan plejeolien påføres med en fnugfri klud.

Rengøring af værktøj:
Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

Tørretid:
Lad tørre i ca. 12 timer under normale forhold (23 °C/ Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Rækkeevne:
Produktet rækker til 24-48 m²/l ved 1 påføring. Al information er baseret på glatte og slebne overflader. Træets beskaffenhed, træsort og slibning kan påvirke forbruget af produktet.

Bemærk:
Til mørke/eksotiske træsorter (som ex. Wenge, Merbau, Jatoba etc.) anbefales Osmo Klarvoks. Foretag altid en prøve behandling på et mindre område. Farve 3501 Hvid: En intensiv hvid overflade anbefales ikke til gulve grundet større modtagelighed for smuds, pletter og den naturlige gulning. Som slutbehandling anbefales her den pigmenterede Hårdvoks-olie 3040 eller 3240 (Hvid transparent). Farvetone 3519 Naturel: Der anbefales påføring i et tyndt lag med Osmo Mikrofiberrulle eller Osmo Gulvbørste. Efter tørring påføres et lag Osmo Hårdvoks-olie farveløs. Træoveroverfladen beholder sit naturlige udseende - ingen våd effekt. Behandlingen efterlader et hvidt slør på røde/ mørke træsorter.

Sikkerhed:
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Advarsel! Der kan danne sig farlige dampe og mikrodråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller dampe. Advarsel: Klude anvendt til påføring af dette produkt skal straks vaskes eller opbevares i en lufttæt metalbeholder (fare for selvantændelse). Det påførte, tørre produkt klassificeres som B2 (normal brændbarhed). Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på www.welinoco.com

Bortskaffelse:
Rester og emballage bortskaffes i overensstemmelse med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 08 01 12). Kun helt tom emballage kan genbruges.

Varianter:
3501 Hvid
3512 Silbergrau
3514 Grafit
3516 Jatoba
3518 Lys grå
3519 Naturel
3541 Havanna
3543 Cognac
3564 Tobak
3590 Sort

Indhold:
0,5 l; 1,0 l; 2,5 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste viden i dag, dog uden en garanti for produktets egenskaber.

Version 06/21