



TOPOLIE

Specielt velegnet til bordplader og møbler!



3028 Farveløs
Silkemat



3058 Farveløs
Mat



3061 Akacie
Mat



3068 Naturel
Mat



3037 Hvid
Silkemat



3038 Terra
Silkemat



3039 Grafit
Silkemat



1 PÅFØRING

Produktbeskrivelse:

Farveløs eller transparent olie-voks kombination til behandling af møbler og køkkenbordplader i massivtræ. Osmo Topolie er baseret på naturlige planteolier og voks. Anvendelig til træ. Behandlingen er mikroporøs som ikke revner eller skaller af. Modstandsdygtig mod vin, øl, cola, kaffe, te, juice, mælk og vand iht til DIN 68861-1A - ingen kalkpletter. Efter tørring afgiver produktet ingen stoffer som er skadelige for mennesker, dyr eller planter (modstandsdygtig overfor spyt og sved iht DIN 53160, egnet til legetøj iht EN 71.3). Osmo Topolie kan anvendes til fødevareremner iht EU-Norm 1186 Del 5/14.

Anbefalet brug:

Osmo Topolie er ideel til beskyttelse af møbel- overflader og arbejdsflader lavet af massivt træ eller kantlimede plader (for eksempel køkkenborde, arbejdsborde, hylder osv.) indendørs. Også velegnet til kork og OSB.

Indholdsstoffer:

Baseret på naturlige planteolier (solsikkeolie, soyaolie, tidselolie) og voks, paraffin, blyfri sikkativer (tørremidler) og vandafvisende tilsætningsstoffer, afaromatiseret mineralsk terpentin (benzen-fri). VOC- klassificering bortfaldet iht. EU-retningslinjer (2004/42/EC). Detaljeret deklaration på forespørgsel. Findes også på www.welinoco.com

Teknisk data:

Vægtfylde: 0.92-0.97 g/cm³

Viskositet: 50-70s DIN EN ISO 2431/4 mm, toxtropisk

Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring

Flammepunkt: > 60 °C j.f. DIN EN ISO 2719

pH-værdi: ikke påkrævet

Opbevaring:

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tyknet pga. frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug.

Forberedelse:

Træets overflade skal være ren, tør og frostfri (maks. 18% fugt). Osmo Topolie er klar til brug. Skal ikke fortyndes. Omrøres grundigt inden brug. Rengør tidligere oliebehandlede flader grundigt. Maling- og lak rester fjernes fuldstændigt. Ved slibning: brug støvmaske. Små ridser, fuger eller huller i træet spartles (Osmo Spartelmasse). Træoverfladen slibes grundigt. Begynd med groft sandpapir - slut af med: Møbler korn 220 - 240. Før overfladen olieres fjernes slibestøv (støvsuges eller fejes).

Det færdige resultat kan påvirkes bl.a. af træets karakter/tilstand. Det anbefales derfor at lave en prøve oliering på et mindre område, - inden hele overfladen behandles. Specielt på ukendte træoverflader.

Påføring:

Påføres i et tyndt lag i træets åreretning med fnugfri klud. Tørretid: 8-10 timer ved god ventilation. Gentag behandlingen 2-3 gange som beskrevet ovenfor. Er der tale om renovering er en efteroliering tilstrækkelig med fnugfri klud.



Rengøring af værktøj:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

Tørretid:

Lad tørre i ca. 8-10 timer under normale forhold (23 °C/Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Rækkeevne:

Produktet rækker til 24 m²/l i ved 1 påføring. Al information er baseret på glatte og sløbne overflader. Træets beskaffenhed, træsort og slibning kan påvirke forbruget af produktet.

Sikkerhed:

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Advarsel: Klude anvendt til påføring af dette produkt skal straks vaskes eller opbevares i en lufttæt metalbeholder (fare for selvantændelse). Det påførte, tørre produkt klassificeres som B2 (normal brændbarhed). Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på www.welinoco.com

Bortskaffelse:

Rester og emballage bortskaffes i overensstemmelse med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 08 01 12). Kun helt tom emballage kan genbruges.

Varianter:

3028 Farveløs Silkemat
3058 Farveløs Mat
3061 Akacie Mat
3068 Naturel Mat
3037 Hvid Silkemat
3038 Terra Silkemat
3039 Grafit Silkemat

Indhold:

0,5 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste viden i dag, dog uden en garanti for produktets egenskaber.

Version 05/21