



HÆRDER TIL HÅRDVOKS-OLIE EXPRESS

Reducerer tørretiden for Hårdvoks-olie Express



6632 Farveløs



Produktbeskrivelse:

Klar polyisocyanat tilsætningshærdere til Osmo Hårdvoks-olie Express for at reducere tørretiden.

Anbefalet brug:

Osmo Hærdere til Hårdvoks-olie Express tilsættes Osmo Hårdvoks-olie Express for at reducere tørretiden.

Indholdsstoffer:

Alifatic Polyisocyanat, methoxy propylacetat. Detaljeret sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på www.wallmann.dk.

Teknisk data:

Vægtfylde: 1,15 g/cm³
Viskositet: 36s (4 mm, DIN 53211)
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: > 45 °C j.f. DIN 53213
pH-værdi: ikke påkrævet

Opbevaring:

1 år eller længere, opbevar dåsen tørt og med tætsluttende låg. Rester af blandede produkter kan ikke gemmes og genbruges.

Forberedelse:

Forberedelsen af Osmo Hårdvoks-olie Express ændres ikke ved tilsætning af hærdere. Følg fortsat forberedelsesvejledningen på Osmo Hårdvoks-olie Express. Det færdige resultat kan påvirkes af mange faktorer bl.a. træets tilstand. Det anbefales derfor at lave en prøveoliering på et mindre område, specielt på ukendte træsorter.

Påføring:

Tilsæt al indholdet af Osmo Hærdere Hårdvoks-olie Express (til 2,5 liter) og omrør grundigt, så begge komponenter blandes godt. Følg herefter vejledningen for Hårdvoks-olie Express. Bemærk: Pot life reduceres med 60 minutter ved tilsætning af hærdere. Bland ikke mere olie, end der skal anvendes indenfor 45 minutter. Hvis kun en del af dåsen med Hårdvoks-olie Express skal bruges, så tilsættes 6% hærdere. Blandes i separat beholder.

Rengøring af værktøj:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

Tørretid:

Lad tørre i ca. 2-3 timer under normale forhold (23 °C/ Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Rækkeevne:

Produktet rækker til ved 1 påføring. Al information er baseret på glatte og slebne overflader. Træets beskaffenhed, træsort og slibning kan påvirke forbruget af produktet.

Bemærk:

Pot life reduceres med 60 minutter ved tilsættelse af hærdere. Bland ikke mere olie, end der skal anvendes indenfor 45 minutter.



Sikkerhed:

Faresætninger: Brandfarlig væske og damp. Farlig ved indånding. Indeholder Hexamethylene diisocyanate, oligomers. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage irritation af luftvejene. Sikkerhed: Holdes væk fra varme. - Rygning forbudt. Undgå indånding af tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Opbevares under lås.



Advarsel



Advarsel

Bortskaffelse:

Rester og helt tom emballage bortskaffes i overensstemmelse med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 08 05 01*). Kun helt tom emballage kan genbruges.

Varianter:

6632 Farveløs

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste viden i dag, dog uden en garanti for produktets egenskaber.

Version 05/20

Distributør:

Welin & Co • Stenhagsvägen 45-47, SE-184 33 Åkersberga, SVERIGE • +46 (0)8 54410440 • www.welinoco.com