

Rödtjära

Klassisk trätjära i röd kulör

Allmänt

Rödtjära är en klassisk pigmenterad trätjära baserad på Äkta Trätjära, Terpentin och Linolja som ger ytan en traditionell faluröd kulör som liknar röd slamfärg. Den faluröda kulören framträder efterhand som tjärens naturligt bruna kulör tonas ner. **Rödtjära** ger en vattenavvisande yta och ett skydd mot solens UV-strålning. Innehåller 100% aktiva beståndsdelar.

Trätjära är naturens egna träskydd och består bl.a. av olika slags hartser och terpenener. Kåda (harts) är trädets naturliga sätt att skydda sig mot mikroorganismer och läka skador. Terpenener är ett lösningsmedel och påskyndar torkningen. Trätjära tillverkas i ugn från kådrika furuträd.

Rödtjära erhöll bästa resultat i Folksam's färgtest 2012 där mögel- och algpåväxt, krackelering samt avflagning undersöktes.

Användningsområde

Rödtjära kan användas på trä som tidigare blivit behandlat med slamfärg (ex falurödfärg) och järnvitriol samt på obehandlat eller tidigare tjärat trä som träpanel, fasadtimmer, staket, trätak, pallkragar och andra träkonstruktioner utomhus.

Förpackning

60513401 / 0,9-lit burk
60513473 / 2,7-lit burk
60513556 / 9-lit

Tekniska data

Kulör:	Röd (matt)
Densitet:	1,10 ± 0,03 kg/lit
Vikttorrhalt:	82% ± 3%
Åtgång:	5-8 m ² /lit beroende på underlag
Torktid:	Från några dagar till flera veckor beroende på väder, hyvlat/ohyvlat virke, träslag, skiktjocklek och hur väl tjäran har trängt in i underlaget.
Förtunning:	Terpentin eller sprit
Rengöring:	Terpentin eller sprit

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.

Utgåva: 2020-12-02 / AA



Auson AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

Applicering

Bästa resultat uppnås om målning med **Rödtjära** utförs vid varm väderlek, minst 10 °C. Produkten blir då mer lättarbetad och tränger bättre in i ytan. För hyvlat trä som t.ex. timmerfasad samt för hårdare träslag bör **Rödtjära** blandas med ytterligare 10-20 % terpentin eller sprit.

Då pigmentet sjunker till botten vid lagring är det viktigt att röra om noggrant i burken före målning. Rör även om då och då under målning.

Tänk på att trätjära är en naturprodukt som kan variera något i utseende från olika produktioner (batcher). Har du flera burkar från olika produktioner (se vit etikett på locket) bör du blanda dessa med varandra för att undvika kulörskillnader.

Målning:

Börsta bort damm, smuts och lös färg. Tvätta bort alg och mögelpåväxt mycket noggrant med ett effektivt mögeltvättmedel. Detta är mycket viktigt om ytan tidigare är målad med slamfärg. Ytan måste vara torr vid målning. Måla direkt utan grundfärg även ändträ. Använd pensel. Går även att spruta. Späd då med 10-20% terpentin eller sprit beroende på vilken sprututrustning som används. Övermålningsbar efter ca 1-2 dygn. Måla 1-2 gånger beroende på ny eller tidigare målade yta eller typ av underlag.

Sörj för god luftväxling. Måla utomhus. Läs mer i säkerhetsdatablad och målningråd som kan hämtas på www.auson.se.