



Pegaprim Isofix

Ultraisolerande, snabbtorkande, shellack-baserad universalhäftgrund. För interiöra och exteriöra miljöer.

Fäster på de flesta underlag som trä, metall (koppar, brons, rostfritt stål) och på släta hårda ytor (gamla färglager, laminat), se andra sidan för detaljer.

- ▶ Mycket snabbtorkande
- ▶ Starkt vidhäftande
- ▶ Blockerar dålig lukt
- ▶ Förseglar kvistar och binder blödande kåda på trä
- ▶ Fäster på alla underlag utan slipning
- ▶ Täcker fläckar och missfärgningar
- ▶ Övermålningsbar med de flesta vatten- och lösningsmedelsburna dekorativa färger.
- ▶ Kan användas vid frosttemperatur



Pegaprim Isofix

Spärrgrund inne/ute

Användningsområde:

Inomhus:

Gips, väggpanel/snickerier/fönsterbågar, nya trälistor, skivmaterial (MDF, Plywood), keramiska material, laminat, undertakspaneler med fuktfläckar, lagningsbruk, ytbehandlad betong, krom/aluminium/rostfritt, mässing/koppar, bly, hårdgummi, alkydfärg.

Utomhus:

Trä, koppar, aluminium.

Fläckar & lukt: Sot- och nikotinfläckar, vattenfläckar, kvistar och kåda, läppstift/krita/bläck/tusch, tjära/bitumen, kresot, graffiti, kopparfläckar, rostfläckar.

Kulör: Vit, sidenmatt

Storlekar: 1 och 5 liter

Åtgång: Upp till ca 10m²/liter beroende på underlag.

Torktid: Dammtorr 15 min., övermålningsbar 45 min., helt härdad 1 dag, vid 20°C/ 50% rel. luftfuktighet.

Verktyg: Pensel eller roller.

Rengöring: Denaturerad alkohol.

Förberedelser: Omröres noggrant. Underlaget skall vara rent, torrt och stabilt. Avfetta vid behov. Föroreningar måste avlägsnas så väl som möjligt. Används produkten som underlag för slutstrykningsfärger med starka lösningsmedel (exempelvis polyuretaner, epoxi) måste kompatibiliteten testas.

Applicering: Omröres väl. Spädes normalt inte, men vid mycket snabb avdunstning spädd med 2% denaturerad alkohol.



I samma produktserie ingår även produkterna:

Pegaprim Xpress (häftgrund) och Pegaprim Sanitop (våtrumsfärg).

För mer information se www.welinoco.com