



RUST-OLEUM Nr. 1 Green Paint Stripper

är en mycket effektiv, metylenkloridfri färgborttagningsprodukt, för snabb borttagning av gamla färg- och limbeläggningar.

Produkten är utvecklad för avlägsning av alla typer av olje- och alkydbaserade färgprodukter, emulsionsfärger, lacker samt de flesta två-komponentmaterial från metall-, mineral- och träunderlag.

Den innehåller varken metylenklorid, syror, alkalier, NMP, biocider eller konserveringstillsatser, och påverkar inte metall-, trä- eller minerala underlag.

- ▶ Mycket effektivare än andra "gröna" färgborttagare på marknaden
- ▶ Tar bort färg, lack och olja från trä och metall
- ▶ Lämnar ingen rost på metall
- ▶ Effektiv också som limborttagare
- ▶ Fungerar även i låga temperaturer
- ▶ Geléliknande konsistens = mindre spill
- ▶ Fri från Metylenklorid!
- ▶ Se produkten verka i demovideo på www.rust-oleum.eu

	Burk	Spray
Storlekar	0.75, 2.5 liter	500ml
Åtgång	2-4m ² / liter	2-3 m ² /500ml
Redskap	Pensel, färgskrapa, spackelspade	Färgskrapa, spackelspade
Förberedelser	Avlägsna lösa färgskikt så noga som möjligt genom skrapning.	
Applicering	Låt verka 10-20 minuter, och avlägsna det gamla lagret med en spackelspade eller färgskrapa. Tjocka lager av en del produkter (två-komponent) kan behöva upprepad behandling. Rengör underlaget med lämpligt rengöringsmedel (t ex ND14), genom högtryckstvättning eller med vatten efter användningen och låt torka fullständigt innan färgapplicering.	Avlägsna skyddshatten. Skaka energiskt innan användning. Håll burken ca 10-20 cm från underlaget. Applicera ett jämt skumlager av Nr. 1 Grön Färglösare 2925; låt vila minst 15 minuter, och avlägsna det gamla lagret med en spackelspade eller färgskrapa. Tjocka lager av en del produkter (två-komponent) kan kräva upprepad behandling. Rengör underlaget med rengörings-/avfettningsmedel, vatten eller lacknafta efter användningen och låt torka fullständigt innan applicering av toppfärg.
Observera	Produkten kan påverka plastmaterial som t ex PVC, polystyren. Testa på en provyta vid tveksamhet.	
Temperaturområde	Temperatur på luft, underlag och material mellan 5° till 25°C. Relativ luftfuktighet under 85 %.	Temperatur på luft, underlag och aerosol mellan 10° till 35°C. Relativ luftfuktighet under 85 %.
Säkerhet	Använd ej i direkt anslutning till öppen låga, heta underlag eller pågående svetsarbeten. Se säkerhetsdatablad samt varningstext på burken.	Se säkerhetsdatablad samt varningstext på flaskan.
Lagring	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning, om lagrad i torrt, välventilerat utrymme, ej i direkt solljus vid temperatur mellan 5° och 25°C.	2 år från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning, om lagrad i torrt, välventilerat utrymme, ej i direkt solljus vid temperatur mellan 5° och 35°C.

2017.01.30 Ersätter tidigare versioner.