



## Hårdvaxolja Effekt

3044 RAW

### STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

#### För golv, möbler och mindre trätor

Osmo Hårdvaxolja Effekt 3044 RAW är idealisk för golv, möbler och andra trätor inomhus. Skyddar träet, ger en rå/obehandlad/nyslipad känsla.

Transparent – matt - ljus vit pigmenterad  
 Naturlje-/vaxbaserad – mikroporös  
 Vattenavvisande och mycket slitstark

#### Åtgång

1 liter räcker till ca. 30 m<sup>2</sup> vid 1 applicering.

#### Torktid

Ca. 24 timmar i normala klimatförhållanden 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

#### Verktyg

**Golv:** Osmo Penselborste, Osmo Mikrofiberroller 250 mm eller Osmo Golvmaskin och vit rondell.

**Tak, paneler, möbler mm:** Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100 mm eller Osmo Easy Pad luddfri trasa



Osmo Pensel



Osmo Penselborste



Osmo Mikrofiber-  
roller



Osmo Easy Pad



Osmo Golvmaskin



Rondeller

### 1. Förberedelser

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). Slipa bort tidigare ytbehandling som hårdvaxolja, gammal lack eller liknande. Nytt obehandlat trägolv slipas alltid före behandling. Slipa i alla steg upp till avslutande papper normalt korn 100-120 (golv) och 120-240 (möbler/övriga ytor) beroende på träslag. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Dammtorka/dammsug ytan fri från damm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel. Vid förekomst av springor bör spackel alltid användas.

**Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träets naturliga kulör och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, doft etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas. Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna.**

Infärgning av mörka exotiska träslag såsom Wenge, Merbau, Jatoba etc. rekommenderas ej då 3044 RAW kan ge ett rosa eller vitt/kalkaktigt utseende. För ytbehandling används istället ofärgad Osmo 1101 Klarvax.

## 2. Applicering

### **Golv, möbler och andra mindre ytor - (2 appliceringar)**

Produkten är färdig att använda, spädes ej, omröres noga.

- a. Applicera Osmo 3044 RAW mycket tunt i fiberriktning med Osmo Penselborste, Osmo Mikrofiberroller 250 mm eller Osmo golvmaskin med vit rondell (golv) alternativt Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100 mm eller Osmo Easy Pad luddfri trasa (möbler/mindre ytor). Var noga med att inte lämna något överskott, undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- b. Låt torka 24 timmar, sörg för god ventilation.
- c. Applicera ett andra tunt lager Osmo 3044 RAW på samma vis.
- d. Låt torka 24 timmar, sörg för god ventilation. Har Osmo Golvmaskin med vit rondell (golv) eller Osmo Easy Pad luddfri trasa (möbler/mindre ytor) använts vid den första appliceringen, kan ytterligare en applicering med Osmo 3044 krävas. Total mängd produkt för samtliga appliceringar max. 80 gr/m<sup>2</sup>.

Efter slutförd behandling på golv visa alltid varsamhet med vatten och täckande papp, möbler och mattor de första 14 dagarna, använd möbeltassar. I skåp, garderober, lådor görs endast 1 applicering med Osmo 3044 och Osmo Easy Pad luddfri trasa.

**OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.**

## 3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

### **Städning**

Ytor behandlade med Osmo Hårdvaxolja är enkla att städa. Lös smuts sopas/dammsugs bort. Fuktorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsatt bara ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa.

### **Uppfräschning/underhåll**

Uppfräschning av ytan görs vid behov med Osmo 3029 Underhållsvax enligt instruktion på förpackningen. Vid underhåll används Osmo Underhållsolja. Se separat instruktion.

Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att underhåll med Osmo Underhållsolja inte längre räcker, rengör ytan mycket noga för att säkra att all smuts är borta. Applicera ett nytt tunt lager Osmo Hårdvaxolja av den typ som användes vid grundbehandlingen.

### **Besvärliga fläckar**

Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Osmo 3029 Underhållsvax. Burken skakas och medlet läggs på en duk alt. vit skurnylon. Fläcken gnuggas med duken/skurnylen och den upplösta smutsen torkas bort.

### **Skador och repor**

Skador eller repor som inte går bort genom användning av Osmo 3029 Underhållsvax kräver punktreovering. Rengör noga med Osmo 8016 Rengöringsmedel blandat med vatten, vid behov slipa med finare sandpapper korn 150. Återbehandla därefter den skadade ytan med Osmo Hårdvaxolja av den typ som användes vid grundbehandlingen. Lägg endast på en gång i ett tunt lager. När den skadade ytan är torr, gör ett underhåll över hela ytan.

*Den avbildade kulören är ett fotografi. Det finns alltid risk för att färgavvikelse uppkommer vid tryckning av broschyrmaterial.*



3044 RAW på ek

### **Importör:**

[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)