



Onecoat 2K

61-serien

STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION GOLV

Professionell ytbehandling för träytor inomhus

Osmo Onecoat 2K är en matt, lösningsmedelsfri 2-komponentsprodukt för professionellt bruk. Passar golv, trappor och möbler av trä och är idealisk för användning på träytor i offentlig miljö.

Bara 1 applicering!

Lösningsmedelsfri
Snabbtorkande
Mycket slitstark och dryg
Passar alla träslag, även tropiska

Åtgång

1 liter räcker till 40-50 m² vid 1 applicering

Torktid

Ca. 24 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

Förpackning

0,375 eller 1 liter

Verktyg

Osmo Stålspackel alt. Osmo Dubbelspackel. Osmo Mikrofiberroller 100 mm (för fasade golv). Maskin med vit rondell (avjämning), Osmo Vitt Skurblock mini + hållare (avjämning kanter/hörn/mindre ytor).



Osmo Stålspackel



Osmo Dubbelspackel



Osmo Mikrofiberroller 100 mm



Osmo Vitt Skurblock Mini + hållare



Golvmaskin



Vit Rondell

1. Förberedelser

Ytan måste vara ren och torr (max. 20 % fuktighetskvot). Ytan slipas alltid ordentligt före behandling. Slipa i alla steg upp till avslutande papper normalt korn 100-120 (golv) och 120-240 (möbler/mindre ytor) beroende på träslag. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel. Vid förekomst av springor bör spackel alltid användas.

Observera att det slutliga resultatet och åtgång av produkt alltid påverkas av träets naturliga kulör, ålder och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, utseende etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas.

2. Applicering

Läs säkerhetsinstruktioner för produkten noga innan arbetet påbörjas. Osmo Onecoat 2K är inte färdig att använda. Tillsätt härdaren precis innan användande, var noga med att blanda de två komponenterna väl 100:12. OBS! Den färdigblandade produktens "öppentid" i burken är 3-4 timmar (den färdigblandade produktens "öppentid" är det samma som den tid man kan arbeta effektivt med produkten efter det att härdaren har tillsatts). Rör om noga innan användning. För att förhindra eventuellt tryck i burken, låt olje- och härdningsblandningar reagera helt innan burken stängs (ca 12-16 h). **OBS! Produkten ska användas i kombination med härdaren. Den blandade slutprodukten kan inte återanvändas eller lagras.**

Ofärgad eller pigmenterad ytbehandling

- Applicera Osmo Onecoat 2K tunt och jämnt i fiberriktning med valt verktyg (se Verktyg). Om Osmo Mikrofiberroller valts pga. fasade golv applicera produkten sektionvis. Undvik att applicera produkten i fasnigen. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus. Arbeta inte med för stora ytor åt gången.
- Vänta cirka 20-40 minuter till dess att produkten har trängt ner i träet.
- Bearbetat ytan med maskin och vit rondell. Ta bort ev. överskott genom att vända på rondellen eller byta till en ny rondell.
- Låt torka ca. 24 timmar, sörg för god ventilation.

Efter slutförd behandling på golv visa alltid varsamhet med vatten och täckande papp, möbler och mattor de första 14 dagarna. Använd möbeltassar.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten omgående efter avslutad användning.

3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

Städning

Ytor behandlade med Osmo Onecoat 2K Pure är enkla att städa. Lös smuts sopas/dammsugs bort. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsätt bara ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa

Underhåll


Underhåll görs med Osmo Underhållsolja (se separat instruktion).



6111 Vit



6112 Silvergrå



6114 Grafit



6116 Körsbär



6118 Ljusgrå



6119 Natur




6141 Havanna



6143 Cognac



6164 Tobak



6190 Svart



6100 Ofärgad

Prover utförda på ek. Det finns alltid risk för att färgavvikelse uppkommer vid tryckning av broschyrmaterial.

Importör:

Welin & Co
www.welinoco.com