



## Hårdvaxolja Rapid

### 3240 Vit

## STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

### För golv, paneler och möbler av trä

Osmo Hårdvaxolja Rapid är idealisk för ytbehandling av massiva trägolv, lamellparkett, OSB eller kork och passar utmärkt för paneler och möbler. Kan även användas som slutbehandling av ytor infärgade med Osmo Hårdvaxolja Pigmenterad 3040, Osmo Dekorvax 3111 eller 3188.

Vit, sidenmatt - för inomhusbruk

Naturolje-/vaxbaserad – mikroporös

Vattenavvisande och mycket slitstark

### Åtgång

1 liter räcker till ca. 24 m<sup>2</sup> vid 1 applicering eller 12m<sup>2</sup> vid 2 appliceringar

### Torktid

4-6 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C och Rf 50%.

Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

### Verktyg

**Golv:** Osmo Penselborste med handtag, Osmo Mikrofiberroller 250mm eller Osmo Golvmaskin och vit rondell.

**Möbler och övriga ytor:** Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100mm eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.

Abralon korn 500 för mellanputsning vid behov.



Osmo Pensel



Osmo Penselborste  
med handtag



Osmo Mikrofiber  
roller



Osmo Easy Pad



Osmo Golvmaskin



Rondeller

## 1. Förberedelser

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). Rengör eller slipa försiktigt tidigare mikroporös ytbehandling, slipa bort gammal lack eller likande. Nytt obehandlat trägolv slipas alltid före behandling. Som avslutande papper rekommenderas normalt korn 100-150 (golv) och 180-240 (möbler/mindre ytor) beroende på träslag. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel. Vid förekomst av springor bör spackel alltid användas.

Produkten är färdig att använda, spädes ej, omröres noga. Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träs naturliga kulör och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, doft etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas.

Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna. För mörka exotiska träslag såsom Wenge, Teak, Merbau, Jatoba etc, rekommenderas Osmo 1101 Klarvax. Se separat instruktion.

## 2. Applicering

På ytor infärgade med Osmo Hårdvaxolja Pigmenterad 3040, Osmo Dekorvax 3111 eller 3188 utförs endast 1 applicering med valt rekommenderat verktyg. Används Osmo Golvmaskin med vit rondell kan ytterligare 1 applicering krävas. Vid applicering med Osmo Easy Pad luddfri trasa kan ytterligare 1 eller flera appliceringar krävas. Total mängd produkt för samtliga appliceringar inklusive infärgning max. 80 gr/m<sup>2</sup>.

Efter slutförd behandling på golv visa alltid varsamhet med vatten och täckande papp, möbler och mattor de första 14 dagarna. Använd möbeltassar.

### **Golv, möbler och andra ytor - Vit grundbehandling (2 appliceringar)**

- Applicera Osmo Hårdvaxolja Rapid 3240 Vit i fiberriktningen med valt rekommenderat verktyg (se Verktyg). Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka i 4-6 timmar, sörg för god ventilation.
- Vid behov/träresning mellanputs försiktigt i träets fiberriktning med Abralon korn 500. OBS! var noga med att inte putsa för hårt/för mycket då detta kan skada infärgningen och ge en hal yta. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm.
- Applicera ett andra tunt lager hårdvaxolja på samma vis. Var noga med att inte lämna något överskott.
- Låt torka i 4-6 timmar, sörg för god ventilation.

### **Golv, möbler och andra ytor - Vit slutbehandling av infärgad yta (1 applicering)**

- Applicera Osmo Hårdvaxolja Rapid 3240 Vit tunt i fiberriktning med valt rekommenderat verktyg (se Verktyg). Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka i 4-6 timmar, sörg för god ventilation.

**OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lagg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.**

## **3. Rengöring av verktyg**

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

## **Städning**

Ytor behandlade med Osmo Hårdvaxolja Rapid 3240 Vit är enkla att städa. Lös smuts sopas/dammsugs bort. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsatt bara ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa.

## **Underhåll**

Uppfräschning/underhåll av ytan görs vid behov med Osmo Underhållsvax 3087 Vit enligt instruktion på förpackningen.


Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att underhåll med Osmo Underhållsvax 3087 Vit inte längre räcker, rengör ytan och applicera ett tunt lager Osmo Hårdvaxolja 3240 Vit som användes vid grund- eller slutbehandlingen.

## **Besvärliga fläckar**

Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Osmo Underhållsvax 3087 Vit. Burken skakas och medlet läggs på en duk alt. vit skurnylon. Fläcken gnuggas med duken/skurnylenen och den upplösta smutsen torkas bort.

## **Skador och repor**

Skador eller repor som inte går bort genom användning av Osmo Underhållsvax 3087 Vit kräver punktrensning. Rengör noga med Osmo 8016 Rengöringsmedel, vid behov slipa med finare sandpapper korn 150. Återbehandla därefter den skadade ytan med de Osmo produkter som användes vid grund- och slutbehandling. När den skadade ytan är torr, gör ett underhåll över hela ytan.



Osmo 3240 Vit på furu

*Den avbildade kulören är ett fotografi.  
Det finns alltid risk för att färgavvikelse  
uppkommer vid tryck/utskrift.*

## **Importör:**

Welin & Co

[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)

3240 Vit



7 330088 103748 >