

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® WAX OIL

Hurtigt tørrende olie med voks

- Velegnet til alle almindelige træsorter og til både kommercielle og private arealer
- Hurtig hærkning: påføring, våd- og tørpudsning samme dag
- God dækning pr liter
- Hærder til en dyb satinfinish
- Let at påføre uden specialværktøj

TIMBEREX® WAX OIL

BESKRIVELSE

Timberex Wax-Oil er en olie med meget lavt opløsningsmiddel indhold som indeholder Carnauba voks der fremskynder hærdningen af overfladen. Påfør olien om formiddagen og tørpoler om eftermiddagen.

ANBEFALET BRUG

Velegnet til alle almindelige træsorter og beregnet til både kommercielle og private arealer.

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Genbehandlingstør: 20 - 45 minutter
Fuldt hærdet: 7 dage

TEORETISK FORBRUG

15 - 20 m² per Liter
> 50 m² per Liter (Vedligeholdelse)

PRAKTISK FORBRUG

Kan variere afhængigt af træsort og forberedelse.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Test et område før hvis muligt. Tillad testområdet at hærdne færdigt, for at sikre sig, at det opnåede resultat er tilfredsstillende.

SLIBNING AF TRÆGULVE

1. Første slibning skal være med kornstørrelse 40-60.
2. Mellemliggende slibninger skal være med maximum 20 korn størrelser større korn end den foregående slibning.
3. Den afsluttende slibning skal være med maximum kornstørrelse 120, men det anbefales at afslutte med Korn 100 hvis farvet olie benyttes.
4. Støvsug gulvet omhyggeligt, tør gulvet over med en i vand hårdt opvredet klud, og lad det tørre. Spatling af huller og revner. Dette udføres bedst med en hurtigt tørrende vand baseret acrylspartelmasse før sidste slibning.

BRUGSANVISNING

1. Omrør grundigt før brug. Påfør en tynd jævn film af Timberex Wax-Oil til den sløbne træoverflade med pensel, rulle eller gummi-skraber. Lad den våde overflade hvile 45 minutter. Gentag påføringen en eller to gange med intervaller på 30-45 minutter mellem hver påføring. Stærkt absorberende træsorter kan kræve flere påføringer. Tillad ikke olien at tørre mellem de enkelte påføringer. Timberex Wax-Oil skal være påført således at den fuldstændigt fylder træoverfladens porrer.
2. Efter den sidste påføring skal Timberex Wax-Oil hvile max. 45 min., overfladen må ikke tørre så meget at den bliver klæbrig. Al overskydende uabsorberet olie fjernes omhyggeligt med klude og overfladen gøres jævn med Doodlebug med en blød svamp, blød trevlefri klud eller med en polermaskine med en blød rondel. Det er vigtigt at overfladen under denne proces ikke tørrer eller bliver klæbrig.
3. Efter yderligere max 90 minutter tørpoleres overfladen med polermaskine med en blød rondel eller ved mindre arealer med håndkraft med en blød klud, for at overfladen fremstår med et silkeagtigt skær, glansen bliver højere jo mere der poleres.
4. Overfladen vil normalt være tørret tilstrækkeligt til begyndende forsigtig brug efter 12-24 timer og overfladen er vandfast efter minimum cirka 3-4 dage. Hvis byggearbejde pågår kan den behandlede overflade dækkes med diffusionsåben pap, men kun efter mindst 48 timer og overfladen skal være helt tør og hård. Tilfældige sprøjt etc., skal fjernes fra omgivende overflader straks for at undgå misfarvninger.

ANVENDELSESBETINGELSER

Produktet skal opbevares ved 20°C - 30°C i 8 timer før brug.

RENGØRING AF Udstyr/SPILD

Pensel rens, mineralisk terpentin etc. kan bruges.

BEMÆRKNINGER

PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE

Fjern al snavs ved tørre gulvet over med vand med Timberex Bio-C i. Lad gulvet tørre. Timberex Satin Oil eller Satin Oil Gold kan begge anvendes til at vedligeholde overfladen, se venligst det relevante datablad. Alternativt kan der vedligeholdes med meget lidt Timberex Wax-Oil som kan påføres med en rondel med en bomuldsklud på eller en meget blød nylon rondel. Herefter skal overfladen hvile i 45 minutter og så tørpoleres til den ønskede satin glans.

SIKKERHEDSDATA

VOC-færdigblanding:	8g/L
Bemærkninger om sikkerhed:	Sikker opbevaring af tøj, værktøj o.s.v. der har været i berøring med olien. Som almindeligt ved alle naturligt tørrende olier, kan under særlige omstændigheder, værktøj, tøj o.s.v., med uhærdet Timberex Wax-Oil på, kan pludseligt spontant selvantændes. For at forebygge muligheden for spontan selvantændelse skal værktøj, tøj o.s.v. med Wax-Oil på, straks efter anvendelsen anbringes i en tæt lukkende metal beholder med vand i, som stilles ud i fri luft uden for bygningen. Den vandfyldte beholder med grej i, skal bortskaffes i henhold til lokale regulativer. Sikkerheds Data Blade udleveres på forlangende.

HOLDBARHED

Minimum 5 år fra produktionsdato i uåbnede dåser hvis opbevaret i tørt ventilerede områder og ikke i direkte sollys ved temperaturer mellem 5 og 35°C.

Udstedelsesdato: 29/06/2023

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu